



# CP0



**BAZAT - SHITESA TË  
PAPËRSHKUESHME NGA UJI**



## PERSHKRIM I PRODUKTIT

CP0 është një ri-veshje përfundimtare me trashësi, brumë, e ngjyrosur, organike minerale për pjesë të jashtme dhe të brendshme me ajrosje të lartë dhe e padepërtueshme nga uji, me bazë rrëshire akrilikë-siloksanike me përhapje në ujë.

## APLIKIMI I PRODUKTIT

Mbrojtje e punës përfundimtare mbi muratura në pergjithësi, jashtë dhe brenda.

Vecanerisht i pershtatshëm për:

- Suva me baze cimento ose gelqere të reja të maturuara mirë dhe të vjetra të aderuar mirë mbi mbështetje
- Suva e lehtë dhe suva termo-izoluese, thithese dhe jo
- Sipërfaqe me finitura sintetike ose me lyerje plastike
- Sistemi i mbulimit me shtrese termike, mbi gerryerjen e saj dhe mbi riveshje që ekzistojnë
- Sipërfaqe me beton
- Përfundimi i ciklit CP1

## PERFITIMET

- Cilësi të lartë të pamjes estetike, e disponueshme në kokërrzim të ndryshëm
- Efekt kompakt, fuqi të perkryer mbushje dhe maskuese
- Rezistente ndaj formimit dhe zhvillimit të mykut, algave dhe të kerpudhave
- I qëndrueshëm në kohë faleminderit rezistencës kundrejtë agjentëve atmosferike dhe rrezeve UV

- Paketa praktike gati per perdorim
- Puthitje optimale me suportet minerale dhe me siperfaqet e lyera
- Papershkrueshmeri optimale ndaj ujit
- Ajrosshmeri e mire
- Lakueshmëri të mirë, në mënyre të veçante nëse në kombinim me ciklin CP1

## PERGATITJA DHE VENDOSJA NE PUNE

---

### Pergatitja e siperfaqeve

#### Siperfaqe me prani myku, alga dhe kerpudha

Lani me presion me rrënjë sipërfaqet për të hequr mikro-organizmat e pranishëm, prisni tharjen dhe aplikoni një dorë jo të holluar të trajtimit dezinfektues PROCLEAN (shikoni skedën e saj teknike), pra prisni të paktën 2-3 ore përpara ciklit të aplikimit.

#### Siperfaqet me prani te carjeve te thella ose mikro demtime te perhapura

Përgatisni sipërfaqet duke përdorur ciklin CP1 (shikoni skedën teknike të posaçme).

#### Siperfaqe ekzistuese si Suvatime te prishura, te shkrehur ose te dobesuar

Hiqni pjesët jokoherente ose të shkëputura nga mbështetësja me furçë dhe bëni hidrolavazh dhe restaurim të saktë të ujit.

Prisni të paktën 24 orë nga përfundimi i arnave dhe aplikoni, në mbështetje të thatë, PROFIX 40 (shihni fletën e të dhënave teknike relative) të ngjyrës që korrespondon me CP0 përfundimtare, ose PROFIX 30 (shih fletën e të dhënave teknike relative) në rast ekuivalence ose ndryshim i vogël midis mbështetjes së ngjyrave dhe ngjyrës së CP0.

Aplikimi i PROFIX 40 duhet te jete megjithatë i paraprire nga PROFIX 30 kur mbeshtetesi ka nevojë për një efekt të fortë fiksues.

#### Siperfaqe ekzistuese ne mbajtje te mire ose te nje realizimi te ri sic: suvatime, llace per riparime dhe lemime ne pergjithesi, lemime te perforcuara dhe riveshje me trashesi, lyerje dhe bojra.

Prisni vjetërsimin e plote te siperfaqeve te nje realizimi te ri.

Aplikoni PROFIX 40 në ngjyrën që korrespondon me përfundimin CP0 ose, në rast të ekuivalencës ose ndryshimit të vogël midis ngjyrës së nënshtresës dhe ngjyrës së CP0, aplikoni PROFIX 20 (shihni fletën e të dhënave teknike relative) për të uniformuar përthithjen.

#### Siperfaqe ne beton ekzistuese dhe te nje realizimi te ri

Gerryeni siperfaqet e mundshme qe paraqesin shkeputje, edhe te pjesshme, myqe dhe pluhur ose yndyre.

Procedoni pra me nje hidro-larje energjike.

Siguroni pastrimin e hekurave te armatures se ekspozuar, dhe e mbulimit bllokues te tyre me SANOFER (shiko skedën teknike përkatëse), dhe riparimin e zonave te prishura duke perdorur cikël Ilaci Volteco (shiko skedën e saj teknike).

Me siperfaqe te thate, aplikoni PROFIX 40 te ngjyres përfundimtare qe i korrespondon CP0.

Vetëm në raste barasvlere ose të një difference të vogël midis ngjyrës së mbështetësit dhe ngjyrës së CP0 aplikoni PROFIX 20 ose PROFIX 30 sipas nivelit të kushteve të sipërfaqes.

### Pergatitja e brumit

Produkti është gati për përdorim, nëse produkti paraqitet tepër i trashë shtoni deri në 1% ujë dhe një trajtesoni me perzies me shpues me numër të vogël xhirosh.

## Aplikimi

Aplikoni me furçe metalike një shtresë të produktit duke e kryer në vazhdimësi të njome mbi të njome për të shmangur hije në zona rikuperimit.

Pas një ndezjeje të shkurtër, barazoni aplikimin duke kaluar me një mistri plastike ose spatul metalike për të përfunduar, në rastin e CP0 0,4 mm është e mundur të përdorni edhe një mistri sfungjeri.

Kur është e nevojshme të aplikoni një dorë të dytë, e cila parashikohet gjithmonë në rast të CP0 nga 0,4 mm, prisni 24 orë nga përfundimi i dorës së parë në kushte atmosferike normale.



Referenca të disponueshme në [www.volteco.com](http://www.volteco.com)

## KONSUMI OSE RENDIMENTI

Konsumi mund të ndryshojë në funksion të thithjes dhe të parregullsisë të mbështetësit.

Në kushte të një mbështetesi homogjen konsumet janë të treguar në:

- 1,6-1,8 kg/m<sup>2</sup> për kokërrzim prej 0,4 mm (konsum i referohet dy duarve me produkt)
- 1,8-2,0 kg/m<sup>2</sup> për kokërrzim prej 1,0 mm (konsum i referohet një dorë me produkt)
- 2,0-2,2 kg/m<sup>2</sup> për kokërrzim prej 1,2 mm (konsum i referohet një dorë me produkt)
- 2,2-2,5 kg/m<sup>2</sup> për kokërrzim prej 1,5 mm (konsum i referohet një dorë me produkt)

## PAKETIMI DHE MAGAZINIMI

CP0 është i paketuar ne vazo prej 25 kg.

Magazinimi i produktit duhet te kryehet ne mjedisore me te thata duke shmangur ekspozimin ndaj ngrirjes dhe ndaj ngrrohtesise (temperatura maksimale 40 °C) dhe ekspozicioni direkt ne diell perpara aplikimit.

Koha e ruajtjes 12 muaj.

## PARALAJMERIME - SHENIME TE RENDESISHME

Në rast të CP0 prej 0,4 mm sigurohuni përpara të rregulloni mirë bazën për të arritur rezultatin estetik të dëshiruar.

Mos aplikoni produktin nen aksionin direkt te diellit.

Prania e eres ne faze vendosje delimiton kohet e disponueshme per aplikimin dhe perfundimin e punes se produktit.

Mos aplikoni produktin mbi suporte te fresketa dhe vecanerisht alkaline.

Aplikimi i CP0 ne kushte mjedisore jo te pershtatshme ndikon negativisht kohet e maturimit dhe vene ne rrezik arritjen optimale te karakteristikave estetike dhe performance.

Në rastin e ngjyrave mesatare ose të forta, shmangni lagjen e veglave të instalimit gjatë aplikimit ose spërkatni produktin me ujë në mënyrë që të mos ndryshoni homogjenitetin përfundimtar kromatik.

Gjate fazave te vendosjes këshillohet përdorimi mbi urave te mbuluesve per hije ne mbrojtje te rrezeve te diellit, erës ose shira te mundshme.

Kundrejt kampionatures se mundshëm, ose ndaj ngjyrës se zgjedhur nga kartela e ngjyrave, ri veshja e furnizuar ne vazo mund te paraqesë diferenca te vogla.

Këshillohet pra te kryhet gjithmonë nje prove kontrolli përpara se te filloni punën.

Ndryshime minimale nuk përbejnë te drejte per reklamim.

Ne raste sipërfaqe te gjera këshillohet përdorimi i bojërave me blloqe prodhimi te ndryshme per te shmangur edhe diferencat minimale te ngjyrës.

Përfundoni aplikimin e çdo pjese gjithmonë ne korrespondence te këndeve, daljeve arkitektonike ose gjithmonë ne zona ku nuk eshte mundur te nxirren ne pah shenja te rimëkëmbjes.

CP0 përfundon procesin e maturimit brenda 10-15 diteve ne kushte mjedisore te përkryera, +20 °C dhe 70% te U.R.

Pasi te keni përfunduar aplikimin e CP0, shira, mjegull nate, mjegull dhe lagështi te forte ne pergjithesi mund te shkaktojne vija te bardha te tejdukshme ("njolla").

Ky fenomen, i natyres se perkohshme, nuk ndikon mbi karakteristikat e performances se produktit dhe mund te jete thjeshtesisht e eliminueshme me larje me uje ose duke pritur dukurite e shiut te metejshme.

Ne raste aplikimi ne mjedisore te mbyllura, siguroni ajrosjen e duhur te lokalit.

Ne rast pranie te kripërave ose myqeve te përhapura, per te hequr integralisht ato, vlerësoni me kujdes qendrueshmerine e mbështetësit dhe shkaqet e fenomenit.

Lani mjetet dhe aparatet me uje direkt mbas përdorimit.

Të dhënat e përgatitjes dhe instalimit i referohen kushteve normale mjedisore (temperatura +20 °C; lagështia relative 60%).

## KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE TEKNIKE

| Vecantia                | Vlera                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Paraqitja               | brum i pigmetuar me baze polimere me perhapje ne uje |
| Temperatura e aplikimit | nga +5 °C në + 30 °C                                 |
| Koha e tharjes          | 24 orë (në +20 °C dhe 65% U.R.)                      |
| Pesha specifike         | > 1,6 kg/l                                           |

| Vecantia                 | Vlera                                |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Kokrriza te disponueshme | 0,4 mm<br>1,0 mm<br>1,2 mm<br>1,5 mm |

| Karakteristikat                                                         | Metoda e proves                | Performanca e deklaruar                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aderim me suportin                                                      | UNI EN 1542                    | $\geq 0,3$ MPa                                                                                                       |
| Thithje kapilare                                                        | UNI EN 1062-3                  | $W = 0,079 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ Klasa W3 (depertim te ulet)                         |
| Pershkrueshmeria e avujve te ujit (trashesi ekuivalente Sd)             | UNI EN 7783-2                  | $Sd \leq 0,6472$ Klasa V2 (mesatare)                                                                                 |
| Percueshmeri termike                                                    | UNI EN 1745                    | $\lambda_{10, \text{dry}} = 0,83 \text{ W/mK}$ (P = 50%)<br>$\lambda_{10, \text{dry}} = 0,93 \text{ W/mK}$ (P = 90%) |
| Crack Bridging Ability (vetëm produkti) për kokërrzimin 1,0 - 1,2 - 1,5 | UNI EN 1062-7 (metode statike) | 0,43 mm<br>(Klasa A2 > 0,25 mm)                                                                                      |
| Crack Bridging Ability (pako + CP1 + rrjeta Flexonet +CP0)              | UNI EN 1062-7 (metode statike) | 1,51 mm<br>(Klasa A4 > 1,25 mm)                                                                                      |
| Crack Bridging Ability (pako + CP1 + rrjeta Xnet +CP0)                  | UNI EN 1062-7 (metode statike) | 0,7 mm<br>(Klasa A3 > 0,5 mm)                                                                                        |
| Reagim ndaj zjarrit                                                     | UNI EN 13501-1                 | EuroKlasa F                                                                                                          |

| Karakteristikat | Kategoria                                                                          | Metoda e proves      | Performanca e deklaruar |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Permbajtja VOC  | CAT. C - BA Bojëra për muret e jashtme me bazë minerale<br>Kufiri maksimal: 20 g/l | Direktiva 42/2004/EC | 19 g/l                  |

Te dhenat e sjella jane arritur ne laborator ne +20°C dhe 60% U.R.

## SHIKONI VIDEO-T DHE LEXONI INFORMACIONIN E THELLUAR

Skeda e sigurisë


Deklarata e performances

Artikuj specifikimi

Diagrame teknike dhe DOP

Deklaratë EPD

Video në YouTube



## SIGURIA

Referohuni gjithmone Skedes se saj me te Dhenat mbi Sigurine.

|                                                                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>VOLTECO S.p.a</b><br>Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I) |
| 15<br>DOP 0026<br>EN 15824<br>CPO<br>Suva e jashtme dhe e brendshme me baze lidhesa organik. |                                                                            |
| Pershkrueshmeria e avujve te ujit: Klasa V2                                                  |                                                                            |
| Thithje kapilare: Klasa W3                                                                   |                                                                            |
| Aderim: $\geq 0,3$ MPa                                                                       |                                                                            |
| Percueshmeri termike: ( $\lambda 10, dry$ ) 0,83 W/mK (tabela e vlerave; P = 50%)            |                                                                            |
| Zgjatja: NPD                                                                                 |                                                                            |
| Reagim ndaj zjarrit: Euroklasa F                                                             |                                                                            |
| Substanca te rrezikshme: Shikoni SDS                                                         |                                                                            |

## COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Te gjitha te drejtat te rezervuara.

Informacion, Imazhe dhe tekstet e permbajtura ne kete dokument jane pronesi ekskluzive e Volteco S.p.A.

Mund te ndryshoje ne cdo moment pa paralajmerim.

Versionet me te azhornuara te ketij dhe dokumenta te tjera (zera te kapitujve, brochure, tjetet) jane te pranishme ne [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

Ne raste perktimi teksti mund te permbaje parregullsi teknike dhe gjuhesore.

## SHENIME LIGJORE

Shënim per bleresin/instaluesin:

Dokumenti i pranishëm i vene ne dispozicion nga Volteco S.p.A. eshte vetëm mbështetës dhe tregues per bleresin/aplikuesin.

Mos konsidero thellimet te kontekstit te vetëm operativ, te cilit Volteco S.p.A. qëndron ne çdo rast e huaj.

Nuk ndryshon dhe nuk shtrihen detyrimet qe i përkasin prodhuesit Volteco S.p.A.

Mund te ndryshohet ne varësi te te cilave aplikuesi duhet te azhurnohet përpara çdo aplikimi te vetëm duke konsultuar faqen [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

Sqarimet e mësipërme shtrihen në informacionin teknik/tregtar para-post shitjes të rrjetit tregtar.