

**OPIS IZDELKA**

FLEXOMIX 30 je cementna polimerno modificirana malta z nizkim elastičnim modulom, ojačana z vlakni, ki v enem samem izdelku združuje volumetrično obnovo in površinsko obdelavo betona ali ometov.

**NANOS IZDELKA**

- Površinska izravnava poškodovanih gredi in nosilnih stebrov
- Obnova čelnih stranic balkonov
- Odprava površinskih napak v betonu, kot so podstroji, trske ipd.
- Obnova poškodovanega prekrivnega sloja armature
- Popravljanje manjkajočih delov estrihov in ometov
- Izravnava površin, zatesnjenih s snovjo PLASTIVO in/ali AQUASCUD

PREDNOSTI

- Visoka neprepustnost
- Dobra odpornost na agresijo kemičnih vremenskih dejavnikov
- Nizek elastični modul, sposoben slediti strukturi pri njenem premikanju
- Odlična tiksotropnost, ki omogoča nanašanje brez opaža
- Odličen oprijem na beton in na armaturo;
- Izravnavanje cementnih površin
- Preprosta uporaba in hiter nanos v obliki brizganja

PRIPRAVA IN UPORABA**Priprava površin**

Popoln oprijem sredstva FLEXOMIX 30 na podlago, ki je nujno potreben za zagotovitev trdnosti obnovljenega predela, je odvisen od načina priprave podlage, na katero boste izdelek polagali; zato je treba predhodno:

- Temeljito odstranite vse odstopajoče dele s peskanjem ali štokanjem;
- Odstranite vsakršno prisotnost folije ali ostankov cementa in poskrbite, da je površina enakomerno hrapava.
- Z vseh izpostavljenih delov armature odstraniti rjo in na tako očiščeno armaturo nanesti zaščitno sredstvo SANOFER (glejte pripadajoči tehnični list)
- Površine temeljito omočiti in poskrbeti, da bodo vse do začetka nanašanja vlažne.

Priprava zmesi

Zmes pripravite na naslednji način:

- V mešalnik za malto nalijte zamesno vodo (4÷4,5 l na vrečo, kar je enako 16÷18% teže);



- Med mešanjem počasi dodajajte izdelek.
- Zmes mešajte približno 3 minute, nato pa preverite obdelavnost; če bi bilo potrebno, dolijte manjšo količino vode, da popravite obdelavnost (manjše količine dodane vode ne spremenijo lastnosti izdelka);
- Zmes mešajte še nadaljnje 3 minute.

Mešanje v mešalniku za beton ali s planetarnim mešalnikom je možno tudi ob upoštevanju zgornjih navodil.

Nanos

FLEXOMIX 30 nanesite z zidarsko žlico ali z lopatico v plasteh debeline 2 cm; pri debelejših slojih med nanašanjem posameznih slojev počakajte vsaj 60 minut; svetujemo, da je površina podlage hrapava, tako da je oprijem naslednjega sloja boljši.

V primeru nanašanja na večje površine poskrbite za uporabo armirane mreže, ki je s klini ali s sredstvom CONNETTORE 20 (glejte pripadajoči tehnični list) fiksirana na podlago.

Nanašanje z brizganjem

Izdelek je mogoče nanašati tudi strojno za končno obdelavo, če se prej ločeno pripravi izdelek (za več informacij se obrnite na tehnično pomoč Volteco).

V tem primeru vedno upoštevajte prej navedena navodila za nanos.

Končna obdelava

Končno obdelavo izdelka FLEXOMIX 30 dosežete tako, da površino zgladite z gobasto lopatko, ko se malta začne strjevati.

Po glajenju z gladilko, in vsekakor ne prej kot 24 ur po nanosu, lahko na FLEXOMIX 30 nanesete neposredno SISTEM CP ali X-LIME (glejte pripadajoči varnostni list) oziroma ustrezni zaključni sloj/sistem.



Reference na www.volteco.com

PORABA IN IZKORISTEK

16 kg/m² za centimeter nanešene debeline
Z eno vrečo izdelka FLEXOMIX 30 lahko pripravimo približno 16 l malte.

EMBALAŽA IN SKLADIŠČENJE

FLEXOMIX 30 je na prodaj v vrečah po 25 kg.
Izdelke shranjujte v suhem prostoru, zaščitenem pred sončno svetlobo, vlago in temperaturami, nižjimi od +5° C.
FLEXOMIX 30 v originalni embalaži ima rok uporabnosti 18 mesecev.

OPOZORILA - POMEMBNE OPOMBE

Izdelku ne dodajajte vode, da bi podaljšali čas uporabnosti.
V primeru visokih temperatur ali vetra zagotovite stalno vlaženje podlage, tako da omogočite pravilno zorenje.
Pri nanašanju na površine večjih dimenzij (> 9m²) izdelajte ločilne spoje po celotni debelini nanosa.
Podatki za pripravo in uporabo veljajo v primeru običajnih okoljskih pogojev (temperatura +20° C; relativna vlažnost 60 %).

FIZIČNE IN TEHNIČNE LASTNOSTI

Specifike	Vrednosti
Izgled	prah sive barve
Konzistenca mešanice	tiksotropno
Največja velikost agregata	1,0 mm
Čas obdelavnosti pri +20 °C	20'
Temperatura nanašanja	od + 5 °C do + 30 °C
Razmerje mešanice	100 delov prahu 16-18 delov vode



Specifike	Vrednosti			
Specifična teža	> 1,65 kg/l			
Lastnost	Preizkusna metoda	Zahtevane lastnosti UNI EN 1504-3, Razred R3	Izjavljena lastnost (**)	Certificirana lastnost (**)
Krčenje	-	-	kontrolirano	-
Upogibna trdnost po 1 dnevu	UNI EN 196-1	-	> 2,5 MPa	-
po 7 dnevih	UNI EN 196-1	-	> 3,5 MPa	-
po 28 dnevih	UNI EN 12190	-	> 5,5 MPa	10,4 MPa
Tlačna trdnost po 28 dneh	UNI EN 12190	≥ 25 MPa	> 35 MPa	43,2 MPa
Oprijem na beton	UNI EN 1542	≥ 1,5 MPa	> 1,5 MPa	1,62 MPa
Vsebnost kloridnih ionov	UNI EN 1015-17	≤ 0,05%	-	0,01%
Tlačna odpornost elastičnega modula po 28 dneh	UNI EN 13412	> 15 GPa	-	20 GPa
Odpornost na karbonizacijo	UNI EN 13295	dk < kontrolni beton (MC 0,45)	-	zahteva izpolnjena
Koeficient kapilarne absorpcije	UNI EN 13057	≤ 0,5 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}	< 0,3 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}	0,14 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Toplotna združljivost, 1. del (oprijem po 50 ciklih zmrzovanja in tavanja)	UNI EN 13687-1	≥ 1,5 MPa	-	2,41 MPa
Toplotna združljivost, 2. del (oprijem po 30 nevihtnih ciklih)	UNI EN 13687-2	≥ 1,5 MPa	-	2,71 MPa
Toplotna združljivost, 4. del (oprijem po 30 suhih toplotnih ciklih)	UNI EN 13687-4	≥ 1,5 MPa	-	2,50 MPa
Odpornost na drsenje	UNI EN 13036-4	Razred I: > 40 enot s preizkusom v mokrem stanju Razred II: > 40 enot s preizkusom v suhem stanju Razred III: > 55 enot s preskusom v mokrem stanju	-	Suho: razred II Mokro stanje: razred I
Odziv na ogenj:	UNI EN 13501-1	Klasifikacija	-	Evrorazred A2

Navedeni podatki so pridobljeni na podlagi laboratorijskih preizkusov pri temperaturi +20°C in 60% relativni vlažnosti.

* Pragovne vrednosti za lastnosti, ki jih zagotavlja VOLTECO

** Certificirane vrednosti za lastnosti, ki jih zagotavljajo akreditirani certifikacijski organi

VARNOST

Glejte ustrezni Varnostni tehnični list.

	VOLTECO S.p.a Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)
	09 DOP 0007 EN 1504-3:2006 1370-CPR-1299 FLEXOMIX 30 Konstrukcijska in ne konstrukcijska popravila: malta PCC za popravila in restavriranje betona, konstrukcijsko okrepitev in ohranitev ali obnovitev pasiviziranosti
Odziv na ogenj: Razred A2-s1,d0 Tlačna trdnost: Razred R3 ≥ 25 Mpa Vsebnost kloridnih ionov ≤ 0,05% Oprijem: ≥ 1,5 MPa Odpornost na karbonizacijo: dk ≤ cls ref. (MC 0,45) Elastični modul: ≥ 15 GPa Oprijem glede na termično združljivost • 1.del: Cikli zmrzovanje-odtajejanje: ≥ 1,5 MPa • 2.del: Nevihtni cikli (termični šok): ≥ 1,5 MPa • 4.del: Suhi cikli: ≥ 1,5 MPa Odpornost na zdrs: suho razred II, vlažno razred I Kapilarna absorpcija: ≤ 0,5 kg*m ⁻² *h ^{0,5} Krčenje/raztezanje preprečena: NPD Koeficient termičnega raztezanja: NPD Nevarne snovi: Glejte SDS	



Informacije, slike in besedila, ki jih vsebuje ta dokument, so ekskluzivna lastnina Volteco S.p.A. V vsakem trenutku se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo. Posodobljene verzije tega in drugih dokumentov (povzetek, brošure, drugo), lahko najdete na www.volteco.com. V primeru, da gre za prevod, lahko besedilo vsebuje tehnične in jezikovne nedoslednosti.

PRAVNE OPOMBE

Opomba za kupca/uporabnika:

Ta dokument, ki ga daje na razpolago Volteco S.p.A., je izključno podporni instrument in le informativne narave za kupca/uporabnika.

Ne upošteva potrebnih raziskav posameznega delovnega konteksta, od katerih se Volteco S.p.A. v vsakem primeru distancira.

Ne spreminja in ne razširja obveznosti proizvajalca Volteco S.p.A.

Podvrženo je variacijam pri naročilu, o katerih se mora uporabnik pozanimati pred vsakim posameznim nanosom in sicer na spletni strani www.volteco.com.

Zgornja pojasnila veljajo za pred-poprodajne tehnične/komercialne informacije komercialne mreže.

