

**POPIS PRODUKTU**

GARVO 3 e 5 - Nepropustná krycí vrstva spojů k použití ve spojení s nátěrem PLASTIVO nebo ochranným systémem AQUASCUD SYSTEM.

Vhodný pro hydroizolaci dilatačních spojů v potěrech a pro zakrytí konstrukčních trhlin a litých spár vystavených pozitivnímu hydrostatickému tlaku.

**POUŽITÍ**

- Těsnění spojů mezi malými prefabrikovanými prvky za podmínek pozitivního hydrostatického tlaku
- Hydroizolace nekonstrukčních dilatačních spojů na potěrech
- K překrytí trhlin a pracovních spár namáhaných pozitivním hydrostatickým tlakem

VÝHODY

- Snadná a rychlá aplikace
- Absolutně vodotěsná;
- Značná pružnost
- Výborná přilnavost

PŘÍPRAVA A APLIKACE**Příprava povrchu**

Očistěte beton od prachu, mastnoty a nesoudržných materiálů důkladným kartáčováním, pískováním nebo odsekáním a odstraňte veškerou povrchovou vodu.

Odstraňte veškeré stopy rzi a barev na kovových plochách.

Aplikace

Na instalační plochy podél spáry a v délce, která je větší než délka krytu spáry GARVO, naneste předem PLASTIVO nebo AQUASCUD (viz příslušné technické listy) s průměrnou tloušťkou 1 mm.

Rozetřete GARVO tak, aby páska přilnula „za mokra“ ke směsi a použijte druhou vrstvu k úplnému překrytí.

Pokud je krycí vrstva spoje aplikována podél bodu připojení stěna/podlaha, spojte změny směru v pravém úhlu s příslušným GARVO ANGOLARE o úhlu 90°/270°.

Lepení oblastí s překryvem

Spoj hlava na hlavu: (A)

- 1) normálně aplikujte pásy GARVO a přilepte je k podkladu pomocí směsi PLASTIVO nebo AQUASCUD;
- 2) v místě spojů pásů GARVO zajistěte překrytí o minimálně 5 cm;
- 3) překrývající se lem ponechte volný a zajistěte jej pomocí lepicí pásky tak, aby bylo možné nanést lepidlo SUPERBOND na oba kousky GARVO, které se mají spojit;
- 4) vyčkejte nezbytnou dobu (až 15 minut), dokud lepidlo SUPERBOND nezatuhne (viz pokyny na balení), následně položte na sebe dvě části GARVO a silně zatlačte.



Lepení křížení:
viz série fotografií.
Lepení do X (B)
Lepení do T (B1)



Reference jsou k dispozici na www.volteco.com

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

GARVO je dostupné v následujících verzích:
GARVO 3 - Role 20 m výška 10 cm.
GARVO 5 - Role 20 m výška 15 cm.
GARVO ANGOLARE 90°/270° - Krabice po 10 kusech na typ.
Produkty musí být skladovány na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření a vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ – DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Nepoužívejte v případě působení negativního tlaku.
Nepoužívejte v nádržích nebo bazénech.
V případě pochybností se obraťte na dodavatele.
Produkt může zůstat vystaven působení přímého slunečního světla než bude chráněn pomocí PLASTIVO nebo AQUASCUD po maximální dobu přibližně 20 dní.

FYZIKÁLNÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vlastnost	Hodnoty
Rozsah teplot při zkoušení	-30°C +90°C
Odolnost kyselinám a zásadám	dobrá
Parametry dle firemního systému kontroly kvality/Parametry podléhající řízení jakosti společnosti	Hodnoty
Protážení při přetržení	> 60%
Tažná pevnost	> 24 N/15 mm

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.
Informace, obrázky a text obsažené v tomto dokumentu jsou exkluzivním vlastnictvím Volteco S.p.A. Volteco SpA je může změnit kdykoliv bez předchozího upozornění.
Aktuální verze tohoto dokumentu a další dokumentace (vlastnosti, brožury, a další) naleznete na www.volteco.com.
V případě překladu, text může obsahovat technické a jazykové nepřesnosti.

PŘÁVNÍ POZNÁMKY

Poznámka pro kupujícího/installačního technika:
Tento dokument, zpřístupněn společností Volteco S.p.A., je pouze orientační a slouží jako podpora pro kupujícího/použivatele.
Nebere v úvahu další studium jednotlivých provozních prostředí, za které Volteco S.p.A. v každém případě neodpovídá.
Dokument nemění a nerozšiřuje vlastní povinnosti výrobce Volteco S.p.A.
Podléhá změnám, proto se musí uživatel obeznámit s aktualizacemi před každou aplikací konzultováním webových stránek www.volteco.com.
Výše uvedená upřesnění se týkají před-po prodejních technických/obchodních informací obchodní sítě.

PŘÍLOHY




GARVO 3 e 5



A



B



B1

