

**PRODUKTBESKRIVNING**

GARVO 3 och 5 är impregnerade elastiska fogband som ska användas i kombination med PLASTIVO-beläggningen eller skyddssystemet AQUASCUD SYSTEM.

Lämplig för vattenskyddsimpregnering av fogar i strukturer som utsätts för rörelser samt för att täcka strukturella skador och arbetsfogar som utsätts för positiv hydrostatisk tryckkraft.

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

- Tätning av fogar i strukturer eller i prefabricerade element som utsätts för termiska eller dynamiska rörelser
- Täckning av strukturella skador och arbetsfogar som utsätts för positivt hydrostatiskt tryck

**FÖRDELAR**

- Lätt och snabb applicering
- Total vattenskyddsimpregnering
- Hög sträckkapacitet
- Utmärkt vidhäftning

**BEREDNING OCH IDRIFTSÄTTNING****Beredning av ytor**

Rengör från damm, fett eller löst material genom kraftig borstning, sandblästring eller mejsling, för att eliminera vattenstagnation.

Eliminera all form av oxidation och färg på metallytor.

**Applicering**

Applicera i förebyggande syfte PLASTIVO eller AQUASCUD på fogens läggningssytor i sidled för en längd som överskrider GARVO-bandet, med en genomsnittlig tjocklek på 1 mm och lämna den centrala delen fri.

Applicera GARVO som gör att det perforerade sidbandet vidhäftar till området som behandlats med PLASTIVO eller AQUASCUD och använd ett andra lager för att täcka fogen helt.

Om tvärgående rörelser förutses, måste GARVO-bandet läggas i omega.

Om fogbandet appliceras längs anslutningspunkten för vägg/golv, anslut riktningförändringarna i rät vinkel med den speciella GARVO ANGOLARE 90°/270°.

**Limning vid överlappningsområden**

Stumskarv (A)

1) Lägg ut GARVO-bandet normalt, så att de vidhäftas till substratet med en blandning av PLASTIVO eller AQUASCUD.

2) Förutse en överlappning på minst 5 cm vid GARVO-bandens fogningspunkter.

3) Håll bandets överlappningsflik öppen för att kunna applicera bindemedlet SUPERBOND på de båda GARVO-styckena som ska sammanfogas.



4) Vänta den tid som krävs (upp till 15 minuter) för att SUPERBOND-bindemedlet ska få effekt (se anvisningarna på förpackningen) och överlappa därefter de två GARVO-styckena och tryck med kraft.

Limning av tvärstycken:

se bildsekvensen.

X-limning (B)

T-limning (B1)



Referenser finns på [www.volteco.com](http://www.volteco.com)

#### FÖRPACKNING OCH LAGRING

GARVO finns tillgänglig i följande versioner:

GARVO 3 - Rullar på 20 m per 10 cm h.

GARVO 5 - Rullar på 20 m per 15 cm h.

GARVO ANGOLARE 90°/270° - Lådor med 10 stycken per typ.

Produkterna ska förvaras i torr miljö skyddad mot sol och fuktighet.

#### VARNINGAR - VIKTIGA ANMÄRKNINGAR

Anslutningen av GARVO-ändflikar måste utföras genom att överlappa dem med 5 cm, enbart med användning av SUPERBOND som bindemedel.

Använd inte under förhållanden med negativ tryckkraft.

Vid bassänger eller pooler med beläggning, förutses en total limning på substratet med PLASTIVO eller AQUASCUD för arbetsfogarna.

Vid tvivel kontakta Volteco:s tekniska service.

Produkten kan exponeras för direkt solljus innan den skyddas av PLASTIVO eller AQUASCUD, i max 20 dagar.

#### FYSISKA OCH TEKNISKA EGENSKAPER

Specifikationer	Värden
Drifttemperatur	-30°C +90°C
Motstånd mot syror och baser	god
Parametrar som omfattas av intern kvalitetskontroll	Värden
Brottöjning	> 60%
Brottöjning och brottlast	> 24 N/15 mm
Fogens maximala initiala öppning: Garvo 3 • Garvo 5	3 cm 5 cm

#### COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Alla rättigheter förbehålls.

Volteco S.p.A. har den exklusiva äganderätten till all information, bilder och texter i detta dokument.

De kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

De senaste uppdateringarna av detta dokument och andra dokument (specifikationer, broschyrer, övrigt) finns på [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

Vid översättning kan texten innehålla tekniska och språkliga brister.

#### JURIDISKA ANMÄRKNINGAR

Information till köparen/installatören:

Föreliggande dokument som tillhandahållits av Volteco S.p.A. utgör enbart ett vägledande stöd för köparen/betonggjutaren.

En fördjupade analys av det enskilda operativa förfarandet anses inte nödvändig, för vilket Volteco S.p.A. i vilket fall som helst förblir ansvarsfri.

Det varken ändrar eller förlänger Volteco SpA:s skyldigheter

Öppen för variationer som betonggjutaren måste uppdatera sig om före varje applikation genom att konsultera webbplatsen på [www.volteco.com](http://www.volteco.com).






Teknisk/kommersiell information vid för- och efterförsäljningsservice har samma värde som detta dokument.

## BILAGOR

**A**



**B**



**B1**

