



I-PLUG



VEEKINDLAD MÖRDID - KIIRESTI
KÕVENEVAD MÖRDID



TOOTE KIRJELDUS

I-PLUG on ülikiiresti kõvenev veekindel mört, mis sobib ideaalselt veevigastuste koheseks tihendamiseks.

KUS SEDA KASUTATAKSE

- Kohalike veelekkete kiire tihendamine isegi rõhu all
- Kiire ettevalmistus ja hüdroisolatsioonitööde lõpule viimine
- Pragude tihendamine koos AKTI-VO 201 hüdroekspansiivse mastiksiga

KASU

- Suurepärane veekindlus
- Puudub kokkutõmbumine
- Vee sissevoolu kohene blokeerimine isegi rõhu all
- Kõrge mehaaniline vastupidavus
- Lihtne töödeldavus
- Kiiresti kivistuv

ETTEVALMISTAMINE JA KASUTAMINE

Ettevalmistus- ja paigaldusandmed viitavad tavalistele keskkonnatingimustele (temperatuur +20°C; suhteline õhuniiskus 60%).

Tehke eelnevalt sooned toote pealekandmiseks, mille laius ja sügavus on vähemalt 2-3 cm, vältides betooni pinnal väljaulatuvaid eendeid ja karestades vajadusel aluspinda.

Puhastage kahjustatud pinnad lahtistest osadest, sooladest, rasvajälgedest ja kõigest muust, mis võib takistada toote ühtlast kleepumist seinapinnale.

Valmistage tootesegu väikestes kogustes, valades kõigepealt mahutisse vett (1/4 l toote kg kohta, st 24%) ja lisades seejärel eelnevalt segatud toode, segades kiiresti kelluga, kuni saadakse homogeenne, vormitav konsistents.

Töödelge segu käsitsi umbes 15"/30", vastavalt ümbritsevale temperatuurile, veele ja toote ladustamisele, st kuni segu hakkab kuumenema.

Kandke kohe peale, surudes mört kindlalt avasse ja hoidke seda paigal, kuni see hangub (1'), ilma kätt selle aja jooksul liigutamata.

Kui temperatuur on madal, tuleb toodet segada sooja veega



Viited on saadaval aadressil www.volteco.com

TARBIMINE JA SAAGIK

10 kg tootekotist saab 6 liitrit mörti.

PAKEND JA LADUSTAMINE

Toode on saadaval deaereeritud ja suletud 10 kg polüetüleenkottides.

Tooteid tuleb hoida kuivas ja siseruumides temperatuuril 15-25 °C.

Ärge jätke otsese päikesevalguse kätte.

I-PLUG originaalpakendis säilivusaeg on 18 kuud.

HOIATUSED - OLULISED MÄRKUSED

Veega segatud toode tuleb kohe ära kasutada.

Ärge kunagi regenereerige segu vee lisamisega.

FÜÜSIKALISED JA TEHNILISED OMADUSED

-	Esialgne kõvastumisaeg	Lõplik kõvastumisaeg
Temperatuur 20 °C juures	50"	60"
Temperatuur 5 °C juures	140"	160"

Parameetrid alluvad ettevõtte kvaliteedikontrollile	Väärtused
Mahukaal	> 1,95 kg/l
Survetugevus: pärast 1 tundi pärast 1 päeva pärast 28 päeva	> 20 N/mm ² (UNI EN 196-1) > 40 N/mm ² (UNI EN 196-1) > 50 N/mm ² (UNI EN 196-1)
Paindetugevus pärast 1 tundi pärast 1 päeva pärast 28 päeva	> 2 N/mm ² (UNI EN 196-1) > 3 N/mm ² (UNI EN 196-1) > 4 N/mm ² (UNI EN 196-1)

Esitatud andmed on saadud laboris +20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures

VAADAKE VIDEOSID JA LUGEGE LISATEAVET

Ohutuskaardid Tehnilised andmed Spetsifikatsioonid Tehnilised diagrammid ja DOP EPD deklaratsioon YouTube'i video



OHUTUS

Vaadake asjakohast ohutuskaarti.

AUTORIÕIGUS

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Käesolevas dokumendis sisalduv teave, pildid ja tekstid on Volteco S.p.A. ainuomand.

Neid võidakse igal ajal ilma ette teatamata muuta.

Selle ja muude dokumentide (spetsifikatsioonid, brošüürid jne) kõige ajakohasemad versioonid on kättesaadavad aadressil www.volteco.com.

Tõlke puhul võib tekst sisaldada tehnilisi ja keelelisi ebatäpsusi.

JURIIDILISED MÄRKUSED

Märkus ostjale/paigaldajale:

Käesolev Volteco S.p.A. poolt kättesaadavaks tehtud dokument on mõeldud üksnes ostja/taotleja toetamiseks ja teavitamiseks.

See ei võta arvesse vajalikke teadmisi individuaalsest tegevuskontekstist, mille suhtes Volteco S.p.A. jääb igal juhul kõrvale.

See ei muuda ega laienda tootja Volteco S.p.A. kohustusi.

See võib muutuda, mille osas peab rakendaja end enne iga üksikut rakendamist kurssi viima, konsulteerides www.volteco.com.

Eespool esitatud selgitused laienevad müügivõrgu müügieelsele/järgsele tehnilisele/kaubanduslikule teabele.