



Références disponibles sur www.volteco.com

CONSOMMATION ET RENDEMENT Un sac du produit de 10 kg produit 6 l de mortier.

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Le produit est fourni en sacs de polyéthylène de 10 kg sous vide et scellés.
Les produits doivent être stockés dans un endroit sec et couvert, à une température comprise entre 15 °C et 25 °C.
Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
I-PLUG dans son emballage d'origine a une durée de conservation de 18 mois.

MISES EN GARDE - NOTES IMPORTANTES

Le produit mélangé à l'eau doit être utilisé immédiatement.
Ne jamais régénérer le mélange en ajoutant de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET TECHNIQUES

| - | Temps de prise initial | Temps de prise final |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| Température à 20 °C | 50" | 60" |
| Température à 5 °C | 140" | 160" |
| Paramètres soumis au Contrôle de Qualité Interne | Valeurs | |
| Poids spécifique | > 1,95 kg/l | |
| Résistance à la compression: | | |
| après 1 h | > 20 N/mm ² (UNI EN 196-1) | |
| après 1 jour | > 40 N/mm ² (UNI EN 196-1) | |
| après 28 jours | > 50 N/mm ² (UNI EN 196-1) | |
| Résistance à flexion: | | |
| après 1 h | > 2 N/mm ² (UNI EN 196-1) | |
| après 1 jour | > 3 N/mm ² (UNI EN 196-1) | |
| après 28 jours | > 4 N/mm ² (UNI EN 196-1) | |

Les données reportées sont obtenues en laboratoire à +20 °C et 60% H.R.

SÉCURITÉ

Consulter la Fiche des Données de sécurité correspondante.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Tous droits réservés.
Les informations, images et textes contenus dans ce document sont la propriété exclusive de Volteco S.p.A.
Peuvent changer à tout moment sans préavis.
Les dernières versions de ce et d'autres documents (rubriques du cahier des charges, brochures, etc.) sont présentes sur le site www.volteco.com.
En cas de traduction, le texte peut contenir des imperfections techniques et linguistiques.

NOTES LÉGALES

Note pour l'acheteur/installateur:
Le présent document est mis à disposition par la société Volteco S.p.A. à titre purement indicatif et de support pour l'acheteur/applicateur.
Ne tient pas compte des approfondissements nécessaires à effectuer selon le contexte de travail considéré, dont la société Volteco S.p.A. n'est en aucun cas responsable.
Ne modifie pas et n'élargit pas les obligations du producteur Volteco S.p.A.
Elle est susceptible de faire l'objet de modifications dont l'applicateur devra s'enquérir avant chaque application en consultant le site www.volteco.com.
Les précisions ci-dessus s'appliquent également aux informations techniques et commerciales d'avant-vente fournies par le réseau commercial