



I-PLUG



ŪDENSNECAURLAIDĪGAS JAVAS - ĀTRI
SACIETĒJOŠAS JAVAS



PRODUKTA APRAKSTS

I-PLUG ir īpaši ātri sacietējoša ūdensnecaurlaidīga java, kas ir ideāli piemērota tūlītējai ūdens noplūžu hermetizācijai.

KUR TO IZMANTO

- Ātra blīvēšana pat zem spiediena pie vietēja ūdens pieplūduma
- Ātra hidroizolācijas darbu sagatavošana un pabeigšana
- Plaisu blīvēšana kombinācijā ar ūdeni izplešamu mastiku AKTI-VO 201

PRIEKŠROCĪBAS

- Lieliska hidroizolācija
- Nav saraušanās
- Momentāni bloķēt ūdens plūsmas, pat ja tas ir pakļauts spiedienam
- Augsta mehāniskā izturība
- Viegla apstrādājamība
- Ātra sacietēšana

SAGATAVOŠANA UN LIETOŠANA

Sagatavošanas un uzstādīšanas dati attiecas uz normāliem apkārtējās vides apstākļiem (temperatūra +20 °C; relatīvais mitrums 60 %).

Pirms tam izveidojiet vismaz 2-3 cm platas un dziļas rievas produkta uzklāšanai, izvairoties no izvirzījumiem uz betona virsmas un nepieciešamības gadījumā nobruģējot pamatni.

Notīriet attiecīgās virsmas no visām iridenām daļām, sāļiem, tauku paliekām un visa cita, kas var traucēt produktam vienmērīgi pielipt pie sienas virsmas.

Produkta maisījumu pagatavojiet nelielos daudzumos, vispirms ielejot traukā ūdeni (1/4 l uz 1 kg produkta, t. i., 24 %) un pēc tam pievienojiet iepriekš sajaukts maisījumu, strauji maisot ar špaktelļāpstiņu, līdz iegūta viendabīga, plastiska konsistence.

Atkarībā no apkārtējās vides temperatūras, ūdens un produkta uzglabāšanas temperatūras maisījumu apstrādājiet ar rokām apmēram 15"/30", t. i., līdz tā sāk uzkarst.

Uzreiz uzklājiet javu, stingri iespiežot to atverē, un turiet to vietā līdz cietēšanas beigām, 1', šajā laikā nekustinot roku.

Ja temperatūra ir zema, produkts jāsajauc ar siltu ūdeni.



Atsauces ir pieejamas vietnē www.volteco.com

PATĒRIŅŠ UN RAŽA

10 kg produkta maiss dod 6 l javas.

IEPAKOJUMS UN UZGLABĀŠANA

Produkts ir pieejams deaerētā un aizzīmogatā 10 kg polietilēna maisos.

Produkti jāuzglabā sausā un iekštelpu vietā temperatūrā no 15°C līdz 25°C.

Nepakļaut tiešiem saules stariem.

I-PLUG oriģinālajā iepakojumā glabāšanas laiks ir 18 mēneši.

BRĪDINĀJUMI - SVARĪGAS PIEZĪMES

Ar ūdeni sajaukts produkts jāizlieto nekavējoties.

Nekad nevajag reģenerēt maisījumu, pievienojot ūdeni.

FIZIKĀLĀS UN TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

-	Satveršanas sākuma laiks	Satvēriena laika beigas
Temperatūra pie 20°C	50"	60"
Temperatūra pie 5°C	140"	160"

Parametri, uz kuriem attiecas uzņēmuma kvalitātes kontrole	Vērtības
Īpatnējais svars	> 1,95 kg/l
Spiedes izturība:	
pēc 1 stundas	> 20 N/mm ² (UNI EN 196-1)
pēc 1 dienas	> 40 N/mm ² (UNI EN 196-1)
pēc 28 dienām	> 50 N/mm ² (UNI EN 196-1)
Lieces stiprība: pēc 1 stundas	
pēc 1 dienas	> 2 N/mm ² (UNI EN 196-1)
pēc 28 dienām	> 3 N/mm ² (UNI EN 196-1)
	> 4 N/mm ² (UNI EN 196-1)

Norādītie dati ir iegūti laboratorijā pie +20°C un 60% relatīvā mitruma

SKATĪET VIDEO UN IZLASIET SĪKĀKU INFORMĀCIJU

Drošības datu
lapas

Darbības
deklarācija

Specifikācijas
punkti

Tehniskās
diagrammas un
DOP

EPD deklarācija

YouTube video



DROŠUMS

Skatīt attiecīgo drošības datu lapu.

AUTORTIESĪBAS

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Šajā dokumentā iekļautā informācija, attēli un teksti ir Volteco S.p.A. ekskluzīvs īpašums.

Tie var mainīties jebkurā laikā bez brīdinājuma.

Šo un citu dokumentu (specifikāciju, brošūru u. c.) jaunākās versijas ir pieejamas vietnē www.volteco.com.

Tulkošanas gadījumā teksts var saturēt tehniskas un lingvistiskas neprecizitātes.

JURIDISKAS PIEZĪMES

Piezīme pircējam/uzstādītājam:

Šis Volteco S.p.A. piedāvātais dokuments ir paredzēts tikai kā atbalsts un informācija pircējam/pieprasītājam.

Tajā nav ņemts vērā nepieciešamais ieskats individuālajā darbības kontekstā, kuram Volteco S.p.A. jebkurā gadījumā ir svešs.

Ar to netiek grozītas vai paplašinātas ražotāja Volteco S.p.A. saistības.

Tas ir pakļauts izmaiņām, saistībā ar kurām instalētājam tas ir jāatjaunina sevi pirms katras atsevišķas lietojumprogrammas, apmeklējot www.volteco.com tīmekļa vietni.

Iepriekš minētie paskaidrojumi tiek attiecināti arī uz tirdzniecības tīkla pirms/pēcpārdošanas tehnisko/komerčiālo informāciju.