



# I-PLUG

## PERSHKRIM I PRODUKTIT

I-PLUG - Llac hidroizolues me tharje shume te shpejte ideale per mbylljen e menjehershme te rrjedhjeve te ujit.



## APLIKIMI I PRODUKTIT

- Bllokimi i shpejte i rrjedhjeve te ujërave me presion te lokalizuara
- Nderhyrje te shpejta te pergatitjes dhe perfundimit te punimeve te hidroizolimit
- Bllokimi i plasaritjeve ne kombinim me ngjitesin Hidroexpansiv AKTI-VO 201

## PERFITIMET

- Hidroizolim optimal
- Mungese tkurrje
- Bllokimi i menjehershem te rrjedhjeve te ujit edhe nese me presion
- Rezistence te larte mekanike
- Lehtesisht e punueshme
- Thithje e shpejte

## PERGATITJA DHE VENDOSJA NE PUNE

Të dhënat e përgatitjes dhe instalimit i referohen kushteve normale mjedisore (temperatura +20°C; lagështia relative 60%).

Nxirrni paraprakisht vendet per aplikimin e produktit per nje gjerësi dhe nje thellësi prej te paktën 2-3 cm, duke shmangur dalje mbi sipërfaqe te betonit dhe duke e gërryer kur duhet mbështetësin.

Pastroni sipërfaqet e interesuara nga çdo pjese jo ne përputhje, kripëra, shenja yndyre dhe çdo gjë tjetër qe mund te parandaloje aderimin e njëtrajtshme te produktit ne sipërfaqen e murit.

Përgatitni perberjen e produktit ne sasi te vogla duke hedhur me përpara ujin ne ene (1/4 litra per kg te produktit, e barabarte me 24%) dhe pra shtoni përzierjen duke e përzier me shpejtësi me mistri derisa te arrini nje konsistence te njëtrajtshme dhe te lakueshme.

Punoni perberjen me dore per rreth 15"/30", ne funksion te temperaturës ambientale, te ujit dhe te magazinimit te produktit, ose derisa te filloje te zhvilloje nxehtësi.

Aplikoni menjehere duke shtypur me vendosmëri llacin ne hapjen dhe duke e mbajtur ne pozicion deri ne fundin e shtrimit, 1', pa lëvizur dorën ne kete interval kohor.

Ne prani te temperaturave te ulëta produkti duhet përzier me uje te ngrohte.



Referenca të disponueshme në [www.volteco.com](http://www.volteco.com)

**KONSUMI OSE RENDIMENTI**

Nje qeske me produkti prej 10 kg bën 6 l llac.

**PAKETIMI DHE MAGAZINIMI**

Produkti furnizohet ne thesa polietileni prej 10 kg pa ajer dhe i bllokuar.

Magazinimi i produkteve duhet te kryhet ne ambient te thate dhe te mbuluar ne nje temperature midis 15°C dhe 25°C.

Mos e ekspozoni ne dritën direkte te diellit.

I-PLUG në paketimin e tij origjinal ka një jetëgjatësi prej 18 muajsh.

**PARALAJMERIME - SHENIME TE RENDESISHME**

Produkti i përzier me uje duhet te përdoret menjehere.

Mos e rigjenero kurre brumin me shtimin e ujit.

**KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE TEKNIKE**

-	Koha e vendosjes fillestare	Koha e vendosjes pëfundimtare
Temperatura në 20 °C	50"	60"
Temperatura në 5 °C	140"	160"
<b>Parametrat i nenshtrohen Kontrollit te Cilesise se Brendshme</b>	<b>Vlera</b>	
Pesha specifike	> 1,95 kg/l	
Rezistenca ne ngjeshje:		
ne 1 h	> 20 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 196-1)	
ne 1 dite	> 40 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 196-1)	
ne 28 dite	> 50 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 196-1)	
Rezistenca ne perkulje		
ne 1 h	> 2 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 196-1)	
ne 1 dite	> 3 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 196-1)	
ne 28 dite	> 4 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 196-1)	

Te dhenat e sjella jane arritur ne laborator ne +20°C dhe 60% U.R.

**SIGURIA**

Referohuni gjithmone Skedes se saj me te Dhenat mbi Sigurine.

**COPYRIGHT**

© Copyright Volteco S.p.A. - Te gjitha te drejtat te rezervuara.

Informacion, Imazhe dhe tekstet e permbajtura ne kete dokument jane pronesi ekskluzive e Volteco S.p.A.

Mund te ndryshoje ne cdo moment pa paralajmerim.

Versionet me te azhornuara te ketij dhe dokumenta te tjera (zera te kapitujve, brochure, tjetet) jane te pranishme ne [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

Ne raste perkthimi teksti mund te permbaje parregullsi teknike dhe gjuhesore.

**SHENIME LIGJORE**

Shënim per bleresin/instaluesin:

Dokumenti i pranishëm i vene ne dispozicion nga Volteco S.p.A. eshte vetëm mbështetës dhe tregues per bleresin/aplikuesin.

Mos konsidero thellimet te kontekstit te vetëm operativ, te cilit Volteco S.p.A. qëndron ne çdo rast e huaj. Nuk ndryshon dhe nuk shtrihen detyrimet qe i përkasin prodhuesit Volteco S.p.A.

Mund te ndryshohet ne varësi te te cilave aplikuesi duhet te azhurnohet përpara çdo aplikimi te vetëm duke konsultuar faqen [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

Sqarimet e mësipërme shtrihen në informacionin teknik/tregtar para-post shitjes të rrjetit tregtar.