



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PLASTIVO 250 é um revestimento impermeável, polímero modificado bicomponente de elevada elasticidade e versatilidade de uso para a impermeabilização de superfícies submetidas a pressão hidrostática, tanto positiva quanto negativa.



CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Impermeabilização na presença de pressão hidrostática positiva e negativa de estruturas em betão, blocos de cimento ou alvenaria mista, preventivamente regularizados com produtos idóneos VOLTECO, sujeitos a assentamento/movimento moderado.

Particularmente indicado para:

- Paredes e placas de fundação e lajes de cimento armado de garagens, cavas, ambientes subterrâneos em geral
- Lajes e estruturas expostas ao contacto com a água
- Sub-bases em geral, até mesmo aligeiradas com argila expandida
- Banheiras, canais e estruturas destinadas à contenção de água potáveis, paredes portantes em cimento armado, piscinas, etc.

VANTAGENS

- Elevada flexibilidade
- É possível completar o ciclo de impermeabilização ao longo de um dia
- Adequado para contacto direto com águas potáveis
- Adequado para contacto direto com águas de depuradores e águas residuais domésticas
- Boa permeabilidade ao vapor de água
- Redução do impacto ambiental graças à utilização de matérias-primas com uma baixa pegada de carbono e de processos reciclados
- Redução das emissões de compostos orgânicos voláteis (COVs)
- O produto contribui para um aumento da pontuação necessária para obter a certificação LEED
- Adere estavelmente a diferentes tipos de suporte (cimento, terracota, tijolos, gesso cartonado, plástico, metal, cerâmica, poliestireno, madeira, etc.)
- Resistente a U.V. radiação
- Protege superfícies de betão de CO₂ (carbonatação)
- Excelente trabalhabilidade e rápida aplicação

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

Preparação das superfícies

Verifique a adequação da estrutura às cargas hidrostáticas; em caso de contenção de água preveja a realização de um teste de pré-carga.

Remova a sujidade e os vestígios de óleo, tinta e, em geral, de qualquer material e qualquer resíduo que possa prejudicar a aderência de PLASTIVO mediante processos de hidrolavagem, hidrojetamento ou ligeira bujardagem.

As superfícies envolvidas devem apresentar-se sólidas e perfeitamente limpas, livres de qualquer



resíduo de cimento.

Na presença de superfícies particularmente irregulares, ninhos de brita ou alvenaria mista restaure o suporte utilizando uma argamassa VOLTECO adequada.

Na presença de superfícies velhas e empoeiradas, ou de suportes parcialmente impregnados de água, aplique com um rolo, pincel ou por pulverização o produto primário PROFIX 30 ou PROFIX 60 (consulte as respetivas fichas técnicas) tendo o cuidado de prevenir a formação de acúmulos do mesmo na superfície.

Preparação de elementos de descontinuidade das superfícies (pressão hidrostática positiva)

- RETOMAS DE BETONAGEM Una a retoma de betonagem entre a laje e a parede vertical formando uma estrutura em concha de junção de 3x3 cm com a argamassa de endurecimento rápido SPIDY 15
- ESPAÇADORES Remova os espaçadores em ambos os lados da alvenaria e aplique a argamassa de endurecimento rápido SPIDY 15
- ELEMENTOS PASSANTES É necessário vedar todos os elementos passantes, com a inclusão de espaçadores e tubos, com a mástique AKTI-VO 201 (consulte a respetiva ficha técnica)
- JUNTAS e FISSURAS Unir todas as juntas e fissuras marcadas com o sistema BI FLEX

Preparação de elementos de descontinuidade das superfícies (pressão hidrostática negativa)

- ENTRADAS DE ÁGUA É necessário vedar todas as entradas de água com a argamassa de endurecimento rápido TAP 3/I-PLUG (consulte a respetiva ficha técnica)
- RETOMAS DE BETONAGEM E FISSURAS É necessário vedar as retomas de betonagem e as fissuras com sistema BI FLEX (ver ficha técnica relativa)
- ELEMENTOS PASSANTES É necessário vedar todos os elementos passantes, com a inclusão de espaçadores e tubos, com a mástique AKTI-VO 201 (consulte a respetiva ficha técnica)
- JUNTAS Em caso de intervenção à altura das juntas de dilatação entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica da Volteco

Preparação da massa

Agite o componente líquido na sua embalagem e, em seguida, despeje-o num recipiente.

Adicione gradualmente durante a mistura o componente em pó.

A mistura deve ser processada por cerca de 3÷5 minutos com o auxílio de um misturador de chicote com baixo número de rotações.

A massa deve ser homogénea e deve estar livre de grumos.

Aplicação

Se não estiver prevista a aplicação do produto primário PROFIX, humedeça os suportes prevenindo sempre a formação de acúmulos de água.

PLASTIVO 250 deve ser aplicado em duas camadas com ROLO VOLTECO, pincel, puxador ou espátula.

Aplique a primeira camada de PLASTIVO 250 até alcançar uma espessura de aproximadamente 1 mm (consumo médio 1,8÷2,0 kg/m²), tendo o cuidado de permitir a sua penetração no substrato para obter um revestimento uniforme da superfície.

Se o pincel a tende arrastar o produto pra outro lugar humedeça novamente o suporte.

A segunda camada deve ser aplicada após pelo menos 6 horas (condições ideais de temperatura ambiente +20 °C; humidade relativa 60%), com uma espessura de aproximadamente 1 mm (consumo médio 1,7÷2,0 kg/m²).

Em todo caso, aplique a segunda camada somente quando a primeira estiver completamente seca e bem endurecida.

Para as aplicações em que é exigida/prevista uma espessura superior a 2 mm (valor padrão), trabalhe prevendo uma espessura média de aproximadamente 1 mm por camada, seguindo os mesmos modos e advertências de aplicação das camadas anteriores.

Aplicação por pulverização

O produto também pode ser aplicado com uma bomba pneumática ou máquina de rebocar com lança de nivelamento, tendo o cuidado de aplicar uma certa quantidade de pressão com uma espátula até se obter uma superfície compacta (para mais informações contactar o Serviço Técnico da Volteco).

Rede de armadura FLEXONET ou XNET

A fim de melhorar o comportamento elástico, em caso de aplicação com pressão positiva (exemplo: fissuras com comportamento dinâmico em piscinas suspensas e em estruturas potencialmente sujeitas a este tipo de fenómeno) é aconselhável aplicar rede FLEXONET ou XNET "fresco no fresco" na 1ª camada, comprimindo-a com uma espátula metálica de forma a embebê-la completamente.

As sobreposições das bordas das folhas adjacentes deverão ter um comprimento mínimo de 10 cm.

Nos pontos de junção entre as superfícies horizontais e verticais una a rede à borda horizontal do Sistema BI FLEX recém-aplicado.



É importante não dobrar a rede verticalmente, mas uni-la sempre ao Sistema BI FLEX. Nas juntas de expansão tratadas com o Sistema BI FLEX, a rede deve ser interrompida.

Maturação

Em caso de impermeabilização de paredes portantes, aguarde por pelo menos 24 horas antes de realizar as operações de aterro.

Se estiver previsto o revestimento da impermeabilização com qualquer tipo de camada de proteção ou acabamento (revestimento cerâmico, base de proteção, reboco, nivelamento com produtos à base de cimento, drenagem plástica, etc.), deixe maturar por pelo menos 3 dias.

Em caso de impermeabilização de estruturas destinadas à contenção de água, deixe maturar por pelo menos 7 dias.

Em caso de baixas temperaturas, forte humidade ou contacto prematuro com a água, os tempos de maturação podem se estender.

Acabamento

O produto, em função do seu destino de uso, pode ser acabado mediante pintura com CRYSTAL POOL (consulte a respetiva ficha técnica) ou cerâmica.

A aplicação do revestimento cerâmico deve prever juntas amplas e deve ser feita com adesivos de tipo C2 (e preferivelmente com classe de deformação S1 e S2).

O trabalho de reboco deve ser feito com argamassas vedantes à base de cimento de classe CG2.

Nos ambientes interiores é aconselhável revestir as paredes utilizando o sistema macroporoso CALIBRO como camada anticondensação.

É possível também realizar o acabamento com o produto X-LIME.



Referências disponíveis em www.volteco.com

CONSUMO E DESEMPENHO

3,5÷4 kg/m² em função do nível de rugosidade do suporte.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

PLASTIVO 250 é fornecido em embalagens de 20,6 kg (14 kg de pó + 6,6 kg de líquido).

Os produtos devem ser armazenados em locais secos e protegidos contra a exposição ao gelo e ao calor (temperatura máxima 40 °C); evite também expor os produtos diretamente ao sol antes da sua aplicação.

ADVERTÊNCIAS - NOTAS IMPORTANTES

O produto não constitui uma barreira contra o vapor.

Aplique o produto dentro de 20 minutos da mistura.

Não aplique PLASTIVO 250 em suportes impregnados de água mas aplique preventivamente a argamassa hidráulica TAP 3/I-PLUG.

Não adicione ao produto água ou modifique a relação de mistura.

Não aplique o produto com temperaturas superiores a +30 °C ou inferiores a +5 °C ou, em todo caso, se há previsão de temperaturas inferiores a 0 °C nas 24 horas seguintes.

Se passaram mais de 28 dias da aplicação da segunda mão, preveja a aplicação de uma camada adicional de material para garantir uma melhor aderência do revestimento seguinte.

Em ambientes fechados e pouco arejados, recomenda-se a utilização de ventilação forçada durante a aplicação e toda a fase de maturação subsequente.

Em locais caracterizados por pouca ventilação e altos níveis de humidade podem ocorrer fenómenos de condensação importantes.

Em caso de impermeabilização de muros contra terra é aconselhável proteger PLASTIVO 250 com a aplicação de tecido não tecido com massa não inferior a 300 g/m² antes de realizar as operações de aterro.

Não utilize PLASTIVO 250 em espessuras superiores a 1,5 mm por camada.

Proteja o produto fresco contra a chuva.

O acabamento com tintas à base de solventes pode degradar PLASTIVO 250, verificar a compatibilidade com os testes preliminares.

Os dados de preparação e aplicação referem-se a condições ambientais normais (temperatura +20 °C;



humidade relativa 60%).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E TÉCNICAS

Especificações	Valores
Aspeto	pó cinza - látex branco
Tempo de trabalhabilidade (+20 °C)	20'
Temperatura de funcionamento	- 5 °C a + 50 °C
Tamanho máximo agregado	0,7 mm
Peso específico	> 1,6 kg/l
Relação de mistura líquido/pó	47/100

Característica	Método de ensaio	Requisitos de desempenho UNI EN 1504-2	Desempenho declarado (*)	Desempenho certificado (**)
Aderência ao suporte	UNI EN 1542	≥ 0,8 MPa	≥ 0,8 MPa	1,08 MPa
Resistência ao envelhecimento acelerado	UNI EN 1062-11	Nenhuma expansão	-	requisito satisfeito
Absorção capilar	UNI EN 1062-3	≤ 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}	≤ 0,05 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}	0,01 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Permeabilidade ao vapor de água (espessura equivalente Sd)	UNI EN 7783-2	Classe 2 5 m < Sd ≤ 50 m	-	Sd 14,76 m
Permeabilidade ao dióxido de carbono (CO ₂) (espessura equivalente Sd)	UNI EN 1062-6	Sd > 50 m	-	Sd 113 m
Capacidade de cobertura de fissuras	UNI EN 1062-7 (Método estático)	A2 > 0,25 mm A3 > 0,50 mm A4 > 1,25 mm A5 > 2,50 mm	-	Classe A4 1,6 mm
Capacidade de cobertura de fissuras (produto + rede Flexonet)	UNI EN 1062-7 (Método estático)	A2 > 0,25 mm A3 > 0,50 mm A4 > 1,25 mm A5 > 2,50 mm	-	Classe A5 3,6 mm
Capacidade de cobertura de fissuras (produto + rede Xnet)	UNI EN 1062-7 (Método estático)	A2 > 0,25 mm A3 > 0,50 mm A4 > 1,25 mm A5 > 2,50 mm	-	Classe A5 2,8 mm
Compatibilidade térmica Parte 1 (aderência após 50 ciclos de gelo e degelo)	UNI EN 13687-1	≥ 0,8 MPa	-	1,12 MPa
Resistência a ataques químicos severos	UNI EN 13529	-	-	redução da dureza (Shore A): < 2%
Reação ao fogo	UNI EN 13501-1	Classificação	-	Classe E

Característica	Método de ensaio	Requisitos de desempenho	Desempenho declarado (*)
Capacidade de cobertura de fissuras (+23 °C)	UNI EN 14891 Método A.8.2	> 0,75 mm	> 1 mm
Capacidade de cobertura de fissuras (-5 °C)	UNI EN 14891 Método A.8.3	> 0,75 mm	> 1 mm
Capacidade de cobertura de fissuras (+23 °C) (produto + rede Flexonet)	UNI EN 14891 Método A.8.2	> 0,75 mm	> 2 mm
Capacidade de cobertura de fissuras (-5 °C) (produto + rede Flexonet)	UNI EN 14891 Método A.8.3	> 0,75 mm	> 2 mm
Capacidade de cobertura de fissuras (+23 °C) (produto + rede Xnet)	UNI EN 14891 Método A.8.2	> 0,75 mm	> 2 mm
Capacidade de cobertura de fissuras (-5 °C) (produto + rede Xnet)	UNI EN 14891 Método A.8.3	> 0,75 mm	> 2 mm
Aderência inicial	UNI EN 14891 Método A.6.2	> 0,5 N/mm ²	1 N/mm ²
Aderência após imersão em água	UNI EN 14891 Método A.6.3	> 0,5 N/mm ²	0,7 N/mm ²
Aderência após ação do calor	UNI EN 14891 Método A.6.5	> 0,5 N/mm ²	0,7 N/mm ²
Aderência após ciclos de gelo-degelo	UNI EN 14891 Método A.6.6	> 0,5 N/mm ²	0,7 N/mm ²
Aderência após contacto com água clorada	UNI EN 14891 Método A.6.7	> 0,5 N/mm ²	0,8 N/mm ²



Característica	Método de ensaio	Requisitos de desempenho	Desempenho declarado (*)
Aderência após imersão em água básica	UNI EN 14891 Método A.6.9	> 0,5 N/mm ²	0,7 N/mm ²
Impermeabilidade à água	UNI EN 14891 Método A.7	150 KPa	150 KPa
Característica	Organismo de Certificação	Método de ensaio	Desempenho certificado (**)
Impermeabilidade na presença de pressão negativa (suporte em betão, relação Água/Cimento: 0,7)	IMM SA (Suíça)	UNI EN 12390-8	5 Bar: nenhuma passagem
Teor de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC)	Eurofins 392-2015-00130901	Diretiva 42/2004/CE ISO 11890-2 ASTM D 6886-12	1,5 g/l

Característica	Certificação
Adequado para contacto com água potável Decreto Ministerial 174 do dia 06/04/2004: cessão integral	ELLETIPI Srl Report n° 28754/15
Adequado para contacto com água potável Decreto Ministerial 174 do dia 06/04/2004: cessão específica	CHELAB Srl Report n° 15/000093551
Adequado para uso com águas de depuradores e águas residuais domésticas	ELLETIPI Srl Report n° 14420/15
Adequado para impermeabilização de tanques e reservatórios de água	SOCOTEC FRANCE S.A. Report (ETN) n° 181068080000006 (28/02/2024)

Os dados apresentados são obtidos em laboratório com as seguintes condições: +20 °C e 60% H.R.

* Desempenho: valores limiares garantidos por VOLTECO

** Desempenho: valores certificados por órgãos terceiros credenciados

SEGURANÇA

Refira-se à respetiva Ficha de Dados de Segurança.

CE	VOLTECO S.p.a Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)	CE	VOLTECO S.p.a Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)
	<p>10 DOP 0003 EN 1504-2:2005 1370-CPR-1299 PLASTIVO 250</p> <p>Sistemas de proteção da superfície de betão Revestimento contra os riscos de penetração (PI), controlo da humidade (MC) e aumento da resistividade (IR)</p>		<p>15 DOP 0023 EN 14891:2012 PLASTIVO 250</p> <p>Produto impermeabilizante líquido bicomponente modificado com polímeros (CM 01P) para aplicações exteriores e em piscinas sob os ladrilhos cerâmicos (colados com adesivo de classe C2 de acordo com a norma EN 12004)</p>
	<p>Reação ao fogo: Classe E Permeabilidade ao vapor de água: Classe II Permeabilidade ao dióxido de carbono (CO₂) Sd ≥ 50 m Absorção capilar e permeabilidade à água: < 0,1 kg·m⁻²·h^{0,5} Aderência: ≥ 0,8 N/mm² Aderência após compatibilidade térmica: • Parte 1: Ciclos de gelo-degelo: ≥ 0,8 N/mm² Resistência à fissuração (Método A): Classe A4 Comportamento após exposição à ação dos agentes atmosféricos artificiais: Aprovado no teste Envelhecimento térmico 7 dias a 70 °C: NPD Retração linear: NPD Coeficiente de expansão térmica: NPD Aderência mediante ensaio de corte oblíquo: NPD Resistência ao escorregamento: NPD Comportamento antiestático: NPD Aderência em betão húmido: NPD Substâncias perigosas: Consulte a Ficha de Dados de Segurança (SDS)</p>		<p>Aderência à tração inicial: ≥ 0,5 N/mm² Aderência à tração após imersão em água: ≥ 0,5 N/mm² Aderência à tração após envelhecimento térmico: ≥ 0,5 N/mm² Aderência à tração após ciclos de gelo-degelo: ≥ 0,5 N/mm² Aderência à tração após imersão em água de cal: ≥ 0,5 N/mm² Aderência à tração após imersão em água clorada: ≥ 0,5 N/mm² Impermeabilidade à água: Nenhuma penetração e aumento do peso ≤ 20 g Capacidade de cobertura de fissuras (crack bridging) em condições normais (23 °C): ≥ 0,75 mm Capacidade de cobertura de fissuras (crack bridging) a baixas temperaturas (-5 °C): ≥ 0,75 mm</p>

Substâncias perigosas: Consulte a Ficha de Dados de Segurança (SDS)

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Todos os direitos reservados.

As informações, as imagens e os textos que constituem este documento são de propriedade exclusiva da Volteco S.p.A..

Sujeito a alterações a qualquer momento e sem aviso prévio.

As versões atualizadas deste e de outros documentos (fichas de especificação, brochuras, etc.) estão presentes no site www.volteco.com.

Eventuais traduções do texto original podem conter imprecisões técnicas e linguísticas.

NOTAS LEGAIS

Nota para o adquirente/técnico instalador:

Este documento colocado à disposição por parte da Volteco S.p.A. é puramente de suporte e contém informações úteis para o cliente/aplicador.

Não leva em consideração a análise necessária do contexto operacional individual, relativamente à qual a Volteco S.p.A. não assume qualquer responsabilidade.

Não modifica ou estende as obrigações intrínsecas do fabricante Volteco S.p.A.



Suscetível de modificações: o técnico instalador, obrigatoriamente, deverá se atualizar antes de cada aplicação visitando o site www.volteco.com.
As informações técnicas e comerciais pré/pós-vendas da rede têm o mesmo valor que as emitidas por este documento.

