



PROFIX 30

DESCRIPTION PRODUIT

PROFIX 30 est un fond à base de résines acryliques micronisées en dispersion aqueuse en mesure de pénétrer en profondeur dans le support en le fixant fortement et en homogénéisant l'absorption.



APPLICATION PRODUIT

Préparation de supports minéraux ou synthétiques, tant extérieurs qu'intérieurs, avant l'application de revêtements successifs, finitions ou imperméabilisants.

Particulièrement indiqué pour:

- Anciens enduits à base de ciment ou de chaux, surtout si abîmés, effrités ou affaiblis
- Surfaces avec des finitions synthétiques, revêtements en quartz ou peintures plastiques
- Surfaces en béton
- Enduits de sol vieux ou poussiéreux

AVANTAGES

- Pouvoir de pénétration élevé et effet consolidant efficace, même en cas de supports peu poreux
- Élimine la poussière des supports minéraux
- Augmente l'adhérence au support de revêtements, finitions et imperméabilisants
- Étant inodore et sans solvants, son application est autorisée dans des endroits fermés et peu aérés
- Règle l'absorption du support en facilitant la pose des applications successives

PRÉPARATION ET MISE EN ŒUVRE

Préparation des surfaces

Surfaces avec des moisissures, des algues et des champignons

Appliquer une couche non diluée de traitement désinfectant PROCLEAN (voir fiche technique correspondante).

Après 2-3 heures, procéder à l'application de PROFIX 30.

Enduits abîmés, effrités ou affaiblis

Enlever toutes les parties grossières ou détachées en procédant à un lavage à l'eau minutieux et restaurer.

Appliquer sur un support sec PROFIX 30 sur toutes les surfaces à l'exception des remises en état.

Surfaces existantes en bon état ou de nouvelle réalisation tels que: enduits, mortiers de réparation et lissages en général, lissages renforcés et revêtements épais, peintures et vernis.

En cas d'anciennes surfaces existantes, il faut enlever toutes les parties abîmées ou en cours d'écaillage avec un brossage et un lavage minutieux à l'eau, puis attendre le séchage complet avant d'appliquer PROFIX 30.

Béton vieux ou poussiéreux à imperméabiliser avec PLASTIVO



PROFIX 30

Scarifier toutes les surfaces qui présentent des détachements, même partiels, des efflorescences, de la poussière ou de la graisse.

Puis laver à l'eau, énergiquement.

Nettoyer les tiges de fer d'armature apparentes, procéder à leur passivation avec SANOFER, à la remise en état des zones détériorées en utilisant le cycle des mortiers Volteco (voir les fiches techniques correspondantes).

Appliquer sur un support sec PROFIX 30 sur toutes les surfaces à l'exception des remises en état avec du mortier.

Sols de fondations vieux ou poussiéreux

Nettoyer soigneusement la surface, aspirer à fond toutes les parties grossières, retirer les parties détériorées et remettre en état avec FLEXOMIX 30 (voir fiche technique correspondante) en prenant soin de maintenir le support humide pendant l'application.

Appliquer sur un support sec PROFIX 30 sur toutes les surfaces à l'exception des remises en état.

Préparation du produit

PROFIX 30 peut être dilué jusqu'à 10% avec de l'eau en fonction du degré d'absorption du support.

Il est conseillé d'effectuer des tests préliminaires dans ce sens et, si même après la dilution maximale le produit n'est pas absorbé, éviter de l'utiliser.

Application

Agiter le produit avant l'utilisation, puis l'appliquer uniformément jusqu'à saturation à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou par pulvérisation, en une ou plusieurs couches en fonction de la dilution effectuée, du niveau d'absorption et des caractéristiques du support.

En cas d'application en plusieurs couches, attendre au moins 24 heures avant de passer à la couche suivante.

Sur-application

Attendre l'absorption complète de PROFIX 30 avant d'appliquer, par la suite, des revêtements, finitions ou imperméabilisants.



Références disponibles sur www.volteco.com

CONSOMMATION ET RENDEMENT 0,2÷0,3 l/m² en fonction de la porosité de la fondation de sol.

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Bidon de 5 l ou de 25 l.

Le stockage du produit doit être effectué dans un environnement sec en évitant l'exposition au gel et à la chaleur (température maximale 40 °C) et l'exposition directe au soleil avant l'application.

Durée de conservation 24 mois dans les emballages d'origine.

MISES EN GARDE - NOTES IMPORTANTES

Ne pas appliquer le produit sur des surfaces mouillées.

Ne pas appliquer le produit sur des surfaces non-absorbantes.

Ne pas appliquer le produit sur des supports frais et fondamentalement alcalins.

Le temps d'attente de 24 heures, entre les couches successives de PROFIX 30, peut varier en fonction des conditions de température et d'humidité

Protéger de la pluie jusqu'à ce que le produit ait été absorbé.

Les pinceaux, rouleaux ou équipements pour la pulvérisation (airless) doivent être nettoyés avec de l'eau avant que le produit ne se sèche.

Les données de préparation et de mise en œuvre se réfèrent à des conditions environnementales normales (température +20 °C ; humidité relative 60 %).

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET TECHNIQUES

Spécifications	Valeurs
Aspect	Liquide blanchâtre



PROFIX 30

Spécifications	Valeurs
Poids spécifique	1 kg/l
Viscosité (+20 °C ≠ 2-100 rpm)	20 mPa x s
Temps de manipulation à +20 °C	30'
Résidu sec	30% environ
Température d'application	+5 °C +30 °C

SÉCURITÉ Consulter la Fiche des Données de sécurité correspondante.

COPYRIGHT © Copyright Volteco S.p.A. - Tous droits réservés.
Les informations, images et textes contenus dans ce document sont la propriété exclusive de Volteco S.p.A.
Peuvent changer à tout moment sans préavis.
Les dernières versions de ce et d'autres documents (rubriques du cahier des charges, brochures, etc.) sont présentes sur le site www.volteco.com.
En cas de traduction, le texte peut contenir des imperfections techniques et linguistiques.

NOTES LÉGALES Note pour l'acheteur/installateur:
Le présent document est mis à disposition par la société Volteco S.p.A. à titre purement indicatif et de support pour l'acheteur/applicateur.
Ne tient pas compte des approfondissements nécessaires à effectuer selon le contexte de travail considéré, dont la société Volteco S.p.A. n'est en aucun cas responsable.
Ne modifie pas et n'élargit pas les obligations du producteur Volteco S.p.A.
Elle est susceptible de faire l'objet de modifications dont l'applicateur devra s'enquérir avant chaque application en consultant le site www.volteco.com.
Les précisions ci-dessus s'appliquent également aux informations techniques et commerciales d'avant-vente fournies par le réseau commercial