



PROFIX 40

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PROFIX 40 es un fondo pigmentado a base de resinas acrílicas micronizadas en dispersión acuosa y elevada capacidad de cobertura, que contiene calibración filler que ayudan a incrementar las propiedades de adhesión de los revestimientos sucesivos o de las pinturas.



DÓNDE SE UTILIZA

Preparación de soportes minerales o sintéticos ya sea externos o internos, para adecuar el color del soporte al tono de los siguientes productos CP0, PAINT AIR e PAINT PROTECTION.

Especialmente indicado para:

- Nuevos y viejos revoques con base de cemento o de cal
- Superficies con acabados sintéticos, revestimientos de cuarzo o pinturas plásticas
- Superficies de hormigón
- Superficies recubiertas con CP1 o con X-LIME/FIBROeRASO o alisadores reforzados y alisadores en general

VENTAJAS

- Buena repelencia al agua y transpiración
- Buen poder cubritivo
- Incrementa la adherencia de CP0 y PAINT AIR y PAINT PROTECTION
- Siendo libre de solventes, puede aplicarse en ambientes cerrados y poco ventilados.
- Regula la absorción de la base facilitando las aplicaciones sucesivas
- Evita la transparencia del soporte en caso de acabado con efecto "arañado"

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Preparación de las superficies

Superficies con mohos, algas y hongos

Elimine los microorganismos presentes y lave con agua a fondo las superficies, espere a que se seque y aplique una capa sin diluir de tratamiento desinfectante PROCLEAN (vea la ficha técnica relativa).

A cabo de al menos 2-3 horas, proceda a aplicar PROFIX 40, del color que corresponda al producto de acabado.

Revoques deteriorados, desintegrados o debilitados

Elimine todas las partes no cohesivas o desprendidas con un hidrolavado a fondo y proceda con la restauración.

Espere al menos 24 horas a partir de que se acaben los remiendos y enrase todas las superficies, incluidas las de pulverización, aplique PROFIX 40 con soporte seco, del color correspondiente al producto de acabado.

En el caso de contrapisos muy deteriorados, trate previamente con PROFIX 30 (vea la ficha técnica



PROFIX 40

relativa); cuando se haya absorbido es posible proceder con PROFIX 40.

Superficies existentes en buen estado o de nueva realización como: revoques, morteros de restablecimiento y nivelaciones en general, nivelaciones armadas y revestimientos con espesor, pinturas y barnices.

En caso de superficies viejas ya existentes, elimine todas las partes no cohesivas p que se están desprendiendo, usando cepillado y lavado a fondo con agua, a continuación espere a que se seque completamente antes de aplicar PROFIX 40 del color correspondiente al producto de acabado.

Superficies hormigón

Escarifique las superficies que presenten desprendimientos, incluso parciales, eflorescencias y polvo o grasa.

Efectúe después un enérgico hidrolavado.

Limpie las armaduras de hierro expuestas, pasivándolas con SANOFER, restaurando las zonas deterioradas usando ciclo morteros Volteco (vea las correspondientes fichas técnicas)

Con la superficie seca, aplique PROFIX 40 (vea la correspondiente tarjeta técnica) del color correspondiente al producto de acabado.

Preparación del producto

PROFIX 40 se puede diluir hasta el 10% con agua, en función del nivel de absorción del soporte.

Aplicación

Agitare el producto antes de usar y aplíquelo uniformemente hasta saturar, con pincel, rodillo o máquina airless.

Espere al menos 4-6 horas en caso de que sea necesario aplicar una segunda mano debido a que el soporte es irregular y en función cuánto se haya diluido.

Aplicación encima

Espere 2-4 horas, antes de proceder a aplicar CP0, PAINT AIR o PAINT PROTECTION (ver fichas técnicas correspondientes).



Referencias disponibles en www.volteco.com

CONSUMO Y RENDIMIENTO

0,15÷0,3 l/m² en base a la porosidad del sustrato.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y ALMACENAMIENTO

Tanque de 5 l o de 14 l.

El almacenamiento del producto debe ser efectuado en un ambiente seco, evitando la exposición al hielo y al calor (temperatura máxima 40 °C) y la exposición directa al sol antes de la aplicación.

Tiempo de conservación 24 meses en los embalajes originales.

ADVERTENCIAS - NOTAS IMPORTANTES

No aplique el producto sobre superficies mojadas.

No aplique el producto sobre superficies totalmente exentas de absorción (por ej. metales, cerámicas, capas impermeables ya existentes).

No aplique el producto en soportes frescos y con tendencia alcalina.

Protéjalo de la lluvia hasta que se haya producido la absorción.

Cuando haya terminado de aplicar PROFIX 40, lluvias, condensaciones nocturnas, nieblas o fuerte humedad en general, pueden provocar grietas translucidas de color blanquecino (efecto "baba de caracol").

Esta circunstancia, de tipo temporal, no influye en las características de las prestaciones del producto y puede eliminarse fácilmente lavando con agua o esperando a que lo elimine la lluvia.

Pinceles, rodillos o equipos para el rociado (airless) se limpian, antes del secado del producto, con agua.

Los datos de preparación y aplicación se refieren a condiciones ambientales normales (temperatura +20 °C; humedad relativa 60 %).



PROFIX 40

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

Especificaciones	Valores
Aspecto	Líquido blanco o de color con efecto opaco
Peso específico	1,47 kg/l
Temperatura de aplicación	+5 °C +30 °C

SEGURIDAD

Consulte la Ficha de datos de seguridad correspondiente.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Todos los derechos reservados.
Informaciones, Imágenes y textos incluidos en este documento son de propiedad de Volteco S.p.A.
Pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.
Las versiones más actualizadas de este y de otros documentos (voz del capitulado, folletos y otros documentos) se encuentran en www.volteco.com.
En el caso de traducción, el texto puede contener imperfecciones técnicas y lingüísticas.

NOTAS LEGALES

Nota para el comprador/instalador:
Este documento puesto a disposición por Volteco S.p.a. es meramente de soporte e indicativo para el comprador/aplicador.
No considera la necesaria información detallada de cada uno de los contextos operativos, respecto a los que de todos modos Volteco S.p.A. no asumirá responsabilidad alguna.
No aplica ni extiende las obligaciones propias del fabricante Volteco S.p.A.
Es susceptible de variaciones en función de las que deberá actualizarse el aplicador antes de cada aplicación, consultando el sitio web www.volteco.com.
Las aclaraciones anteriores se extienden a la información técnico/comercial pre-post venta de la red comercial.