

**OPIS PROIZVODA**

SPIDY 15 je unaprijed izmiješani mort s brzim sušenjem za brze intervencije popravka armiranog betona i općenito cementnih podloga.

**GDJE SE KORISTI**

- Brzi pripremni radovi prije postavljanja hidroizolacije (na primjer holkeri, zatvaranje rupa distancera, reprofiliacija zidova)
- Brzo obnavljanje oštećenih betonskih elemenata (npr. rubova greda, stupova i pročelja balkona)
- Pričvršćivanje ograda i otvora
- Brzo izravnavanje površinskih nedostataka betona (kao što su gnijezda, armature koja izviruje i krhotine)
- Brzo postavljanje sustava za klizna vrata, stolarije i električnih uređaja

PREDNOSTI

- Dobri rezultati završne obrade
- Izvrsno prijanjanje na beton i armaturno željezo
- Brzo prijanjanje na podloge i u posebno vlažnim prostorima
- Odlična tiksotropnost koja ne zahtijeva oplatu
- Jednostavno se i brzo nanosi

PRIPREMA I IZVEDBA

Podaci za pripremu i ugradnju odnose se na normalne uvjete okoline (temperatura +20 °C; relativna vlažnost 60%).

Priprema površina

Savršeno prijanjanje proizvoda na podlogu, neophodno kako bi se osigurala stabilnost obnove, ovisno je o kvaliteti pripreme površine na koju se postavlja mort; stoga je preventivno potrebno sljedeće:

- Pažljivo ukloniti brušenjem ili sačmarenjem sve oštećene dijelove
- Učiniti površinu hrapavom na način da se odstrani svaki trag filma ili cementnog mlijeka
- Očistite od hrđe svako izloženo armaturno željezo i na tako očišćeno željezo nanosite zaštitu SANOFER (pogledati odgovarajući tehnički list)
- Dovoljno zasiti površinu vodom na način da se održava vlažnom od samog početka nanošenja

Priprema smjese

Uliti u posudu vodu za smjesu (otprilike 2,5 l po vreći što odgovara 16% težine) i lagano dodati praškasti dio miješajući bušilicom s miješalicom u trajanju od otprilike 3 minute sve dok se ne postigne fluidna i homogena smjesa.

**Nanošenje**

Nanijeti SPIDY 15 u sloju ne većem od 3 cm; ako se nanosi u debljem sloju, nakon nanošenja jednog sloja pričekajte barem 20 minuta da biste nanijeli sljedeći sloj.



Reference dostupne na www.volteco.com

POTROŠNJA I UČINKOVITOST

19 kg/m² za centimetar nanasene debljine.
Od jedne vreće SPIDY 15 dobiva se otprilike 8 l morta.

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

Vreća od 15 kg.
Proizvodi se moraju skladištiti na suhom mjestu daleko od sunca i vlage.
SPIDY 15 u originalnom pakiranju ima rok trajanja od 18 mjeseci.

UPOZORENJA - VAŽNE BILJEŠKE

Nanijeti proizvod u roku od 15 minuta nakon miješanja.
Ne dodavati vodu kako bi se produljilo vrijeme korištenja.
Ne koristiti SPIDY 15 za površine veće od 2 m².
Ne nanositi proizvod pri temperaturama nižim od +5 °C.
U slučaju visoke temperature ili vjetra, održavati podlogu dovoljno vlažnom na način da se omogući pravilna maturacija.

**FIZIČKE I TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE**

Specifikacije	Vrijednosti
Izgled	sivi prah
Skupljanje	kontrolirano
Specifična težina	< 2,2 kg/l
Parametri podložni unutrašnjoj Kontroli Kvalitete	Vrijednosti
Vrijeme obradivosti na +20 °C	< 15'
Prijanjanje na podlogu nakon 28 dana	> 1,5 N/mm ² (UNI EN 1542)
Tlačna čvrstoća nakon 3 dana	> 5 N/mm ² (UNI EN 196)
nakon 1 dana	> 18 N/mm ² (UNI EN 196)
nakon 7 dana	> 30 N/mm ² (UNI EN 196)
nakon 28 dana	> 35 N/mm ² (UNI EN 196)
Otpornost na savijanje nakon 3 sata	> 1 N/mm ² (UNI EN 196)
nakon 1 dana	> 3 N/mm ² (UNI EN 196)
nakon 7 dana	> 4 N/mm ² (UNI EN 196)
nakon 28 dana	> 5,5 N/mm ² (UNI EN 196)

Navedeni podaci dobiveni su u laboratoriju na temperaturi od +20 °C i 60% Rel.Vlaž.

SIGURNOST

Vidi List sa Sigurnosnim Podacima.

AUTORSKA PRAVA

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.
Informacije, slike i tekst koje sadrži ovaj dokument predstavljaju isključivo vlasništvo tvrtke Volteco S.p.A.
Mogu se izmijeniti u svakom trenutku bez prethodne najave.
Najnovije verzije ovog, kao i drugih dokumenata (stavke troškownika, brošure i ostalo), dostupne su na stranici www.volteco.com.
Prevedeni tekst može sadržavati tehničke i jezične nepravilnosti.

PRAVNE OPASKE

Opaska za kupca/instalatera:



Ovaj dokument koji ustupa na raspolaganje Volteco S.p.A. je okviran i služi isključivo kao pomoć kupcu/korisniku.

Nije uzet u razmatranje svaki pojedini slučaj radnog okruženja, od kojih se tvrtka Volteco S.p.A. ograničuje.

Ne mijenja i ne proširuje obaveze proizvođača Volteco S.p.A.

Osjetljiv na promjene prema kojima se izvođač mora prilagoditi prije svake aplikacije koristeći www.volteco.com.

Gore navedena pojašnjenja odnose se na tehničke/komercijalne podatke prodajne mreže prije prodaje.

