



SPIDY 15

DESCRIEREA PRODUSULUI

SPIDY 15 - Mortar preamestecat, pe bază de ciment, cu priză rapidă, pentru intervenții rapide de reparație a betonului armat și a suporturilor pe bază de ciment în general.



DOMENIUL DE APLICARE

- Intervenții rapide de pregătire a lucrărilor de impermeabilizare (de exemplu pentru formarea de umpluturi de întărire și rostuirea îmbinărilor cofrajelor)
- Reparația rapidă a elementelor deteriorate din beton (ex. colțurile grinzilor, stâlpi și coloane ale balcoanelor)
- Fixarea balustradelor și a căminelor
- Uniformizarea rapidă a defectelor superficiale ale tencuielilor din beton (precum acumulările de pietriș, fierul beton aflat la suprafață, așchieri)
- Așezarea rapidă a cadrelor de tablă, ferestrelor și instalațiilor electrice

AVANTAJE

- Bune rezultate de finisare
- Înaltă aderență pe beton și pe fierul beton
- Priză rapidă și pe suporturi și în medii deosebit de umede
- Optimă tixotropie fără a fi nevoie de cofrare
- Aplicare practică și rapidă

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Datele privind pregătirea și aplicarea se referă la condiții ambientale normale (temperatură +20°C; umiditate relativă 60%).

Pregătirea suprafețelor

Aderența perfectă la suport a produsului, absolut necesară pentru a asigura stabilitatea reparației, depinde de calitatea pregătirii suprafeței pe care va fi aplicat produsul; de aceea, înainte de toate:

- Înlățurați cu grijă, prin sablare sau lovituri cu ciocanul, orice parte deteriorată
- Suprafața trebuie să fie aspră, de aceea trebuie îndepărtată orice urmă de lapte de ciment sau alte pelicule
- Curățați de rugină fierul beton expus și apoi aplicați cu pensula produsul de protecție SANOFER (vezi fișa tehnică a produsului)
- Saturați suprafețele cu apă și păstrați-le umede încă de la începutul aplicării

Pregătirea amestecului

Vărsați într-un recipient apa pentru amestecare (aproximativ 2,5 l la sac egal cu 16% procente masice)



și adăugați încet pulberea în timp ce amestecați cu mixerul timp de aproximativ 3 minute până la obținerea unui amestec omogen.

Aplicare

Aplicați SPIDY 15 în straturi de maxim 3 cm pe strat; pentru aplicarea produsului în mai multe straturi, așteptați cel puțin 20 de minute între aplicări.



Referințe disponibile pe www.volteco.com

CONSUM ȘI RANDAMENT

19 kg/m² la fiecare centimetru de grosime aplicat.
Dintr-un sac de SPIDY 15 se obțin circa 8 l de mortar.

AMBALARE ȘI DEPOZITARE

Sac de 15 kg.
Produsele trebuie depozitate la loc uscat, ferit de lumina soarelui și de umiditate.
SPIDY 15 în ambalajul său original are o perioadă de valabilitate de 18 luni.

AVERTIZĂRI - NOTE IMPORTANTE

Folosiți produsul în interval de 15 de minute de la amestecare.
Nu adăugați în nici un caz apă pentru a prelungi durata timpului de utilizare.
Nu folosiți SPIDY 15 pentru suprafețe mai mari de 2 m².
Nu aplicați produsul la temperaturi mai mici de +5°C.
În caz de temperaturi înalte sau vânt, asigurați umezirea suportului pentru a garanta maturarea corectă.

CARACTERISTICI FIZICE ȘI TEHNICE

Detalii	Valorile
Aspect	pulbere gri
Contrație	controlată
Greutate specifică	< 2,2 kg/l
Parametri supuși Controlului de calitate intern	Valorile
Timp de lucrabilitate la +20°C	< 15'
Aderența la suport după 28 de zile	> 1,5 N/mm ² (UNI EN 1542)
Rezistența la compresie după 3 ore	> 5 N/mm ² (UNI EN 196)
după 1 zi	> 18 N/mm ² (UNI EN 196)
după 7 de zile	> 30 N/mm ² (UNI EN 196)
după 28 de zile	> 35 N/mm ² (UNI EN 196)
Rezistența la flexiune: după 3 ore	> 1 N/mm ² (UNI EN 196)
după 1 zi	> 3 N/mm ² (UNI EN 196)
după 7 zile	> 4 N/mm ² (UNI EN 196)
după 28 de zile	> 5,5 N/mm ² (UNI EN 196)

Datele prezentate au fost obținute în laborator la +20°C și 60% U.R.

SIGURANȚĂ

Consultați Fișa cu Date de Siguranță.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.
Informațiile, imaginile și textele din acest document sunt proprietatea exclusivă a societății Volteco S.p.A.
Pot fi modificate în orice moment, fără preaviz.
Versiunile actualizate ale acestui document și a altor documente fișe cu (specificații, broșuri și altele) se află la adresa www.volteco.com.
Traducerea textului original poate conține imperfecțiuni tehnice și lingvistice.



NOTE LEGALE

Notă pentru cumpărător/instalator:

Acest document, pus la dispoziție de către societatea Volteco S.p.A., are scop orientativ și indicativ pentru cumpărător/operator.

Nu consideră necesară aprofundarea contextului operativ individual pentru care Volteco S.p.A. nu își asumă nicio responsabilitate.

Nu modifică și nu extinde obligațiile producătorului Volteco S.p.A.

Este supusă modificărilor, motiv pentru care operatorul care efectuează aplicarea trebuie să consulte informațiile actualizate publicate pe site-ul www.volteco.com.

Precizările de mai sus se aplică informațiilor tehnice/comerciale ale retailerului înainte/după vânzare.