



SPIDY 15

OPIS PROIZVODA

SPIDY 15 je brzovezujući cementni malter za brze popravke armiranog betona i podloga na bazi cementa uopšte.



GDE SE KORISTI

- Brze pripremne intervencije za hidroizolacione radove (npr. armaturne ljske, injektiranje odstojnika oplate)
- Brza obnova oštećenih betonskih elemenata (npr. ivica greda, stubova i pročelja balkona)
- Pričvršćivanje ograda i poklopaca šahtova
- Otklanjanje površinskih nedostataka u betonskim odlivcima (npr. segregacija betona, istureno gvožđe, nastanak pukotina)
- Brzo pozicioniranje okvira, vrata i prozora, kao i električnih sistema

PREDNOSTI

- Dobri rezultati završne obrade
- Visoko prijanjanje na beton i armaturne šipke
- Brzo vezivanje čak i na podlogama i u posebno vlažnim okruženjima
- Odlična tiksotropija koja ne zahteva upotrebu oplate
- Brza i laka primena

PRIPREMA I PRIMENA

Podaci o pripremi i primeni se odnose na normalne uslove okoline (temperatura +20 °C; relativna vлага 60%).

Priprema površina

Savršeno prijanjanje proizvoda na podlogu, apsolutno neophodno kako bi se osigurala stabilnost obnavljanja, odnosi se na kvalitet pripreme površine na koju će se nanositi malter; zato je potrebno unapred:

- Pažljivo uklonite, peskarenjem ili čekićem, bilo koji oštećeni deo
- Ohrapavite površinu na način da uklonite prisutni film ili cementno mleko
- Očistite sve izložene armaturne šipke od rde i nanesite zaštitno sredstvo SANOFER (vidi odgovarajući tehnički list) četkom na očišćene šipke.
- Temeljito zasitite površine vodom, održavajući ih vlažnim od početka nanošenja

Priprema smeše

Sipajte vodu za mešanje u posudu (oko 2,5 l po vreći jednaku težinsku 16%) i polako prah, mešajući mulfilicom postavljenom na mešalicu oko 3 minuta dok se ne dobije tečna i homogena smeša.



SPIDY 15

Nanošenje

Nanelite SPIDY 15 u slojevima koji ne prelaze 3 cm; za nanošenje većih debljina, između nanošenja prvog i drugog sloja, sačekajte najmanje 20 minuta.



Reference dostupne na www.volteco.com

POTROŠNJA I PRINOS

19 kg/m² po centimetru nanete debljine.
Vreća proizvoda SPIDY 15 daje oko 8 l maltera.

PAKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Vreća od 15 kg.
Skladištenje proizvoda mora se vršiti u suvom okruženju zaštićenom od sunca i vlage.
SPIDY 15 u originalnom pakovanju ima vek trajanja police od 18 meseci.

UPOZORENJA - VAŽNE NAPOMENE

Nanelite proizvod u roku od 15 minuta od mešanja.
Nemojte dodavati vodu da biste produžili vreme upotrebe.
Ne koristite SPIDY 15 za obrade veće od 2 m².
Proizvod ne nanosite na temperaturama nižim od +5 °C.
U slučaju visokih temperatura ili vetra, održavajte premaz vlažnim kako biste osigurali pravilno sazrevanje.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Specifikacije	Vrednosti
Izgled	sivi prah
Skupljanja	provereno
Specifična težina	< 2,2 kg/l
Parametri podležu internoj kontroli kvaliteta	Vrednosti
Vreme obradivosti na +20 °C	< 15'
Prionjivost na podlogu nakon 28 dana	> 1,5 N/mm ² (UNI EN 1542)
Otpornost na kompresiju nakon 3 sata	> 5 N/mm ² (UNI EN 196)
nakon 1 dan	> 18 N/mm ² (UNI EN 196)
nakon 7 dana	> 30 N/mm ² (UNI EN 196)
nakon 28 dana	> 35 N/mm ² (UNI EN 196)
Otpornost na savijanje a 3 sata	> 1 N/mm ² (UNI EN 196)
nakon 1 dan	> 3 N/mm ² (UNI EN 196)
nakon 7 dana	> 4 N/mm ² (UNI EN 196)
nakon 28 dana	> 5,5 N/mm ² (UNI EN 196)

Navedeni se podaci postižu u laboratoriji na + 20 °C i 60% R.V.

BEZBEDNOST

Pogledajte odgovarajući bezbednosni list.

AUTORSKA PRAVA

© Autorska prava Volteco S.p.A. - Sva su prava zadržana.

Informacije, slike i tekstovi sadržani u ovom dokumentu isključivo su vlasništvo kompanije Volteco S.p.A.

Mogu se promeniti u bilo kom trenutku bez najave.

Najnovije verzije ovog i drugih dokumenata (specifikacije, brošure, ostalo) su dostupne na stranici www.volteco.com.

U slučaju prevoda, tekst može sadržavati tehničke i jezičke nedostatke.

PRAVNA OBAVEŠTENJA

Napomena kupcu/installateru:



SPIDY 15



Ovaj dokument koji je stavila na raspolaganje kompanija Volteco S.p.A. je samo podrška i pruža indikacija za kupca/osoblje zaduženo za postavljanje.

Ne uzima u obzir neophodnu detaljnu analizu pojedinačnog operativnog konteksta, u odnosu na šta kompanija Volteco S.p.A. u svakom slučaju ostaje strana.

Ne menja i ne proširuje obaveze proizvođača Volteco S.p.A.

Podložno je varijacijama prema kojima se osoblje zaduženo za postavljanje mora ažurirati pre svakog pojedinačnog nanošenja tako što će konsultovati stranicu www.volteco.com.

Gorenavedena pojašnjenja se odnose na tehničke/komercijalne informacije pre i posle prodaje prodajne mreže.