

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SPIDY 15 - Быстрохватывающийся цементный состав для быстрого ремонта железобетонных и бетонных конструкций.



НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

- Быстрая подготовка к гидроизоляционным работам (например, усилительные покрытия, штукатурка распорок опалубки)
- Ремонт бетонных элементов: предназначен для заполнения дефектов в бетоне, в углах на балках, колоннах и балконных фасадов
- Крепление перил и заслонок.
- Быстрое устранение поверхностных дефектов, таких как гравийные гнезда, раковины, выступающая на поверхность арматура и сколы.
- Быстрая установка дверных коробок, оконных рам и крепление электрического оборудования

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошие результаты отделки
- Высокая адгезия к бетону и арматурной сетке
- Быстрое схватывание и на особо влажных основаниях и в помещениях
- Оптимальная тиксотропия, не требует использования опалубки
- Удобство и простота нанесения

ПОДГОТОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Данные по подготовке и использованию относятся к нормальным условиям окружающей среды (температура +20 °C, относительная влажность 60%).

Подготовка поверхностей

Хорошая адгезия продукта к основаниям необходима для обеспечения стабильности восстановления и зависит от качества подготовки, на которые будет наноситься раствор. Для этого необходимо тщательным образом проделать следующие операции:

- Удалить все видимые загрязнения на поверхности; при необходимости рекомендуется использовать пескоструйный аппарат или выполнить обтёску бучардой
- Обработать поверхность, удалить любую плёнку, смолу или бетон
- Очистить от ржавчины арматурные стержни, находящиеся на поверхности, и нанесите кистью защитное средство SANOFER (см. соответствующую карту технических данных)
- Тщательно увлажнить основание, оставляя ее влажной до нанесения смеси

Приготовление раствора



Залить в ёмкость воду для раствора (около 2,5 л на мешок, что соответствует 16% по весу) и медленно сыпать порошок, замешивая дрель-мешалкой на высокой скорости около 3 минут, для получения жидкого и однородного раствора.

Нанесение

Нанести SPIDY 15, слоями, не выше 3 см на один слой; между завершением одного слоя, и нанесением другого, должно пройти не менее 20 минут.



Референции на сайте www.volteco.com

РАСХОД И ВЫХОД ПРОДУКТА 19 кг/м² на см нанесенной толщины.
Из одного мешка SPIDY 15 получается около 8 л раствора.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ Мешок 15 кг.
Хранить в сухом месте в оригинальной упаковке вдали от прямых солнечных лучей и влаги.
SPIDY 15 в оригинальной упаковке имеет срок годности 18 месяцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ Использовать продукт в течении 15 минут после вымешивания.
Не добавлять воду для того, чтобы продлить время использования.
Не использовать SPIDY 15 для поверхностей более 2 м².
Не наносить продукт при температуре ниже +5°С.
В ветреную или жаркую погоду, поддерживать основу влажной, чтобы обеспечить необходимый набор прочности.


ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения
Внешний вид	серый порошок
Сжатие	контролируемое
Удельный вес	< 2,2 кг/л
Параметры, которые подвергаются Внутреннему Контролю Качества	Значения
Время обрабатываемости при +20 °С	< 15'
Адгезия к основанию через 28 дней	> 1,5 Н/мм ² (UNI EN 1542)
Прочность на сжатие	
через 3 часа	> 5 Н/мм ² (UNI EN 196)
через 1 день	> 18 Н/мм ² (UNI EN 196)
через 7 дней	> 30 Н/мм ² (UNI EN 196)
через 28 дней	> 35 Н/мм ² (UNI EN 196)
Прочность на изгиб	
через 3 ч	> 1 Н/мм ² (UNI EN 196)
через 1 дн.	> 3 Н/мм ² (UNI EN 196)
через 7 дн.	> 4 Н/мм ² (UNI EN 196)
через 28 дн.	> 5,5 Н/мм ² (UNI EN 196)

Приведённые данные получены в лаборатории при +20°С и 60% О.В.

БЕЗОПАСНОСТЬ Смотреть соответствующий Паспорт безопасности.

АВТОРСКИЕ ПРАВА © Авторское право Volteco S.p.A. - Все права защищены.
Информация, Изображения и текст, содержащиеся в этом документе, являются собственностью Volteco S.p.A.
Может измениться в любой момент без предупреждения.



Более обновленные версии данного и других документов (см. спецификации товаров, брошюры и т.д.) даны на сайте www.volteco.com.

В случае переведенного текста могут иметься технические или лингвистические неточности.

ПРАВОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Информация для покупателя/установщика:

Настоящий документ предоставлен в распоряжение компанией Volteco S.p.A. и носит консультационный характер для покупателя/установщика.

Не учитывает необходимое подробное изучение каждого случая применения, за которое компания Volteco S.p.A. в любом случае не несёт ответственности.

Не изменяет и не расширяет обязательства производителя Volteco S.p.A.

Подвергается изменениям, при появлении которых, выполняющий работы должен проконсультироваться перед каждым нанесением с сайтом www.volteco.com.

На техническую/коммерческую информацию торговой сети до/после продажи распространяются вышеуказанные разъяснения.

