

**OPIS IZDELKA**

SPIDY 15 je vnaprej zmešana hitrovezna cementna malta za hitre posege pri popravilu armiranega betona in vseh cementnih podlag.

**NANOS IZDELKA**

- Hitri posegi za pripravo in delovanje hidroizolacije (primer ohišja za okrepitev, fugiranje distančnikov opaža)
- Hitra obnova dotrajanih betonskih elementov, vogalov gredi, nosilnih stebrov in balkonskih pročelij
- Fiksiranje ograj in pokrovov
- Hitro popravilo površinskih napak v betonu (npr. gnezda, nezalita armatura in razpoke)
- Hitra vgradnja slepih okvirjev, stavbnega pohištva in polaganje električne napeljave

PREDNOSTI

- Dobra zaključna obdelava
- Odličen oprijem na beton in na armaturo
- Hitre oprijem tudi na posebej vlažnih podlagah in okoljih
- Optimalna tiksotropnost, ki ne zahteva uporabe opaža
- Preprost in hiter nanos

PRIPRAVA IN UPORABA

Podatki za pripravo in uporabo veljajo v primeru običajnih okoljskih pogojev (temperatura +20° C; relativna vlažnost 60 %).

Priprava površin

Popoln oprijem izdelka na podlago, ki je nujno potreben za zagotovitev trdnosti obnovljenega predela, je odvisen od načina priprave podlage, na katero boste izdelek polagali; zato je treba predhodno:

- Temeljito odstranite vse odstopajoče dele s peskanjem ali štokanjem;
- Površino nahrapaviti, tako da z nje odstranite vse morebitne premaze in ostankov cementa
- Z vseh izpostavljenih delov armature odstranite rjo in na tako očiščeno armaturo s čopičem nanesite zaščitno sredstvo SANOFER (glejte pripadajoči tehnični list)
- Površine temeljito omočiti in poskrbeti, da bodo vse do začetka nanašanja vlažne.

Priprava zmesi

V posodo nalijte zamesno vodo (približno 2,5 l na vrečo kar znaša 16% na težo) in vanjo počasi stresajte prah, pri tem pa mešajte z vrtalnikom z mešalno košarico približno 3 minute, tako da nastane tekoča in homogena zmes.

Nanos



Nanesite SPIDY 15 v plasteh debeline največ 3 cm; pri debelejših slojih med posameznimi nanosi špčakajte vsaj 20 minut.



Reference na www.volteco.com

PORABA IN IZKORISTEK

19 kg/m² za centimeter nanešene debeline
Z eno vrečo izdelka SPIDY 15 je mogoče pripraviti približno 8 l malte.

EMBALAŽA IN SKLADIŠČENJE

Vreča 15 kg.
Izdelke shranjujte v suhem prostoru, zaščiteno pred sončno svetlobo in vlago.
SPIDY 15 v originalni embalaži ima rok uporabnosti 18 mesecev.

OPOZORILA - POMEMBNE OPOMBE

Izdelek nanesite v 15 minutah po pripravi.
Izdelku ne dodajajte vode, da bi podaljšali čas uporabnosti.
Izdelka SPIDY 15 ne uporabljajte za grundiranje površin, večjih od 2 m².
Izdelka ne nanašajte pri temperaturah, nižjih od +5 °C.
V primeru visokih temperatur ali vetra zagotovite stalno vlaženje podlage, tako da omogočite pravilno zorenje.

FIZIČNE IN TEHNIČNE LASTNOSTI

| Specifike | Vrednosti |
|--|---------------------------------------|
| Izgled | prah sive barve |
| Krčenje | kontrolirano |
| Specifična teža | < 2,2 kg/l |
| Parametri, ki so predmet notranje kontrole kakovosti | Vrednosti |
| Čas obdelavnosti pri +20 °C | < 15' |
| Oprijem na podlago po 28 dnevih | > 1,5 N/mm ² (UNI EN 1542) |
| Tlačna trdnost | |
| po 3 urah | > 5 N/mm ² (UNI EN 196) |
| po 1 dnevju | > 18 N/mm ² (UNI EN 196) |
| po 7 dnevih | > 30 N/mm ² (UNI EN 196) |
| po 28 dnevih | > 35 N/mm ² (UNI EN 196) |
| Upogibna trdnost | |
| po 3 urah | > 1 N/mm ² (UNI EN 196) |
| po 1 dnevju | > 3 N/mm ² (UNI EN 196) |
| po 7 dnevih | > 4 N/mm ² (UNI EN 196) |
| po 28 dnevih | > 5,5 N/mm ² (UNI EN 196) |

Navedeni podatki so pridobljeni na podlagi laboratorijskih preizkusov pri temperaturi +20 °C in 60% relativni vlažnosti.

VARNOST

Glejte ustrezni Varnostni tehnični list.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved (Vse pravice pridržane).
Informacije, slike in besedila, ki jih vsebuje ta dokument, so ekskluzivna lastnina Volteco S.p.A.
V vsakem trenutku se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo.
Posodobljene verzije tega in drugih dokumentov (povzetek, brošure, drugo), lahko najdete na www.volteco.com.
V primeru, da gre za prevod, lahko besedilo vsebuje tehnične in jezikovne nedoslednosti.

PRAVNE OPOMBE

Opomba za kupca/uporabnika:
Ta dokument, ki ga daje na razpolago Volteco S.p.A., je izključno podporni instrument in le informativne



SPIDY 15



narave za kupca/uporabnika.

Ne upošteva potrebnih raziskav posameznega delovnega konteksta, od katerih se Volteco S.p.A. v vsakem primeru distancira.

Ne spreminja in ne razširja obveznosti proizvajalca Volteco S.p.A.

Podvrženo je variacijam pri naročilu, o katerih se mora uporabnik pozanimati pred vsakim posameznim nanosom in sicer na spletni strani www.volteco.com.

Zgornja pojasnila veljajo za pred-poprodajne tehnične/komercialne informacije komercialne mreže.

