



PERSHKRIM I PRODUKTIT

SPIDY 15 - Llac i para-perzier me cemento per hedhje te shpejte per nderhyrje te shpejta te riparimeve ne beton te armuar dhe te suporteve me cemento ne pergjithesi.



APLIKIMI I PRODUKTIT

- Nderhyrje te shpejta te pergatitjes se punimeve te hidroizolimit (shembull pjese forcimi, stukim te ndaresve te armaturave)
- Restaurim i shpejte i elementeve i strukturave me beton te prishur (sh. skajet e traveve, shtyllave dhe muret e ballkoneve)
- Fiksimi i gardheve dhe pusetave
- Rregullim i shpejte te defekteve sipërfaqesore te hedhjeve te betonit (sh vende zhavorri, fekura qe dalin, ciklosje)
- Pozicionim i shpejte i kornizave te hapjeve ne mure per porta, per dritare dhe impiante elektrike

PERFITIMET

- Rezultate te mira te perpunimit
- Aderim i larte kundrejt betonit dhe hekurave te armatures
- Thithje e shpejte edhe mbi suporte dhe ne mabjente vecanerisht te lageshta
- Tiksotropik optimal qe nuk kerkon perdorimin e armatures
- Aplikim i lehte dhe i shpejte

PERGATITJA DHE VENDOSJA NE PUNE

Të dhënat e përgatitjes dhe instalimit i referohen kushteve normale mjedisore (temperatura +20°C; lagështia relative 60%).

Pergatitja e sisperfaqeve

Aderimi i perkryer te produktit ndaj suportit, absolutisht e nevojshme per te siguruar qendrueshmerine e riparimit, eshte ne raport me cilesine e pergatitjes se sipërfaqes mbi te cilen do te aplikohet llaci; per kete arsye duhet paraprakisht:

- Hiqni me kujdes, nepermjet gerryerjes apo me goditje, cdo pjese te prishur
- Ashpërsoni sipërfaqen duke hequr çdo prani te shtresave ose epiderma çimentoje
- Pastroni nga ndryshku cdo hekur qe perdorni per armature qe ekspozohet dhe aplikoni me furce mbi hekurat keshtu te pastruar mbrojtessin SANOFER (shiko skedën teknike përkatëse)
- Mbushni me kujdes sipërfaqet me uje duke i mbajtur te njoma qe nga fillimi i aplikimit

Pergatitja e brumit

Derdhni ne nje ene ujin per brumin (afërsisht 2,5 l per nje thes e barabarte me 16% ne peshe) dhe me



ngadalë pluhurin duke e përzier me përzierësin e lidhur me shpuesin per rreth 3 minuta deri ne arritjen e nje brumi te lengshem dhe te njëtrajtshme.

Aplikimi

Aplikoni SPIDY 15 ne shtresa jo me te medha se 3 cm; per aplikimin e trashesive me te larta midis ekzekutimit te nje shtrese dhe nje tjetër, prisni 20 minuta.



Referenca të disponueshme në www.volteco.com

KONSUMI OSE RENDIMENTI

19 kg/m² per centimeter trashesi te aplikuar.
Nje thes me SPIDY 15 ben rreth 8 l ilac.

PAKETIMI DHE MAGAZINIMI

Thes prej 15 kg.
Magazinimi i produktit duhet te kryehet ne mjedise me te thate te mbrojtur nga dielli dhe nga lageshtira. SPIDY 15 në paketimin e tij origjinal ka një jetëgjatësi prej 18 muajsh.

PARALAJMERIME - SHENIME TE RENDESISHME

Aplikoni produktin brenda 15 minutash nga perzierja.
Mos shtoni uje per te zgjatur kohen e perdorimit.
Mos e perdorni SPIDY 15 per trungje me te medha se 2 m².
Mos aplikoni produktin me temperatura me te ulta se +5 °C .
Ne raste te temperaturave te larta ose ere mbani te lagesht pjesen e mbetur per te garantuar nje maturim korrekt.

KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE TEKNIKE

Vecantia	Vlera
Paraqitja	pluhur gri
Terheqje	I kontrolluar
Pesha specifike	< 2,2 kg/l
Parametrat i nenshtrohen Kontrollit te Cilesise se Brendshme	Vlera
Koha e perpunimit ne +20 °C	< 15'
Aderim me suportin ne 28 dite	> 1,5 N/mm ² (UNI EN 1542)
Rezistenca ne ngjeshje	
ne 3 h	> 5 N/mm ² (UNI EN 196)
ne 1 dite	> 18 N/mm ² (UNI EN 196)
ne 7 dite	> 30 N/mm ² (UNI EN 196)
ne 28 dite	> 35 N/mm ² (UNI EN 196)
Rezistenca ne perkulje	
ne 3 h	> 1 N/mm ² (UNI EN 196)
ne 1 dite	> 3 N/mm ² (UNI EN 196)
ne 7 dite	> 4 N/mm ² (UNI EN 196)
ne 28 dite	> 5,5 N/mm ² (UNI EN 196)

Te dhenat e sjella jane arritur ne laborator ne +20 °C dhe 60% U.R.

SIGURIA

Referohuni gjithmone Skedes se saj me te Dhenat mbi Sigurine.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Te gjitha te drejtat te rezervuara.
Informacion, Imazhe dhe tekstet e permbajtura ne kete dokument jane pronesi ekskluzive e Volteco S.p.A.
Mund te ndryshoje ne cdo moment pa paralajmerim.
Versionet me te azhornuara te ketij dhe dokumenta te tjera (zera te kapitujve, brochure, tjetër) jane te pranishme ne www.volteco.com.



Ne raste perkthimi teksti mund te permbaje parregullsi teknike dhe gjuhesore.

SHENIME LIGJORE

Shënim per bleresin/instaluesin:

Dokumenti i pranishëm i vene ne dispozicion nga Volteco S.p.A. eshte vetëm mbështetës dhe tregues per bleresin/aplikuesin.

Mos konsidero thellimet te kontekstit te vetëm operativ, te cilit Volteco S.p.A. qëndron ne çdo rast e huaj. Nuk ndryshon dhe nuk shtrihen detyrimet qe i përkasin prodhuesit Volteco S.p.A.

Mund te ndryshohet ne varësi te te cilave aplikuesi duhet te azhurnohet përpara çdo aplikimi te vetëm duke konsultuar faqen www.volteco.com.

Sqarimet e mësipërme shtrihen në informacionin teknik/tregtar para-post shitjes të rrjetit tregtar.

