



TAP 3

PERSHKRIM I PRODUKTIT

TAP 3 - Llac hidraulike hidroizoluese me hedhje dhe ngurtesim te shpejte ideale per pune te shpejte te hidroizolimeve te lokalizuara, edhe ne pranin te ujit me presion.



APLIKIMI I PRODUKTIT

- Bllokim i shpejte i rrjedhjeve te ujrave me presion te lokalizuara
- Nderhyrje te shpejta te pergatitjes dhe perfundimit te punimeve te hidroizolimit
- Bllokim i plasaritjeve ne kombinim me ngjitesin Hidroexpansiv AKTI-VO 201

PERFITIMET

- Hidroizolim optimal
- Thithje e shpejte
- Mungese tkurrje
- Rezistence te larte mekanike
- Bllokim i menjehershem te rrjedhjeve te ujit edhe nese me presion
- Lehtesisht e punueshme

PERGATITJA DHE VENDOSJA NE PUNE

Të dhënat e përgatitjes dhe instalimit i referohen kushteve normale mjedisore (temperatura +20°C; lagështia relative 60%).

Pastroni sipërfaqet e interesuara nga çdo pjese jo ne përputhje, kripëra, shenja yndyre dhe çdo gjë tjetër qe mund te parandaloje aderimin e njëtrajtshtme te produktit ne sipërfaqen e murit.

Pergatisni brumin e TAP 3 per sasi te vogla duke derdhur paraprakisht ujin ne kontejner (1/4 l per kg te TAP 3 e barabarte me 24%) pra e perzier paraprakisht.

Perzieni me dore deri sa te arrini nje njetrajtshmeri te TAP 3 me nje konsistence te bute tiksotropike, duke aplikuar menjehere ne sasi te nevojshme ne pikat e shitje.

Kur TAP 3 eshte i perdorur per te bllokuar ardhje te lokalizuara uji me presion, mbani te shtypur brumin me dore deri sa te ngurtesohet (rreth 3 minuta).

Shiko. Nxiirmi paraprakisht vendet per aplikimin e TAP 3 duke shmangur dalje mbi siperfaqe te betonit dhe duke e gerryer kur duhet suportin.

Ne prani te temperaturave te ulta TAP 3 duhet perzier me uje te ngrohte.



Referenca të disponueshme në www.volteco.com

KONSUMI OSE RENDIMENTI Nje qeske me TAP 3 prej 5 kg ben 3 l llac.

PAKETIMI DHE MAGAZINIMI TAP 3 eshte i furnizuar ne thesa polietileni prej 5 kg, i paketuar ne kuti prej 5 kg ose ne kova prej 20 kg. Magazinimi i produktit duhet te kryehet ne mjedise me te thate te mbrojtur nga dielli dhe nga lageshtira. TAP 3 në paketimin e tij origjinal ka një jetëgjatësi prej 18 muajsh.

PARALAJMERIME - SHENIME TE RENDESISHME TAP 3 i perzier me uje duhet te perdoret maksimalisht brenda 3 diteve. Mos e rigjenero kurre brumin me shtimin e ujit.

KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE TEKNIKE

-	Koha e vendosjes fillestare	Koha e vendosjes pëfundimtare
Temperatura në 20 °C	2'30"	3'00"
Temperatura në 5 °C	5'20"	7'20"
Parametrat i nenshtrohen Kontrollit te Cilesise se Brendshme	Vlera	
Pesha specifike	> 1,95 kg/l	
Rezistenca ne ngjeshje:		
ne 1 h	> 8 N/mm ² (UNI EN 196)	
ne 1 dite	> 18 N/mm ² (UNI EN 196)	
ne 28 dite	> 27 N/mm ² (UNI EN 196)	
Rezistenca ne perkulje		
ne 1 h	> 1,5 N/mm ² (UNI EN 196)	
ne 1 dite	> 2,5 N/mm ² (UNI EN 196)	
ne 28 dite	> 3 N/mm ² (UNI EN 196)	

Te dhenat e sjella jane arritur ne laborator ne +20 °C dhe 60% U.R.

SIGURIA Referohuni gjithmone Skedes se saj me te Dhenat mbi Sigurine.

COPYRIGHT © Copyright Volteco S.p.A. - Te gjitha te drejtat te rezervuara. Informacion, Imazhe dhe tekste e permbajtura ne kete dokument jane pronesi ekskluzive e Volteco S.p.A. Mund te ndryshoje ne cdo moment pa paralajmerim. Versionet me te azhornuara te ketij dhe dokumenta te tjera (zera te kapitujve, brochure, tjetere) jane te pranishme ne www.volteco.com. Ne raste perkthimi tekste mund te permbaje parregullsi teknike dhe gjuhesore.

SHENIME LIGJORE Shënim per bleresin/instaluesin: Dokumenti i pranishëm i vene ne dispozicion nga Volteco S.p.A. eshte vetëm mbështetës dhe tregues per bleresin/aplikuesin. Mos konsidero thellimet te kontekstit te vetëm operativ, te cilit Volteco S.p.A. qëndron ne çdo rast e huaj. Nuk ndryshon dhe nuk shtrihen detyrimet qe i përkasin prodhuesit Volteco S.p.A. Mund te ndryshohet ne varësi te te cilave aplikuesi duhet te azhurnohet përpara çdo aplikimi te vetëm duke konsultuar faqen www.volteco.com. Sqarimet e mësipërme shtrihen në informacionin teknik/tregtar para-post shitjes të rrjetit tregtar.