



X-RAPID BIANCO

PERSHKRIM I PRODUKTIT

X-RAPID BIANCO - Lemues cimentoje hidroizoluese me hedhje te shpejte dhe terheqje te kontrolluar.



APLIKIMI I PRODUKTIT

- Siperfaqe dhe fasada me beton te armuar
- Rregullim dhe perpunim i siperfaqeve si ballkon, parapetet, panele te para-fabrikuara, etj
- Gerryerje e siperfaqeve te hidroizoluara me PLASTIVO dhe/ose AQUASCUD

PERFITIMET

- Padeptueshmeri te larte
- Thjeshtesi ne aplikim dhe kohe te reduktuara te mirmbajtjes
- Lehtesisht e punueshme
- Perpunim i mire siperfaqesor faleminderit kokerrizave te vogla dhe te holla
- Mundesi te medha rimekembje dhe ristrukturimi

PERGATITJA DHE VENDOSJA NE PUNE

Pergatitja e siperfaqeve

Ne rast pranije te mykut, alga dhe kerpudha, lani me presion deri ne fund siperfaqet per te hequr mikro-organizmat e pranishem, prisni tharjen dhe aplikoni nje dore jo te holluar te trajtimit dizinfektues PROCLEAN (shiko skeden e saj teknike).

Aderimi i perkryer ndaj suportit i X-RAPID, absolutisht e nevojshme per te siguruar qendrueshmerine e riparimit, eshte ne raport me cilesine e pergatitjes se siperfaqes mbi te cilen do te aplikohet llaci.

Mbi siperfaqet e lyera beni nje prove aderimi.

Hiqni pjeset ne renie (krosta, bleeding, etj.), pastroni me kujdes nga cdo prani pluhuri, pisilleku, boje, vajra dhe, ne pergjithesi cdo material tjeter qe mund te ndikojke keq ne aderimin e X-RAPID; procedoni me gerryerjen e pjeseve te siperfaqeve te munguara nepremjet aplikimit te llacit per riparim Volteco.

Kur siperfaqet ekzistuese kane nevojte per nje efekt fiksues te vendosur aplikoni PROFIX 30 (shiko skeden e saj teknike).

Pas maturimit bllokoni me kujdes siperfaqet me uje duke mbajtur te lageshta qe nga fillimi i aplikimit te X-RAPID qe, nuk duhet te kryhet ne prani te ujrave te lira ne siperfaqe (eventualisht duhet te hiqet me nje sfungjer ose me ajer te ngjeshur).

Pergatitja e brumit

X-RAPID eshte gati per perdorim; derdhni ne nje ene ujin e brumit (rreth 3 l per thes e barabarte me 20% ne peshe) dhe me ngadalë pluhurin duke e përzier me përzierësin e lidhur me shpuesin me shpejtësi te larte per rreth 3 min deri ne arrijten e nje brumi te njëtrajtshëm.

Aplikimi

Aplikoni X-RAPID me mistri ose me mistri te sheshte ne shtresa jo me te larta se 1÷2 per dore; per aplikimin e trashesive me te larta midis ekzekutimit te nje shtrese dhe nje tjeter, prisni 20 minuta.





X-RAPID BIANCO

Gjatë fazave të shtrimit të produktit është e mundur të futet një rrjetë fibre e qëndrueshme prej xhami alkalin që do të duhet të futet mes dy duarve të produktit.

Prisni të paktën 20 minuta midis një shtrese dhe tjetrës.

Produkti është i aplikueshem edhe me pompe pneumatike ose me makine për suvatime me shtize hedhje për zbutësit.

Perkryerja

Puna perfundimtare të X-RAPID mund të kryhet nepermjet mistri me sfungjer pas rreth 15-20 minuta (ne +20°C) nga aplikimi; sipërfaqja e arritur do të jete shume e ngjashme me ate me pune civile kokerriza te holla.

Me pas ne momentin e perfundimit, dhe megjithate jo me perpara se te kene kaluar te pakten 24 ore nga aplikimi, X-RAPID mund te perfundohet me nje produkt te pershtatshem/sistem perfundimi pune.



Referenca të disponueshme në www.volteco.com

KONSUMI OSE RENDIMENTI

X-RAPID: ben rreth 10 l/lac.

Konsumi është i barabarte me 1,4 kg/m² per milimeter trashesie te aplikuar.

PAKETIMI DHE MAGAZINIMI

X-RAPID është e paketuar ne thase prej 15 kg.

Magazinimi i produktit duhet te kryehet ne mjedise me te thate dhe te fresket.

Mos e ekspozoni ne diell perpara aplikimit.

PARALAJMERIME - SHENIME TE RENDESISHME

Perdorni X-RAPID brenda 40 minutash nga perzierja

Ne raste te temperaturave te larta (>25°C) ose ere koha e zgjatjes se brumit është e destinuar te zvogelohet ne menyre te konsiderueshme.

Aplikimi mbi sipërfaqe me diell dhe shume te ngrohta shkakton nje pershpejtim te kohes se nderhyrjes.

Ne raste te temperaturave te larta ose ere mbani te lagesht pjesen e mbetur per te garantuar nje maturim korrekt.

Per keto aplikime keshillohet nje prove paraprake per te kontrolluar kohet e punes.

Me temperatura prej 5-10°C zhvillimi i rezistences mekanike është me i ngadalte.

Mos shtoni uje per te zgjatur kohen e perdorimit.

Mos aplikoni produktin me temperatura me te ulta se +5°C.

KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE TEKNIKE

Vecantia	Vlera			
Paraqitja	pluhur i bardhe			
Koha e zgjatjes se brumit ne +20 °C	40'			
Pesha specifike	> 1,7 kg/l			
Karakteristikat	Metoda e proves	Kerkesat e performances UNI EN 1504-2	Performanca e deklaruar (*)	Performanca e certifikuara (**)
Rezistenca ne ngjeshje	UNI EN 12190	Asnje	ne 1 g > 4 N/mm² ne 7 gg > 15 N/mm² ne 28 gg > 21 N/mm²	Asnje
Aderim me suportin	UNI EN 1542	≥ 0,8 MPa	> 1,0 MPa	1,85 MPa
Thithje kapilare	UNI EN 1062-3	< 0,1 kg*m ⁻² *h ⁻⁰⁵	< 0,1 kg*m ⁻² *h ⁻⁰⁵	0,03 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Pershkrueshmeria e avujve te ujit (trashesi ekuivalente Sd)	UNI EN 7783-2	Klasa I Sd ≤ 5 m	Klasa I Sd ≤ 5 m	Sd = 0,2 m
Reagim ndaj zjarrit	UNI EN 13501-1	Klasifikimi	-	A2-s1, d0

Te dhenat e sjella jane arritur ne laborator ne +20°C dhe 60% U.R.

* Performanca e vlerave limite te garantuara nga VOLTECO

**Performanca e vlerave te certifikuar nga ente te treta te akredituara





X-RAPID BIANCO

SIGURIA

Eshte produkt jotoksik alkaline.

Eshte i keshillueshem perdorimi i maskes dhe i dorezave gjate punes.

Ne raste te nje kontakti aksidental me syte lani plotesisht me uje dhe konsultoni nje mjek.

	VOLTECO S.p.a Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)
13 0015-CPR-2017/04/05 EN 1504-2:2005 1370-CPR-1299 X-RAPID BIANCO Sistem mbrojtës se sipërfaqes me beton Riveshje per kontrollin e lageshtires (MC) dhe ritje e rezistences (IR)	
Reagim ndaj zjarrit: Klasa A2-s1,d0 Pershkrueshmeria e avujve te ujit: Klasa I Thithje kapilare dhe pershkrueshmeria e ujit: $< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ Aderim: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ Aderim si rrjedhoje e perputhjes termike: • Pjesa 1: Cikli ngirje-shkrirje: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ • Pjesa 2: Cikli i stuhive (shock termik): NPD • Pjesa 3: Ciklet termike pa zhytje ne kripra shkrirje: NPD Rezistence ndaj carjeve (metoda A): NPD Sjellje pas ekspozimit ndaj aksioneve te agjenteve atmosferik artificiale: NPD Vjetersimi termik 7 dite dhe 70°C: NPD Tereheqje lineare: NPD Koeficienti i zgjerimit termik: NPD Aderim nepermjet proves se prerjes se zhdrejte: NPD Rezistence ndaj rreshkitjes: NPD Sjellje antistatike: NPD Aderim mbi beton te lagesht: NPD Substanca te rrezikshme: Shikoni SDS	

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Te gjitha te drejtat te rezervuara.

Informacion, Imazhe dhe tekstet e permbajtura ne kete dokument jane pronesi ekskluzive e Volteco S.p.A.

Mund te ndryshoje ne cdo moment pa paralajmerim.

Versionet me te azhornuara te ketij dhe dokumenta te tjera (zera te kapitujve, brochure, tjetër) jane te pranishme ne www.volteco.com.

Ne raste perkthimi teksti mund te permbaje parregullsi teknike dhe gjuhesore.

SHENIME LIGJORE

Shënim per bleresin/instaluesin:

Dokumenti i pranishëm i vene ne dispozicion nga Volteco S.p.A. eshte vetëm mbështetës dhe tregues per bleresin/aplikuesin.

Mos konsidero thellimet te kontekstit te vetëm operativ, te cilit Volteco S.p.A. qëndron ne çdo rast e huaj.

Nuk ndryshon dhe nuk shtrihen detyrimet qe i perkasin prodhuesit Volteco S.p.A.

Mund te ndryshohet ne varësi te te cilave aplikuesi duhet te azhurnohet përpara çdo aplikimi te vetëm duke konsultuar faqen www.volteco.com.

Informacionet teknike/tregetare para-mbas shitjes te rrjetit tregtar kane te njejten vlere te dokumentit te pranishëm.

