

PLASTIVO 180

Fornitura e posa di rivestimento impermeabile polimero modificato bicomponente, tixotropico e flessibile, con core curing technology per un'efficace maturazione anche in condizioni di basse temperature e supporti parzialmente umidi, applicato in doppia mano con uno spessore minimo di 2 mm.

Il prodotto dovrà essere impiegato per impermeabilizzare, in spinta idrostatica negativa/positiva, superfici in muratura o in cemento armato, sottoposte a piccoli assestamenti e/o movimenti.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Certificazione CE secondo Norma UNI EN 1504-2

Certificazione CE secondo Norma UNI EN 14891

Specifiche	Metodo di prova	Valori
<i>Adesione al supporto</i>	UNI EN 1542	$\geq 0,89$ MPa
<i>Permeabilità al vapore acqueo (spessore equivalente Sd)</i>	UNI EN 7783-2	Sd 3,2 m
<i>Permeabilità alla CO₂ (spessore equivalente Sd)</i>	UNI EN 1062-6	Sd 102 m
<i>Crack Bridging Ability</i>	UNI EN 1062-7 (metodo statico)	Classe A4 1,3 mm
<i>Crack Bridging Ability (prodotto + rete Flexonet)</i>	UNI EN 1062-7 (metodo statico)	Classe A5 3,1 mm
<i>Impermeabilità all'acqua</i>	UNI EN 14891 Met. A.7	150 KPa
<i>Impermeabilità in spinta negativa (supporto di cls Acqua/Cemento: 0,7)</i>	UNI EN 12390-8	8 Bar: nessun passaggio

Specifiche

Idoneità al contatto con acqua potabile secondo DM 174 del 06/04/2004: cessione globale

Idoneità al contatto con acqua potabile secondo DM 174 del 06/04/2004: cessione specifica

così come Plastivo 180 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Il prodotto dovrà possedere marcatura CE ed essere impiegato secondo le prescrizioni della casa produttrice.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.