

TAP 3

Fornitura e posa di malta idraulica impermeabile a presa e indurimento rapidi ideale per lavori veloci di impermeabilizzazione localizzati, anche in presenza di acqua in pressione.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Sigillatura rapida di venute d'acqua localizzate in pressione
- Interventi rapidi di preparazione e completamento di opere di impermeabilizzazione
- Sigillatura di fessurazioni in abbinamento al mastice idroespansivo Akti-vo 201

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Temperatura esterna	Tempo inizio presa	Tempo fine presa
Temperatura a 20 °C	2'30"	3'00"
Temperatura a 5 °C	5'20"	7'20"
Specifiche	Metodo di prova	Valori
Peso specifico	-	> 1,95 kg/l
<i>Resistenza a compressione:</i>		
a 1 h	UNI EN 196	> 8 N/mm ²
a 1 g	UNI EN 196	> 18 N/mm ²
a 28 gg	UNI EN 196	> 27 N/mm ²
<i>Resistenza a flessione:</i>		
a 1 h	UNI EN 196	> 1,5 N/mm ²
a 1 g	UNI EN 196	> 2,5 N/mm ²
a 28 gg	UNI EN 196	> 3 N/mm ²

così come Tap 3 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.