

X-RAPID BIANCO

Fornitura e posa di rasante cementizio impermeabile a presa semirapida e a ritiro controllato.
Il prodotto dovrà essere applicato con uno spessore maggiore di 1-2 mm in funzione del tipo di utilizzo.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Regolarizzazione superfici e facciate in calcestruzzo armato
- Regolarizzazione e finitura di superfici quali balconi, parapetti, pannelli prefabbricati, etc
- Rasatura di superfici impermeabilizzate con guaine cementizie elastiche polimero modificate

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Certificazione CE secondo Norma UNI EN 1504-2

Specifiche	Valori	
Aspetto	polvere bianca	
Tempo di durata dell'impasto a +20 °C	40'	
Peso specifico	> 1,7 kg/l	
Specifiche	Metodo di prova	Valori
Resistenza a compressione	UNI EN 12190	a 1 g > 4 N/mm ² a 7 gg > 15 N/mm ² a 28 gg > 21 N/mm ²
Adesione al supporto	UNI EN 1542	1,85 MPa
Assorbimento capillare	UNI EN 1062-3	0,03 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Permeabilità al vapore acqueo (spessore equivalente Sd)	UNI EN 7783-2	Sd = 0,2 m

così come X-Rapid Bianco Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.