



CALIBRO NHL

OPIS PROIZVODA

CALIBRO NHL je žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna NHL prema normi EN 459 eko-kompatibilna, namijenjena za tretmane protiv vlage, protiv stvaranja soli i kondenzacije na svim vrstama vlažnih zidova, kako u vanjskim tako i u unutarnjim prostorima.



GDJE SE KORISTI

- Zidovi na kojima je vidljiva vlaga i nakupine salitrene soli kojima je uzrok podizanje kapilarne vlage
- Izvođenje žbuke protiv kondenzata

PREDNOSTI

- Proizvod na bazi prirodnog vapna NHL prema EN 459
- Ekološki kompatibilno
- 2 u 1: Mort/žbuka i zaglađivanje kao zajedničko rješenje
- Nanosi se i strojno
- Prikladno za unutarnju i vanjsku primjenu; osigurava postojanu i zdravu sanaciju tijekom vremena
- Prikladno za sve vrste intervencija i za rekonstrukciju zidova od povijesnog i kulturnog značaja
- Sprječava nastanak pojave kondenzacije
- Prikladno za oblaganje bilo koje vrste zidova

PRIPREMA I IZVEDBA

Priprema površina

Ukloniti postojeću žbuku sve do 50 - 100 cm iznad maksimalne linije vidljivog uzdizanja.

Odstranite sve nedovoljno vezane ili trošne dijelove koji onemogućuju prijanjanje na podlogu.

U slučaju velike koncentracije salitrenih soli, ostrugati ili očetkati sve dok ne dođe do zdravog zida.

Kada se primijete oštećeni dijelovi zidova treba ih odstraniti i zamijeniti novim materijalom.

Priprema smjese i nanošenje

Preventivno izvesti ispunjavanje šupljina i izravnavanje površine.

Nanošenje proizvoda CALIBRO NHL vrši se postavljanjem dva sloja na slijedeći način:

1. Sloj grubog premaza

Grubi premaz mora se izvesti prema jednoj od sljedećih opcija:

- U slučaju nanošenja na vlažne zidove koji nemaju visoki sadržaj soli nanesite prvi sloj za učvršćivanje u minimalnoj debljini od 5 mm i to miješanjem vreće proizvoda CALIBRO NHL s 6 l vode (jednako 30% težine) uz pomoć bušilice s miješalicom, ne dulje od 3-4 minuta i u svakom slučaju sve dok ne postignete ujednačenu smjesu bez gruda
- U slučaju nanošenja na vlažne zidove s evidentnim i visokim prisustvom soli, ili ako se proizvod koristi



CALIBRO NHL

s funkcijom protiv kondenzacije ili u uvjetima neupijajuće podloge, izradite prvi vezni sloj polaganjem proizvoda CALIBRO RINZAFFO (pogledajte odgovarajući tehnički list)

2.sloj žbuke

Nanelite sloj CALIBRO NHL, dan nakon nanošenja spajnog sloja, najmanje debljine 2 cm.

Za debljine veće od 3 cm, nанесите у неколико слојева у размаку од najmanje 24 sata jedan od drugog; препоручljivo је охрапавити површину осnovног слоја како би се оптимизирало пријанђење следећег слоја.

У случају зда са нагибом већим од 3÷4 cm и с неhomogenim debljinama жбуке, израдите први слој жбуке за регулацију у коју се препоручује уметнути REVOMAT мрежу (погледајте одговарајући технички лист) пријвршћену на зид с производом CONNETTORI 20 (погледајте одговарајући технички лист).

Priprema smjese

CALIBRO NHL се може мiješати помоћу бушилице-мијешалице, помоћу зидарске мијешалице или планетарне мијешалице.

У случају мiješања бушилицом с мијешаликом додати у посуду за припрему 5 l воде (што одговара 16% тежине) и потом полагано додавати производ CALIBRO NHL те мiješати у трајању од најмање 3-4 минуте све док се не постигне смјеса кремастог изгледа.

У случају мiješања мијешаликом или планетарном мијешаликом додавати у чашу 5 l воде и потом полагано производ CALIBRO NHL те мијешати barem 7 минута све док не постигнете смјесу кремастог изгледа.

Ručno nanošenje

Nanelite слој жбуке и изравнайте једноставно летвом тако да се одржава иста деbljina слоја без гнећења производа.

Nanošenje prskanjem

Могуће је наносити стјечем за жбукање с копљем за заглађивање након засебног мiješања производа.

Унесите жбуку коју сте претходно измијешали у мијешалици или планетарној мијешалици у прикладни лјевак којим се пуни стјеч за nanošenje жбуke.

Nanelite слој жбуке прсканjem на начин да оптимизirate количину зрака која се користи према уређају/agregatu за nanošenje morta.

Може се такoder наносити ѕприсцанијем помоћу намјенског стјеча за жбуку с neprestanim miješanjem.

У том случају придрžавати се упута производа стјеча за жбукање, који треба јамчити доволјну количину зрака који се уноси у смјесу те, ако је потребно, уз употребу одговарајућих turbo sustava.

Увјек проверити да је стјеч одговарајући за употребу или се обратити производа стјеча за жбукање i/ili техничкој službi Voltoco.

Površinska završna obrada

Završna obrada се обавља након најмање 14 дана средством за заглађивање X-LIME и бојом PAINT AIR (види одговарајуће техничке листове) или бојама које значајно не mijenjaju svojstva прозрачности система CALIBRO NHL.



Reference dostupne na www.volteco.com

POTROŠNJA I UČINKOVITOST

CALIBRO NHL слој за уčvršćivanje: 5÷5,5 kg/m² за 0,5 cm debljine, ovisno о hrapavosti подлоге.
CALIBRO NHL: 10,5÷11 kg/m² за cm debljine, ovisno о hrapavosti подлоге.

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

CALIBRO NHL се пакира у вреће од 20 kg.

Производи се морају складиштити на сухом месту далеко од сунца и vlage.

UPOZORENJA - VAŽNE BILJEŠKE

Ne dodavati воду како би се продужило vrijeme коришћења.

У случају да се производ користи с функцијом заштите од kondenzacije, предвидјети одговарајуће прозрачивање просторија где се примjenjuje.

Подаци за припрему и уградњу односе се на нормалне uvjete okoline (temperatura +20°C; relativna vlažnost 60%).



CALIBRO NHL

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| Specifikacije | Vrijednosti |
|---------------------------------------|--|
| Izgled | prah boje lješnjaka |
| Konzistencija smjese | tihsotropna |
| Temperatura nanošenja | od +5°C do +30°C |
| Vrijeme obradivosti na +20°C | 30' |
| Maksimalna veličina agregata | 1,2 mm |
| Toplinska provodljivost (UNI EN 1745) | 0,4 W/mK (tabelarna vrijednost) |
| Reakcija na vatru (UNI EN 13501- 1) | Klasa A1 |
| Omjer smjese | 100 dijelova praha 25 dijelova vode |

| Parametri podložni unutrašnjoj Kontroli Kvalitete | Probna metoda | Vrijednosti |
|---|--|---|
| Prividna volumetrijska gustoća | UNI EN 1015-10 | 1,1÷1,2 kg/l |
| Volumenska masa smjese | UNI EN 1015-6 | 1,25÷1,35 kg/l |
| Sadržaj zraka | UNI EN 1015-7 | > 28% |
| Koefficijent paropropusnosti μ | UNI EN 1015-19 | < 15 |
| Tlačna čvrstoća nakon 28 dana | UNI EN 1015-11 | < 5 N/mm ² (kategorija CS II) |
| Prijanjanje na podlogu | UNI EN 1015-12 | > 0,1 N/mm ² (pučanje tipa FP A) |
| Upijanje vode zbog kapilariteta | UNI EN 1015-18 | > 0,3 kg*m ⁻² *h ^{-0,5} |
| Karakteristika | Certifikacija | |
| Deklaracija proizvoda za okoliš 0298 (EPD) | EPDItaly 0298 (30/05/2027) www.epditaly.it | |

SIGURNOST

Vidi List sa Sigurnosnim Podacima.

| | |
|--|--|
| | VOLTECO S.p.a Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I) |
| 13 DOP 0014 EN 998-1:2004 CALIBRO NHL | |
| Mort za vanjsku i unutrašnju žbuku - Mort za saniranje vrste R | |
| Reakcija na vatru: Klasa A1 Prividna volumetrijska gustoća: 1,1÷1,2 kg/l Tlačna čvrstoća: Klasa CSII Prijanjanje: ≥ 0,1 N/mm ² (pučanje vrste FP A) Kapilarno upijanje: ≥ 0,3 kg/m ² (nakon 24h) Koefficijent paropropusnosti: ≤ 15 μ Toplinska provodljivost (tabelarna vrijednost): 0,4 W/mK Sadržaj zraka: > 28% Volumenska masa smjese: 1,25÷1,35 kg/l Opasne tvari: Pogledajte SDS | |

AUTORSKA PRAVA

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Informacije, slike i tekst koje sadrži ovaj dokument predstavljaju isključivo vlasništvo tvrtke Volteco S.p.A.

Mogu se izmjeniti u svakom trenutku bez prethodne najave.

Najnovije verzije ovog, kao i drugih dokumenata (stavke troškovnika, brošure i ostalo), dostupne su na stranici www.volteco.com.

Prevedeni tekst može sadržavati tehničke i jezične nepravilnosti.

PRAVNE OPASKE

Opaska za kupca/installatera:

Ovaj dokument koji ustupa na raspolaganje Volteco S.p.A. je okviran i služi isključivo kao pomoć kupcu/korisniku.



Nije uzet u razmatranje svaki pojedini slučaj radnog okruženja, od kojih se tvrtka Volteco S.p.A. ograničuje.

Ne mijenja i ne proširuje obaveze proizvodača Volteco S.p.A.

Osjetljiv na promjene prema kojima se izvođač mora prilagoditi prije svake aplikacije koristeći www.volteco.com.

Tehničko-trgovačke informacije, prije ili nakon prodaje u komercijalnoj mreži, imaju jednaku važnost kao i ovaj dokument.