



PROFIX 20

DESCRIPTION PRODUIT

PROFIX 20 est un fond à base d'un mélange de micro-émulsions polysiloxanes et acryliques en mesure de fixer le support et d'en homogénéiser l'absorption.



APPLICATION PRODUIT

Préparation de substrats minéraux, particulièrement en supports à base de ciment (ex: béton, mortiers à base de ciment, enduits) avant l'application d'enduits de lissage, de revêtements ou de finitions en général.

AVANTAGES

- Consolide le support en évitant la formation d'une pellicule superficielle
- Élimine la poussière des supports minéraux
- Augmente l'adhérence des produits de nivellement, des revêtements ou des finitions en général
- Étant inodore et sans solvants, son application est autorisée dans des endroits fermés et peu aérés
- Règle l'absorption du support en facilitant la pose des applications successives

PRÉPARATION ET MISE EN ŒUVRE

Préparation des surfaces

Les surfaces neuves à traiter ou les éventuels rapiécages avec des mortiers de remise en état doivent être séchés, parfaitement propres, compacts et secs.

Éliminer complètement les traces éventuelles d'huiles ou de graisses présentes sur la surface et les parties peu adhérentes.

Sceller les fissures éventuelles et réparer les parties détériorées.

Laver à l'eau toutes les éventuelles surfaces touchées par des phénomènes fongiques et, après le séchage, appliquer le traitement désinfectant PROCLEAN (voir fiche technique correspondante), puis attendre au moins 2-3 heures avant d'appliquer PROFIX 20.

Préparation du produit

PROFIX 20 est prêt à l'emploi, il n'a pas besoin d'être dilué à l'eau.

Application

Agiter le produit avant l'utilisation, puis l'appliquer uniformément jusqu'à saturation en une seule couche, à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou par pulvérisation.

Sur-application

Attendre l'absorption complète de PROFIX 20 avant d'appliquer, par la suite, des produits de rasage et de finitions.



PROFIX 20



Références disponibles sur www.volteco.com

CONSOMMATION ET RENDEMENT 0,2÷0,3 l/m² en fonction de la porosité de la fondation de sol.

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Bidon de 5 l.

Le stockage du produit doit être effectué dans un environnement sec en évitant l'exposition au gel et à la chaleur (température maximale 40 °C) et l'exposition directe au soleil avant l'application.

Durée de conservation 12 mois.

MISES EN GARDE - NOTES IMPORTANTES

Ne pas appliquer le produit sur des surfaces mouillées.

Ne pas appliquer le produit sur des surfaces non-absorbantes.

Ne pas appliquer le produit sur des supports frais et fondamentalement alcalins.

Protéger de la pluie jusqu'à ce que le produit ait été absorbé.

Les pinceaux, rouleaux ou équipements pour la pulvérisation (airless) doivent être nettoyés avec de l'eau avant que le produit ne se sèche.

Les données de préparation et de mise en œuvre se réfèrent à des conditions environnementales normales (température +20 °C ; humidité relative 60 %).

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET TECHNIQUES

Spécifications	Valeurs
Aspect	Liquide blanchâtre
Poids spécifique	1 kg/l
Viscosité (+20 °C ≠ 2-100 rpm)	20 mPa x s
Temps de manipulation à +20 °C	30'
Résidu sec	10% environ
Température d'application	+5 °C +30 °C

SÉCURITÉ

Consulter la Fiche des Données de sécurité correspondante.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Tous droits réservés.

Les informations, images et textes contenus dans ce document sont la propriété exclusive de Volteco S.p.A.

Peuvent changer à tout moment sans préavis.

Les dernières versions de ce et d'autres documents (rubriques du cahier des charges, brochures, etc.) sont présentes sur le site www.volteco.com.

En cas de traduction, le texte peut contenir des imperfections techniques et linguistiques.

NOTES LÉGALES

Note pour l'acheteur/installateur:

Le présent document est mis à disposition par la société Volteco S.p.A. à titre purement indicatif et de support pour l'acheteur/applicateur.

Ne tient pas compte des approfondissements nécessaires à effectuer selon le contexte de travail considéré, dont la société Volteco S.p.A. n'est en aucun cas responsable.

Ne modifie pas et n'élargit pas les obligations du producteur Volteco S.p.A.

Elle est susceptible de faire l'objet de modifications dont l'applicateur devra s'enquérir avant chaque application en consultant le site www.volteco.com.

Les précisions ci-dessus s'appliquent également aux informations techniques et commerciales d'avant-vente fournies par le réseau commercial