PROFIX 20

DESCRIZIONE PRODOTTO

PROFIX 20 è un fondo a base di una miscela di microemulsioni polisilossaniche ed acriliche in grado di fissare il supporto ed omogeneizzarne l'assorbimento.

DOVE SI IMPIEGA

Preparazione di substrati minerali, in particolar modo supporti cementizi (es. calcestruzzo, malte cementizie, intonaci) prima dell'applicazione di rasanti, rivestimenti o finiture in genere.

VANTAGGI

- Consolida il supporto evitando la formazione di una pellicola superficiale
- Elimina la polverosità dei supporti minerali
- Incrementa l'adesione di rasanti, rivestimenti o finiture in genere
- Essendo inodore e privo di solventi ne è consentita l'applicazione in ambienti chiusi e poco ventilati
- Regola l'assorbimento del supporto facilitando la stesura delle successive applicazioni

PREPARAZIONE E MESSA IN OPERA

Preparazione delle superfici
Le superfici nuove da trattare o gli eventuali rappezzi con malte di ripristino devono essere stagionati, perfettamente puliti, coesi ed asciutti.
Eliminare completamente eventuali tracce di oli o grassi presenti sulla superficie e le parti poco aderenti. Sigillare eventuali fessure e riparare le parti degradate.
Idrolavare eventuali superfici intaccate da fenomeni fungini e, ad avvenuta essicazione, applicare il trattamento disinfettante PROCLEAN (vedere relativa scheda tecnica), dopo il quale è necessario attendere 2-3 ore prima di applicare PROFIX 20.

Preparazione del prodotto
PROFIX 20 è pronto all'uso non richiede diluizione con acqua.

Applicazione
Agitare il prodotto prima dell'uso e applicarlo uniformemente fino a rifiuto in unica mano, a pennello, rullo o a spruzzo.

Sovrapplicazione
Attendere l'assorbimento completo di PROFIX 20 prima di procedere con l'applicazione dei rasanti e finiture successivi.

PROFIX 20

Referenze disponibili su www.volteco.com

CONSUMO E RESA

0,2÷0,3 l/m² a seconda della porosità del sottofondo.

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Tanica da 5 l.
Lo stoccaggio del prodotto deve essere effettuato in ambiente asciutto evitando l'esposizione al gelo ed al calore (temperatura massima 40 °C) e l'esposizione diretta al sole prima dell'applicazione.
Tempo di conservazione 12 mesi.

AVVERTENZE - NOTE IMPORTANTI

Non applicare il prodotto su superfici bagnate.
Non applicare il prodotto su superfici inassorbenti.
Non applicare il prodotto su supporti freschi e tendenzialmente alcalini.
Proteggere dalla pioggia fino ad assorbimento avvenuto.
Pennelli, rulli o attrezzature per lo spruzzo (airless) si puliscono, prima dell'essiccamento del prodotto, con acqua.
I dati di preparazione e messa in opera sono riferiti a condizioni ambientali normali (temperatura +20 °C; umidità relativa 60%).

CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE

Specifiche	Valori
Aspetto	Liquido biancastro
Peso specifico	1 kg/l
Viscosità (+20 °C ≠ 2-100 rpm)	20 mPa x s
Tempo di lavorabilità a +20 °C	30'
Residuo secco	10% circa
Temperatura di applicazione	+5 °C +30 °C

SICUREZZA

Fare riferimento alla relativa Scheda Dati di Sicurezza.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.
Informazioni, Immagini e testi contenuti in questo documento sono proprietà esclusiva di Volteco S.p.A.
Potrebbero cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.
Le versioni più aggiornate di questo e altri documenti (voce di capitolato, brochure, altro) sono presenti su www.volteco.com.
In caso di traduzione il testo potrebbe contenere imperfezioni tecniche e linguistiche.

NOTE LEGALI

Nota per l'acquirente/installatore:
Il presente documento messo a disposizione da Volteco S.p.A. è meramente di supporto ed indicativo per l'acquirente/applicatore.
Non considera i necessari approfondimenti del singolo contesto operativo, cui Volteco S.p.A. resta in ogni caso estranea.
Non modifica e non estende le obbligazioni proprie del produttore Volteco S.p.A.
È suscettibile di variazioni in ordine alle quali l'applicatore dovrà aggiornarsi prima di ogni singola applicazione consultando il sito www.volteco.com.
Alle informazioni tecnico/commerciali pre-post vendita della rete commerciale si estendono le precisazioni sopra riportate.