



# SANOFER



LLAC PER RIPARIME



## PERSHKRIM I PRODUKTIT

SANOFER - Riveshje mbrojtëse me cemento te vecante per mbrojtjen e hekurave te armatures.

## APLIKIMI I PRODUKTIT

- Blloqe me armature te degraduar ne beton te prishur

## PERFITIMET

- I efektshem edhe mbi hekur te gerryer nga ndryshku
- Kapje optimale per llacet qe do te perdoren per ristrukturime te metejshme
- Aplikim i lehte dhe i shpejte
- Perdoret direkt mbi bara celiku qe duken

## PERGATITJA DHE VENDOSJA NE PUNE

Të dhënat e përgatitjes dhe instalimit i referohen kushteve normale mjedisore (temperatura +20°C; lagështia relative 60%).

## Pergatitja e sisperfaqeve

SANOFER eshte ne gjendje te siguroje mbrojtjen edhe nese aplikohet ne hekura te ndryshkur; ndryshku jo plotesisht i ngjitur me hekurin duhet hequr paraprakisht me nje fshirje eneregjike.

## Pergatitja e brumit dhe aplikimi

SANOFER eshte nje produkt gati per perdorim; shtimi i ujit ne brume duhet bere sipas menyres se meposhteme:

- Hidhni ne vazo ujin e brumit (0,25 l per nje thes e barabarte me 25% ne peshe)
- Shtoni ngadale SANOFER me mikserin per boje ne levizje me shpejtesi te mesme
- Perzieni brumin per rreth 2 minuta dhe megjithate deri ne arritjen e njetrajtshmerie te brumit
- Aplikoni SANOFER me furce me qime te forte mesatarisht fleksibel

Trashesia mbrojtese ideale eshte e barabarte me 200÷300 mikron.



Referenca të disponueshme në [www.volteco.com](http://www.volteco.com)

## KONSUMI OSE RENDIMENTI

30 g/m (per traversa me përputhje te permiresuar Ø 8 mm me 2 duar prej 200 mikron secila)

60 g/m (per traversa me përputhje te permiresuar Ø 16 mm me 2 duar prej 200 mikron secila)

## PAKETIMI DHE MAGAZINIMI

SANOFER është i paketuar në vazo prej 1 kg.

Magazinimi i produktit duhet të kryehet në mjedise me të thata duke shmangur ekspozimin ndaj ngrirjes dhe ndaj ngrrohtesise.

SANOFER në paketimin e tij origjinal ka një jetëgjatësi prej 18 muajsh.

## PARALAJMERIME - SHENIME TE RENDESISHME

Aplikoni produktin brenda 20 minutash nga perzierja.

Mos aplikoni produktin me temperatura me të ulta se +5°C .

Mos shtoni ujë për të zgjatur kohën e përdorimit.

## KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE TEKNIKE

Vecantia		Vlera	
Paraqitja		pluhur gri	
Koha e perpunimit në +20°C		20'	
Pesha specifike		> 1,6 kg/l	
Karakteristikat	Metoda e proves	Kerkesat e performances UNI EN 1504-7	Performanca e certifikuar (**)
Mbrojeni nga gerryerja	UNI EN 15183	Asnje gerryerje	Vecantia e tejkualuar
Aderim për prerje	UNI EN 15184	≥ 80% të vlerës së bariqes jo të riveshur	Vecantia e tejkualuar

Të dhënat e sjella janë arritur në laborator në +20°C dhe 60% U.R.

## SHIKONI VIDEO-T DHE LEXONI INFORMACIONIN E THELLUAR

Skeda e sigurisë

Deklarata e performances

Artikuj specifikimi

Diagrame teknike dhe BIM

Deklaratë EPD

Video në YouTube



## SIGURIA

Referohuni gjithmone Skedes se saj me të Dhenat mbi Sigurine.

	<b>VOLTECO S.p.a</b> Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)
<b>10</b> <b>0013-CPR-2017/04/05</b> <b>EN 1504-7:2007</b> <b>1381-CPR-1160</b> <b>SANOFER</b> Mbroni produktin kunder gerryerjes se armaturave Riveshje e tipit pengese	
Mbrojeni nga gerryerja: Vecanti e tejkaluar	
Aderim per prerje: Vlere e tejkaluar	
Leshim i substancave te rrezikshme: Ne perputhje me piken 5.3	
Temperatura per kalimin ne ngurtesim: NPD	

## COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Te gjitha te drejtat te rezervuara.

Informacion, Imazhe dhe tekstet e permbajtura ne kete dokument jane pronesi ekskluzive e Volteco S.p.A.

Mund te ndryshoje ne cdo moment pa paralajmerim.

Versionet me te azhurnuara te ketij dhe dokumenta te tjera (zera te kapitujve, brochure, tjetet) jane te pranishme ne [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

Ne raste perkthimi teksti mund te permbaje parregullsi teknike dhe gjuhesore.

## SHENIME LIGJORE

Shënim per bleresin/instaluesin:

Dokumenti i pranishëm i vene ne dispozicion nga Volteco S.p.A. eshte vetëm mbështetës dhe tregues per bleresin/aplikuesin.

Mos konsidero thellimet te kontekstit te vetëm operativ, te cilit Volteco S.p.A. qëndron ne çdo rast e huaj.

Nuk ndryshon dhe nuk shtrihen detyrimet qe i përkasin prodhuesit Volteco S.p.A.

Mund te ndryshohet ne varësi te te cilave aplikuesi duhet te azhurnohet përpara çdo aplikimi te vetëm duke konsultuar faqen [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

Sqarimet e mësipërme shtrihen në informacionin teknik/tregtar para-post shitjes të rrjetit tregtar.