



## PERSHKRIM I PRODUKTIT

WT STRIP është një shirit ndalues i ujit i bazuar në kopolimerin AMPHIBIA në EPDM hidro-ekspansive, i aftë të mbyllë sipërfaqet e kontaktit me presion kur uji kalon.

Faleminderit lakueshmërisë së saj mund të aplikohet edhe mbi punime me dorë veçanërisht të ndërlikuara ose sipërfaqe jo të rregullta totalisht.



## APLIKIMI I PRODUKTIT

- Vulosja e ndërprerjeve midis sipërfaqeve ngjitur të betonit dhe/ose çelikut
- Mbyllja e trupave kalues, tubave prej betoni, metali dhe plastik të futur në beton të armuar
- Mbyllja e nyjeve të tubave, kanaleve, puseve, rezervuarëve, seksioneve të kutive dhe kanaleve të parafabrikuara në beton, çimento me fibra ose çelik
- Krijimi i guarnicioneve ndërmjet elementeve të parafabrikuar

## PERFITIMET

- Aftësi të larta dhe qëndrueshmëri ndaj shtrirjes hidrike
- Fleksibilitet dhe përshtatje e lehtë me formën dhe dimensionet e strukturave që do të mbyllen
- Personalizimi dhe përshtatshmëria: shiriti mund të pritët, shpohet dhe formësohet për t'u përshtatur me çdo lloj sipërfaqeje ose elementi që do të vulozet, madje duke kombinuar shtresa të shumëfishta shiriti për të rritur trashësinë e tij dhe për të krijuar vulosjen e dëshiruar
- Thjeshtësi dhe shpejtësi instalimi, me mundësinë e saldimit të shiritave si me ngjitës ashtu edhe me pistoletë me ajër të nxehtë në 400 °C

## PERGATITJA DHE VENDOSJA NE PUNE

Eliminoni çdo dalje ose zgavër të pranishme në sipërfaqen e instalimit të shiritit, çdo prani e lagështisë nuk do të pengojë fazat e instalimit.

Të dyja sipërfaqet e kontaktit duhet të jenë të lira nga parregullsitë e mëdha

**Si vepron**

Pas kontaktit me ujin, shiriti WT STRIP hidratohet, duke rritur volumnin fillestar deri në 2 herë, duke krijuar kështu presion në sipërfaqet e kontaktit që pengon kalimin e ujit.

Në rast se prania e ujit nuk është konstante, WT STRIP mbetet i zgjeruar në mënyrë të qëndrueshme falë gradientëve minimal të lagështisë që gjenden në mjediset nëntokësore.

**Instalimi**

Hapni WT STRIP përgjatë zonës së bashkimit që do të vulozet, hiqni filmin mbrojtës dhe ngjiteni shiritin duke përdorur ULTRATAK, BI MASTIC ose ULTRABOND, varësisht nga lloji i aplikimit, kushtet e substratit dhe kohët e përfundimit (shihni specifikimet në fletët përkatëse të të dhënave teknike).

Në rastin e elementëve që kalojnë përmes trupit, mbështillini elementët nga jashtë përpara se t'i derdhni



me një ose më shumë shirita shiriti WT STRIP dhe vazhdoni me ngjitjen duke përdorur ngjitësin e zgjedhur.

Bashkoni skajet e WT STRIP duke i vendosur skajet saktësisht së bashku dhe duke i vulosur ato me AKTI-VO 201, ULTRATAK, BI MASTIC ose me saldim me nxehtësi me pistoletë me ajër të nxehtë në 400°C.

Më pas, këshillohet që shiriti të fiksohet në tub me anë të kapëses së tubit, për të siguruar qëndrueshmërinë e tij gjatë derdhjes dhe për të shmangur çdo lëvizje.

Nëse është e nevojshme të rritet trashësia e shiritit WT STRIP, për shembull në tuba ose në aplikime të tjera ku kërkohet një nyje e papërshkueshme nga uji, është e mundur të aplikohen shtresa të shumëfishta mbivendosëse, duke i ngjitur ato së bashku dhe në mbështetëse duke përdorur të njëjtat metoda të përshkruara më parë.

Lidhjet e pasme midis shtresave të ndryshme duhet të jenë të shkallëzuara, në mënyrë që të sigurohet vazhdimësia dhe uniformiteti i vulosjes.

## PARALAJMERIME - SHENIME TE RENDESISHME

Mbroni WT STRIP nga kontakti me ujin e ndenjur përpara se të mbyllni lidhjen ose të krijoni derdhjen e mbylljes.

Vëreni me Kujdes.: Për instalime në prani të dheut të ndotur, ujit të kripur ose për situata të veçanta projektimi, konsultohuni me Shërbimin Teknik Volteco.

## PAKETIMI DHE MAGAZINIMI

WT STRIP është në dispozicion në formatet e mëposhtme:

WT S 30.05 e paketuar në qese 15 m në kuti 75 m.

WT S 50.05 e paketuar në qese 15 m në kuti 45 m.

Magazinimi i produktit duhet të kryehet në mjedise me te thate të mbrojtur nga dielli dhe nga lageshtira.

## KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE TEKNIKE

| Vecantia                  | Vlera                              |
|---------------------------|------------------------------------|
| Përmasat                  | 30x5 mm (± 10%)<br>50x5 mm (± 10%) |
| Trashësia                 | 5 min                              |
| Pesha rrotulluese 30x5 mm | 3,0 Kg ± 0,15 Kg                   |
| Pesha rrotulluese 50x5 mm | 4,0 Kg ± 0,20 Kg                   |
| Zgjerim vellimi (7 dite)  | > 200%                             |

## SIGURIA

Referohuni gjithmone Skedes se saj me te Dhenat mbi Sigurine.

## COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Te gjitha te drejtat te rezervuara.

Informacion, Imazhe dhe tekstet e permbajtura ne kete dokument jane pronesi ekskluzive e Volteco S.p.A.

Mund te ndryshoje ne cdo moment pa paralajmerim.

Versionet me te azhurnuara te ketij dhe dokumenta te tjera (zera te kapitujve, brochure, tjetër) jane te pranishme ne [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

Ne raste perkthimi teksti mund te permbaje parregullsia teknike dhe gjuhesore.

## SHENIME LIGJORE

Shënim për blerësin/instaluesin:

Dokumenti i pranishëm i vene në dispozicion nga Volteco S.p.A. është vetëm mbështetës dhe tregues për blerësin/aplikuesin.

Mos konsidero thellimet të kontekstit të vetëm operativ, të cilit Volteco S.p.A. qëndron në çdo rast e huaj.

Nuk ndryshon dhe nuk shtrihen detyrimet që i përkasin prodhuesit Volteco S.p.A.

Mund të ndryshohet në varësi të cilave aplikuesi duhet të azhurnohet përpara çdo aplikimi të vetëm duke konsultuar faqen [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

Sqarimet e mësipërme shtrihen në informacionin teknik/tregtar para-post shitjes të rrjetit tregtar.