



SPIDY 15

PRODUKTO APRAŠYMAS

SPIDY 15 yra greitai stingstantis iš anksto sumaišytas cementinis skiedinys, skirtas greitam gelžbetonio ir, apskritai, cementinių paviršių atstatymo darbams.



KUR JIS NAUDOJAMAS

- Greitas paruošimas hidroizoliacijos darbams (pvz., armatūros apvalkalai, klojinių tarpiklių injektavimas)
- Greitas susidėvėjusių betoninių elementų (pvz., sijų kraštų, kolonų ir balkonų frontonų) atstatymas
- Turėklų ir šulinių dangčių tvirtinimas
- Greitas betoninių liejinių paviršiaus defektų (pvz., žvyro nišų, dangos nelygumų, atplaišų) išlyginimas
- Greitas atraminių rėmų, langų rėmų ir elektros instaliacijos montavimas

NAUDA

- Geri apdailos rezultatai
- Didelis sukibimas su betonu ir armatūros strypais
- Greitas sukibimas net ant atramų ir ypač drėgnoje aplinkoje
- Puiki tiksotropija, dėl kurios nereikia naudoti klojinių
- Lengvas ir greitas pritaikymas

PARUOŠIMAS IR TAIKYMAS

Paviršiaus paruošimas

Puikus gaminio sukibimas su pagrindu, kuris neabejotinai būtinas restauravimo stabilumui užtikrinti, priklauso nuo paviršiaus, ant kurio bus tepamas skiedinys, paruošimo kokybės, todėl jį būtina paruošti iš anksto:

- Atsargiai pašalinkite bet kokias susidėvėjusias dalis smėliarove arba pašiaušdami paviršių
- Grūdinkite paviršių pašalindami bet kokią plėvelę ar cemento tirščius
- Nuvalykite visus atvirus armatūros strypus, kad neliktų rūdžių ir teptuku užtepkite SANOFER apsauginę priemonę (žr. atitinkamą techninių duomenų lapą) ant nuvalytų strypų
- Kruopščiai sudrėkinkite paviršius vandeniu, išlaikydami juos drėgnus nuo pat tepimo pradžios

Tešlos paruošimas

Į indą supilkite maišymo vandenį (2,5 l maišeliui, atitinkančiam 16 % masės) ir lėtai įpilkite miltelius, maišydami prie grąžto pritvirtintu maišytuvu apie 3 minutes, kol gausite skystą, vienalytį mišinį.

Taikymas

Tepkite SPIDY 15 ne storesniais kaip 3 cm sluoksniais; jei tepate storesnius sluoksnius, tarp sluoksnių palaukite bent 20 minučių.



Nuorodos rasite www.volteco.com

VARTOJIMAS IR DERLIS

19 kg/m² vienam centimetrui storio.
Iš SPIDY 15 maišelis duoda apie 8 l skiedinio.

PAKAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

15 kg maišas.
Produktai turi būti laikomi sausoje, nuo saulės ir drėgmės apsaugotoje vietoje.

ĮSPĖJIMAI – SVARBIOS PASTABOS

Užtepkite produktą per 15 minučių nuo sumaišymo.
Nepilkite vandens, kad pailgintumėte naudojimo laiką.
Nenaudokite SPIDY 15 didesniuose nei 2 m² plotuose.
Nenaudokite produkto esant žemesnei nei +5°C temperatūrai.
Esant aukštai temperatūrai ar vėjui, laikykite užteptą sluoksnį drėgną, kad jis tinkamai sukietėtų.

FIZINĖS IR TECHINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Konkrečių | Vertybės |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Aspektas | pilki milteliai |
| Susitraukimas | kontroliuojamas |
| Natūrinis svoris | < 2,2 kg/l |
| Parametrai priklauso nuo įmonės kokybės kontrolės | Vertybės |
| Darbo laikas +20°C temperatūroje | < 15' |
| Sukibimas su atrama po 28 dienų | > 1,5 N/mm ² (UNI EN 1542) |
| Suspaudimo stiprumas po 3 val. | > 5 N/mm ² (UNI EN 196) |
| po 1 dienos | > 18 N/mm ² (UNI EN 196) |
| po 7 dienų | > 30 N/mm ² (UNI EN 196) |
| po 28 dienų | > 35 N/mm ² (UNI EN 196) |
| Lenkimo stiprumas po 3 valandas | > 1 N/mm ² (UNI EN 196) |
| po 1 diena | > 3 N/mm ² (UNI EN 196) |
| po 7 dienos | > 4 N/mm ² (UNI EN 196) |
| po 28 dienos | > 5,5 N/mm ² (UNI EN 196) |

Pateikti duomenys gauti laboratorijoje esant +20°C ir 60% santykinei oro drėgmei

SAUGOS

Žiūrėkite atitinkamą saugos duomenų lapą.

AUTORIŲ TEISĖS

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.
Šiame dokumente esanti informacija, vaizdai ir tekstai yra išimtinė „Volteco S.p.A.“ nuosavybė.
Jie gali keistis bet kada be išankstinio įspėjimo.
Naujausias šio ir kitų dokumentų (specifikacijų, brošiūrų ir kt.) versijas galima rasti adresu www.volteco.com.
Vertimo atveju tekste gali būti techninių ir kalbinių netikslumų.

TEISINĖS PASTABOS

Pastaba pirkėjui/montuotojui:
Šis „Volteco S.p.A.“ pateiktas dokumentas skirtas tik pirkėjui ir (arba) naudojančiam asmeniui.
Neatsižvelgiama į būtiną individualų darbinį kontekstą, kurio „Volteco S.p.A.“ bet kuriuo atveju neišmano.
Tai nepakeičia ir nepratęsia gamintojo „Volteco S.p.A.“ įsipareigojimų.
Jis gali keistis, todėl prieš kiekvieną naudojimą naudotojas privalo ją atnaujinti, pasikonsultavęs su www.volteco.com.
Pirmiau pateikti paaiškinimai taikomi ir iki pardavimo, ir po jo teikiamai techninei ir (arba) komercinei



SPIDY 15



pardavimo tinklo informacijai.

