

**PRODUKTA APRAKSTS**

SPIDY 15 ir ātri sacietējoša iepriekš sajaukta cementa java ātrai dzelzsbetona un cementa pamatnes remontdarbu veikšanai kopumā.

**KUR TO IZMANTO**

- Ātras manipulācijas, lai sagatavotos hidroizolācijas darbu veikšanai (piemēram, armatūras apvalku, veidņu atstarpju cementēšana)
- Ātri atjaunojiet nolietotojus betona elementus (piemēram, siju malas, pīlārus un balkonu frontonus)
- Margu un lūku vāku nostiprināšana
- Ātra betona lējumu virsmas defektu (piemēram, grants ligzdu, atdalījušos dzelzs gabalu, šķembu) labošana
- Ātra apakšrāmju, logu un elektrisko sistēmu pozicionēšana

PRIEKŠROCĪBAS

- Labi finiša rezultāti
- Augsta saķere ar betonu un armatūras stieņiem
- Ātra sacietēšana arī uz virsmām un īpaši mitrā vidē
- Izcila tiksotropija, kas neprasa izmantot veidņus
- Ātra un vienkārša lietošana

SAGATAVOŠANA UN LIETOŠANA**Virsmas sagatavošana**

Perfekta produkta saķere ar pamatni, kas ir absolūti nepieciešama, lai nodrošinātu restaurācijas stabilitāti, ir atkarīga no virsmas, uz kuras tiks uzklāta java, sagatavošanas kvalitātes, tāpēc tā ir jāgatavo iepriekš:

- Rūpīgi noņemiet visas bojātās detaļas, izmantojot smilšu strūklku vai veseri
- Raupjas virsmas apstrāde, noņemot plēvi vai cementa vircu
- Notīriet no rūsas visus atklātos stieģrojumā stieņus un ar otu uz notīrītajiem stieņiem uzklājiet SANOFER aizsargvielu (skatīt attiecīgo datu lapu)
- Rūpīgi piesātiniet virsmas ar ūdeni, uzturot tās mitras no uzklāšanas sākuma

Miklas sagatavošana

Ielejiet traukā maisījuma ūdeni (2,5 litri uz maisu, kas atbilst 16 % no masas) un lēnām maisiet pulveri ar maisītāju, kas piestiprināts pie urbjā, apmēram 3 minūtes, līdz tiek iegūts viendabīgs maisījums.

Pieteikums

Uzklājiet SPIDY 15 ne biezākos slāņos par 3 cm; lai uzklātu biezākus slāņus, nogaidiet vismaz 20



minūtes starp kārtām.



Atsauces ir pieejamas vietnē www.volteco.com

PATĒRIŅŠ UN RAŽA

19 kg/m² uz centimetru biezuma.
No SPIDY 15 maisa sanāk apmēram 8 l javas.

IEPAKOJUMS UN UZGLABĀŠANA

15 kg maiss.
Produkti jāuzglabā sausā, no saules un mitruma pasargātā vietā.

BRĪDINĀJUMI - SVARĪGAS PIEZĪMES

Uzklājiet produktu 15 minūšu laikā pēc sajaukšanas.
Nepievienojiet ūdeni, lai pagarinātu lietošanas laiku.
Neizmantojiet SPIDY 15 uz platībām, kas lielākas par 2 m².
Nelietot produktu, ja temperatūra ir zemāka par +5 °C.
Augstas temperatūras vai vēja gadījumā uzturiet pārklājumu mitru, lai nodrošinātu pareizu sacietēšanu.

FIZIKĀLĀS UN TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Konkrēts	Vērtības
Aspekts	pelēks pulveris
Saraušanās	kontrolēts
Īpatnējais svars	< 2,2 kg/l
Parametri, uz kuriem attiecas uzņēmuma kvalitātes kontrole	Vērtības
Darbības laiks +20 °C	< 15'
Adhēzija pie atbalsta pēc 28 dienām	> 1,5 N/mm ² (UNI EN 1542)
Spiedes izturība pēc 3 stundām	> 5 N/mm ² (UNI EN 196)
pēc 1 dienas	> 18 N/mm ² (UNI EN 196)
pēc 7 dienām	> 30 N/mm ² (UNI EN 196)
pēc 28 dienām	> 35 N/mm ² (UNI EN 196)
Lieces izturība pēc 3 stundām	> 1 N/mm ² (UNI EN 196)
pēc 1 dienas	> 3 N/mm ² (UNI EN 196)
pēc 7 dienām	> 4 N/mm ² (UNI EN 196)
pēc 28 dienām	> 5,5 N/mm ² (UNI EN 196)

Norādītie dati ir iegūti laboratorijā pie +20 °C un 60% relatīvā mitruma

DROŠUMS

Skatīt attiecīgo drošības datu lapu.

AUTORTIESĪBAS

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.
Šajā dokumentā iekļautā informācija, attēli un teksti ir Volteco S.p.A. ekskluzīvs īpašums.
Tie var mainīties jebkurā laikā bez brīdinājuma.
Šo un citu dokumentu (specifikāciju, brošūru u. c.) jaunākās versijas ir pieejamas vietnē www.volteco.com.
Tulkošanas gadījumā teksts var saturēt tehniskas un lingvistiskas neprecizitātes.

JURIDISKAS PIEZĪMES

Piezīme pircējam/uzstādītājam:
Šis Volteco S.p.A. piedāvātais dokuments ir paredzēts tikai kā atbalsts un informācija pircējam/pieprasītājam.
Tajā nav ņemts vērā nepieciešamais ieskaits individuālajā darbības kontekstā, kuram Volteco S.p.A. jebkurā gadījumā ir svešs.
Ar to netiek grozītas vai paplašinātas ražotāja Volteco S.p.A. saistības.



SPIDY 15

Tas ir pakļauts izmaiņām, saistībā ar kurām instalētājam tas ir jāatjaunina sevi pirms katras atsevišķas lietojumprogrammas, apmeklējot www.volteco.com tīmekļa vietni.
Iepriekš minētie paskaidrojumi tiek attiecināti arī uz tirdzniecības tīkla pirms/pēcpārdošanas tehnisko/komerčiālo informāciju.

