



# BI MORTAR LEVELLING SEAL

## OPIS PROIZVODA

BI MORTAR LEVELLING SEAL je lijevani beton s kompenziranim skupljanjem pogodan za sve namjene koje zahtijevaju hidroizolaciju i izvedbe visoke izdržljivosti.  
Lako obradiv, ako se pomiješa sa šljunkom, pogodan je za izradu debelih odljevaka.



## GDJE SE KORISTI

- Strukturalna reintegracija stupova i greda lijevanjem u opalte
- Sidrenje vijaka za pragove i metalnih struktura
- Brtvljenje metalnih vrata, dizalica i općenito strojeva
- Punjenje krutih spojnica između montažnih elemenata
- Obnova glava stupova i dijafragmi
- Obnova betonskih, industrijskih, cestovnih podloga, zračnih luka i parkirališta
- Vodoravno lijevanje za ponovnu izradu (npr. dno jama dizala, otvor za prozračivanje, spremnici itd.) čak i u slučaju smanjenih debljina i/ili negativnih uvjeta uzgona

## PREDNOSTI

- Čini jednostavnijim faze nanošenja jer ojačava i impregnira u jednom jedinom nanošenju
- Sidrena visoke izdržljivosti
- Visoke mehaničke otpornosti
- Prikladno za unutarnju i vanjsku primjenu
- Dobra mogućnost poravnavanja
- Bez praznina prilikom obnove
- Teško da je podložan trošenju

## PRIPREMA I IZVEDBA

### Priprema površina

Savršeno prianjanje sredstva BI MORTAR LEVELLING SEAL na podlogu je usko vezano s pripremom površine na koju se nanosi mort; zbog toga je preventivno potrebno:

Zabrtviti brtviom AKTI-VO 201 (pogledati odgovarajući tehnički list) moguće prodore.

U slučaju lokaliziranog prodora vode obavite brtvljenje hidrauličnim brzovezujućim mortom TAP 3/I-PLUG (vidi odgovarajuće tehničke listove).

Pažljivo ukloniti brušenjem ili sačmarenjem sve oštećene dijelove.

Ohrapavite površinu uklanjanjem prisutnih folija ili cementnog mlijeka sve dok ne dođete do čvrste, otporne i hraptave podloge hraptavosti veće od ili jednake 5 mm.

Očistiti od hrde svaki vidljivi dio armature.

Očistite svu prljavštinu, ulje, mast i uklonite sve labave dijelove.

Kod popravljanja podova, pripremiti površine koje imaju maksimalne dimenzije od m 3x3 (9 m<sup>2</sup>).

U slučaju lokaliziranog sidrenja ili restauracije, ako je potrebno, sidrene šipke treba umetnuti u postojeću strukturu.

Predvidite korištenje metalne mreže za ojačanje koja se pričvršćuje spojnim pločicama na podlogu ili korištenjem proizvoda CONNETTORE 20 kako bi se omogućila prikladna kompenzacija prilikom povlačenja sredstva BI MORTAR LEVELLING SEAL.

Dovoljno zasiliti površinu vodom na način da se održava vlažnom od samog početka nanošenja.



# BI MORTAR LEVELLING SEAL

Uklonite svaki trag stajaće vode.

## Priprema smjese

Dodajte u mješalicu za žbuku vodu za smjesu (3 l po vreći što odgovara 12% težine).

Polako dodajte proizvod dok je mješalica u radu.

Eventualno dodajte u slučaju potrebe nanošenja debelog sloja, suhi i čisti šljunak granulacije 6-16 mm, sve do 30% težine

Miješati smjesu u trajanju od otprilike 3 minute, potom provjeriti obradivost; eventualno dodati manju količinu vode sve dok se ne postigne potrebna gustoća (male količine vode neće promijeniti svojstva proizvoda).

Dovršite s miješanjem smjese miješajući još 3 minute.

## Nanošenje

BI MORT LEVELLING SEAL mora se nanositi u jednom sloju minimalne debljine 4 cm s odgovarajućom kontrastnom armaturom.

Debljine od 2 do 4 mm cm mogu se izvoditi sve dok je podloga hrapava i primjenjeni su odgovarajući proizvodi CONNETTORE 20 koji se suprotstavljaju ekspanzivnom djelovanju.

U slučaju ulijevanja bez oplate, preventivno pripremite odgovarajuće oplate, zatim izvršite uljevanje proizvoda BI MORTAR LEVELLING SEAL samo s jedne strane oplate.

Ulijevanje se treba provesti bez prekida te, u slučaju korištenja oplate, držati pod oplatom u trajanju od najmanje 24 sata.

U slučaju prisilno izrađenih odlijevaka u različito vrijeme, ako je potrebna hidroizolacija, spojevi za lijevanje ili dilatacijski spojevi moraju biti opremljeni vodonepropusnim sustavom BI FLEX System (pogledajte odgovarajući tehnički list).

U slučaju intervencija u korespondenciji sa konstrukcijskim spojevima, obratite se Volteco tehničkoj službi.

## Strojno nanošenje


Proizvod se također može nanositi strojem za žbukanje s kopljem za zaglađivanje nakon zasebnog miješanja proizvoda (za više informacija kontaktirajte tehničku službu tvrtke Volteco).

U tom slučaju uvijek poštujte prethodne napomene za primjenu.

## Završna obrada

Izvršite završnu obradu površine zidarskom lopaticom ili zidarskom letvom.

Prije nanošenja eventualnih obloga, ostavite da se suši najmanje 7 dana od završetka zalijevanja.



Reference dostupne na [www.volteco.com](http://www.volteco.com)

## POTROŠNJA I UČINKOVITOST

19 kg/m<sup>2</sup> za centimetar nanesene debljine.

Od jedne vreće BI MORTAR LEVELLING SEAL izmiješanog s vodom dobiva se otprilike 13 l morta.

## PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

Vreća od 25 kg.

Proizvodi se moraju čuvati na suhom mjestu zaštićenom od sunca, vlage i temperatura nižih od 5°C. BI MORTAR LEVELLING SEAL u originalnom pakiranju ima rok trajanja od 18 mjeseci.

## UPOZORENJA - VAŽNE BILJEŠKE

Ne dodavati vodu kako bi se produljilo vrijeme korištenja.

U slučaju visoke temperature ili vjetra, održavati podlogu dovoljno vlažnom na način da se omogući pravilna maturacija.

U prostorijama koje nisu dovoljno ventilirane ili imaju visok postotak vlage, mogu se stvarati jači slučajevi kondenzacije.

Podaci za pripremu i ugradnju odnose se na normalne uvjete okoline (temperatura +20°C; relativna vlažnost 60%).

## FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



# BI MORTAR LEVELLING SEAL

Specifikacije	Vrijednosti
Izgled	sivi prah
Konzistencija smjese	tekućina
Temperatura nanošenja	od +5 °C do + 30 °C
Vrijeme obradivosti na +20 °C	20'
Maksimalna veličina agregata	2,40 mm
Omjer smjese	100 dijelova praha 12 dijelova vode

Karakteristika	Probna metoda	Zahtjevi učinkovitosti UNI EN 1504-3 Klasa R4	Deklarirana svojstva (**)	Certificirana svojstva (**)
Specifična težina	-	-	> 2,2 kg/l	-
Skupljanje	-	-	kontrolirano	-
Otpornost na savijanje nakon 1 dana	UNI EN 196-1	-	> 4 MPa	-
nakon 7 dana	UNI EN 196-1	-	> 6 MPa	-
nakon 28 dana	UNI EN 12190	-	> 7 MPa	11,9 MPa
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana	UNI EN 12190	≥ 45 MPa	> 70 MPa	72,5 MPa
Sadržaj kloridnog iona	UNI EN 1015-17	≤ 0,05%	-	0,01%
Prijanjanje na beton	UNI EN 1542	≥ 2,0 MPa	> 3,0 MPa	3,5 MPa
Modul elastičnosti kod kompresije na 28 dana	UNI EN 13412	> 20 GPa	-	28,5 GPa
Otpornost na karbonizaciju	UNI EN 13295	dk < beton za provjeru (MC 0,45)	-	zahtjev zadovoljen
Koefficijent kapilarne apsorpcije	UNI EN 13057	≤ 0,5 kg*m <sup>-2</sup> *h <sup>-0,5</sup>	< 0,4 kg*m <sup>-2</sup> *h <sup>-0,5</sup>	0,11 kg*m <sup>-2</sup> *h <sup>-0,5</sup>
Toplinska kompatibilnost dio 1. (prijanjanje nakon 50 ciklusa smrzavanja i odmrzavanja)	UNI EN 13687-1	≥ 2,0 MPa	-	2,8 MPa
Toplinska kompatibilnost dio 2. (prijanjanje nakon 30 ciklusa nevremena)	UNI EN 13687-2	≥ 2,0 MPa	-	2,83 MPa
Toplinska kompatibilnost dio 4. (prijanjanje nakon 30 toplinskih ciklusa na suho)	UNI EN 13687-4	≥ 2,0 MPa	-	3,1 MPa
Otpornost na smicanje	UNI EN 13036-4	Klasa I: > 40 cjelina s probom na vlažno Klasa II: > 40 cjelina s probom na suho Klasa III: > 55 cjelina s probom na vlažno	-	Suho: klasa II Vlažno: klasa I
Reakcija na vatru	UNI EN 13501-1	Klasifikacija	-	Euro klasa A1
Karakteristika	Probna metoda	Zahtjevi učinkovitosti UNI EN 1504-6	Deklarirana svojstva (**)	Certificirana svojstva (**)
Sadržaj kloridnog iona	UNI EN 1015-17	≤ 0,05 %	-	0,01 %
Čvrstoća na izvlačenje čeličnih šipki - pomak pri opterećenju od 75 kN	UNI EN 1881	≤ 0,6 mm	-	0,35 mm
Reakcija na vatru	UNI EN 13501-1	Klasifikacija	-	Euro klasa A1
Karakteristika	Ustanova za certifikaciju	Probna metoda	Certificirana svojstva (**)	
Nepropusnost	IMM SA (Switzerland)	UNI EN 12390-8	7 Bar: bez prolaza	

Navedeni podaci dobiveni su u laboratoriju na temperaturi od +20 °C i 60% Rel. Vlaž.

\* Vrijednosti učinkovitosti jamči tvrtka VOLTECO

\*\* Utvrđene vrijednosti učinkovitosti jamče druga akreditirana tijela

## SIGURNOST

Vidi List sa Sigurnosnim Podacima.



<b>CE</b>	<b>VOLTECO S.p.a</b> Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)	<b>CE</b>	<b>VOLTECO S.p.a</b> Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)
	<b>23</b> <b>DOP 0047</b> <b>EN 1504-3:2006</b> <b>1370-CPR-1299</b> <b>BI MORTAR LS</b> Strukturalno i nestrukturalno popravljanje: CC mort za popravke za obnavljanje betona, ojačanje strukura i konzervaciju ili popravljanje.		<b>23</b> <b>DOP 0048</b> <b>EN 1504-6:2006</b> <b>1370-CPR-1299</b> <b>BI MORTAR LS</b> Sidreni cementni mort za ojačavanje betona ugradnjom armature (armature)

**AUTORSKA PRAVA** © Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.  
Informacije, slike i tekst koje sadrži ovaj dokument predstavljaju isključivo vlasništvo tvrtke Volteco S.p.A.  
Mogu se izmijeniti u svakom trenutku bez prethodne najave.  
Najnovije verzije ovog, kao i drugih dokumenata (stavke troškovnika, brošure i ostalo), dostupne su na stranici [www.volteco.com](http://www.volteco.com).  
Prevedeni tekst može sadržavati tehničke i jezične nepravilnosti.

**PRAVNE OPASKE** Opaska za kupca/installatera:  
Ovaj dokument koji ustupa na raspolaganje Volteco S.p.A. je okviran i služi isključivo kao pomoć kupcu/korisniku.  
Nije uzet u razmatranje svaki pojedini slučaj radnog okruženja, od kojih se tvrtka Volteco S.p.A. ograničuje.  
Ne mijenja i ne proširuje obaveze proizvoda Volteco S.p.A.  
Osjetljiv na promjene prema kojima se izvođač mora prilagoditi prije svake aplikacije koristeći [www.volteco.com](http://www.volteco.com).  
Gore navedena pojašnjenja odnose se na tehničke/komercijalne podatke prodajne mreže prije prodaje.