



AMPHIBIA 3000 GRIP

DESCRIEREA PRODUSULUI

AMPHIBIA 3000 GRIP este o membrană impermeabilă din epdm PRE/POST-TURNARE, reactivă la contactul cu apa, cu capacitate de AUTOREPARAȚIE, AUTOETANȘARE și AUTOADERENȚĂ la beton.

Este alcătuită dintr-o manta continuă din polimeri multistratificată coextrudată, cu funcționalitate diferențiată pentru etanșarea perfectă a structurilor aflate sub nivelul solului împotriva infiltrațiilor de apă. Este realizată din 3 straturi cu capacitate expansivă diferențiate prin următoarele caracteristici:

- **TIGHT BARRIER**, strat cu ETANȘARE

- **CORE**, Strat de siguranță superexpansiv cu capacitate de autoetanșare și autoreparație chiar și în cazul găuririi

- **ACTIVE BARRIER**, strat hidreactiv cu expansiune controlată, împiedică migrarea laterală a apei și etanșează suprapunerile.

De asemenea, este prevăzută pe partea de legătură care intră în contact cu betonul, cu un adecvat material textil neșesut ce permite aderența mecanică a membranei pe structură.



DOMENIUL DE APLICARE

• Impermeabilizarea și protecția structurilor din beton realizate sub nivelul solului precum locuințe și clădiri industriale, centre comerciale, lucrări publice etc...unde este nevoie de un contact precis și continuu între stratul de impermeabilizare și structură (platforme și ziduri de fundație, contra diafragme, stâlpi de tip berlinez sau cofraje care nu vor fi recuperate, căptușeli interne de încăperi deja existente)

Se poate utiliza pentru alte tipuri de structuri precum canale, rezervoare, instalații de epurare, galerii, etc.

• Protecție anti-umezeală pentru structuri din beton realizate la nivelul solului precum planșee de sub paviment

AVANTAJE

- Impermeabilitate absolută fără nicio migrare laterală a apei
- Protecție mecanică imediată, cu autoreparație chiar și pentru găurile accidentale
- Înaltă rezistență la presiunea hidrolică
- Grad înalt de flexibilitate și capacitate de a crea punte pe fisurile suportului
- Aplicare la rece cu inspecții vizuale a instalării corecte
- Autoetanșarea suprapunerilor
- Aderență totală pe structura din beton armat
- Trecere ușoară a armăturilor de legătură cu autoetanșarea găurii



AMPHIBIA 3000 GRIP

- Rezistent la agenții naturali agresivi prezenți în teren
- Poate fi utilizat și în prezența apei sărate
- Impermeabilitatea sistemului și în cazul în care prezența apei nu este constantă
- Aplicare ușoară și rapidă, se adaptează ușor la diferite geometrii ale suporturilor
- Permite realizarea PROTECȚIEI (recomandată pentru suprafețe de mari dimensiuni cu expunere la lucrări timp de mai multe zile)
- Posibilitatea de asociere perfectă cu alte sisteme impermeabile Volteco
- Protecție împotriva gazului radon, metanului și barieră împotriva vaporilor
- Protecție împotriva rădăcinilor

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

GHID PENTRU APLICARE - PREMISE

Suprafețele care trebuie impermeabilizate pot fi umede, dar nu neapărat curate, dar nu trebuie să prezinte protuberanțe de mari dimensiuni, cavități sau fluxuri continue de apă care ar putea afecta continuitatea și etanșarea părților suprapuse.

Înlăturați eventuale acumulări de apă.

Îndoirea și tăierea colilor se poate face în orice direcție.

Partea AMPHIBIA care poartă indicația „CONCRETE SIDE” este cea care trebuie să se afle ÎNTOTDEAUNA în contact cu structura din beton care urmează să fie impermeabilizată.

Suprapunerea colilor trebuie să se afle la o distanță de cel puțin 25 cm de la fiecare reluare a turnării.

Evitați suprapunerile în cruce.

Etanșarea distanțierelor - cofrajelor

Aplicare PRE-TURNARE

Găurile distanțierelor cofrajelor trebuie sigilate cu capacul din plastic AMPHIBIA STOPPER corespunzător, în funcție de diametru.

- în cazul conductelor cu diam. de 20-22 mm realizați o bordură cu AKTI-VO 201 (vezi fișa tehnică corespunzătoare) pe marginile interne ale Amphibia Stopper în apropierea discului

- în cazul tuburilor cu diam. de 24 mm realizați două borduri alăturate cu AKTI-VO 201 pe marginile interne ale Amphibia Stopper în apropierea discului

- în cazul conductelor cu diametru diferit sau al distanțierelor de metal pe cofraje tradiționale din lemn, utilizați AMPHIBIA 3000 STRIP care trebuie fixat cu BI MASTIC (vezi fișa tehnică a produsului).

Aplicare POST-TURNARE

- în cazul conductelor distanțiere, în funcție de tipul și diametrul acestora, astupați orificiul cu AMPHIBIA STOPPER special sau cu un dop specific furnizat cu distanțierele, sau saturați orificiul din suprafață cu BI MASTIC sau SPIDY 15 (vezi fișa tehnică a produsului) pentru a face suprafața de aplicare plană și fără găuri

- în cazul distanțierelor metalice pentru cofrajele tradiționale din lemn, tăiați-le la nivel cu zidăria și, dacă este necesar, chituiți-le cu BI MASTIC sau SPIDY 15 pentru a face suprafața de aplicare plană și fără găuri

Etanșarea suprapunerilor

Pentru a evita „deschiderea” suprapunerilor colilor în timpul lucrărilor succesive (ex.: în cazul pre-turnării: aplicarea armăturii și a jetului de beton), acestea trebuie etanșate cu produse corespunzătoare.

Înainte de a efectua etanșarea așteptați 1-2 ore după aplicarea AMPHIBIA 3000 GRIP.

Vezi opțiunile din tabelul 1 de mai jos

TABELUL 1

Produs	Definiție	Tip de produs	Domenii de utilizare
Bi Mastic (Vezi fișa tehnică a produsului)	Mastic adeziv elastic cu înalte performanțe pentru îmbinarea suprapunerilor	Adeziv modificat cu silan	Prezența și etanșarea suprapunerilor orizontale și verticale ale Amphibia, completate eventual prin capsare, dacă este necesar prezența suprapunerilor orizontale și verticale ale Amphibia atunci când sunt utilizate împotriva pătrunderii gazului radon
Amphibia Safety Tape	Bandă adezivă pentru protecția suprapunerilor	Adeziv acrilic + peliculă	Acoperirea suprapunerilor orizontale Amphibia, posibil combinată cu BI MASTIC
Bi Mastic + Amphibia Lap Seal	Mastic adeziv elastic cu înalte performanțe pentru îmbinarea suprapunerilor + Bandă adezivă	Adeziv modificat cu silan + adeziv butilic cu peliculă	Pentru protejarea suprapunerilor orizontale și verticale ale Amphibia în caz de utilizare împotriva





AMPHIBIA 3000 GRIP

Produs	Definiție	Tip de produs	Domenii de utilizare
	butilică pentru etanșarea la gaz a suprapunerilor		pătrunderii de gaz, în special de gaz radon și metan

Aplicarea sub plăcile de beton (aplicare înainte de turnare)

Uniformizați planul de aplicare cu un jet de ciment slab care trebuie să fie suficient de neted și uniform. Aplicați VAMPHIBIA 3000 GRIP cu suprafața din material nețesut orientată în sus, cu îmbinările decalate și suprapuneți marginile cu 5 cm.

Începeți aplicând AMPHIBIA 3000 GRIP H.90 de-a lungul întregului perimetru longitudinal pe cofraje fixând-o pe marginea cofrajului cu ajutorul unui capsator (capse cu vârfuri de 6-7 mm lungime) acordând atenție ca aceasta să depășească cu 5 cm suprafața bazei finisate.

Etanșați suprapunerile verticale pe cofraj cu BI MASTIC și utilizați capse dacă este necesar.

Întăriți colțurile cu AKTI-VO 201 sau BI MASTIC.

Completați apoi aplicarea AMPHIBIA 3000 GRIP prin etanșarea tuturor suprapunerilor dintre coli, în conformitate cu instrucțiunile din tabelul 1, ținând cont de cerințele specifice de aplicare și proiectare.

Așezarea pe suprafețe verticale

- PRE-TURNARE (Pentru pereți verticali realizați cu cofraje: aplicați o porțiune de AMPHIBIA 3000 GRIP pe plinta fundației până la limita externă a peretelui din beton care urmează să fie realizat siglând suprapunerile cu BI MASTIC și eventual uniți-l cu AMPHIBIA 3000 GRIP care provine de la baza de fundație utilizând profilul unghiular specific AMPHIBIA PRESSURE CORNER 90° (Fig. 1) după aplicarea unei borduri de etanșare din AKTI-VO 201 sau alternativ din BI MASTIC (vezi fișele tehnice ale produselor) pe suprapunerea de dedesubt dintre cele două coli.

Fixați profilul unghiular AMPHIBIA PRESSURE CORNER 270° în dreptul limitei externe a peretelui care urmează să fie construit, deasupra benzii de AMPHIBIA aplicate (Fig. 2) după aplicarea unei borduri de etanșare din AKTI-VO 201 sau alternativ din BI MASTIC ca pat de pozare.

Montați cofrajele în exteriorul profilului (Fig. 3) și tăiați dimensiunea necesară pentru acoperirea peretelui și aplicați AMPHIBIA 3000 GRIP pe cofraj cu suprafața din țesut nețesut care poartă indicația „CONCRETE SIDE” spre suprafața care urmează să fie turnată.

Suprapuneți îmbinările dintre o coală și cealaltă cu 5 cm și etanșați cu BI MASTIC, cu eventuala completare a sistemului prin fixarea suprapunerilor cu capsatorul (capse cu vârfuri având lungimea de 6-7 mm) - Ref. Tabelul 1.

Întăriți colțurile cu AKTI-VO 201 sau BI MASTIC și etanșați toate corpurile de trecere cu AKTI-VO 201.

Conectați la baza AMPHIBIA 3000 GRIP profilul unghiular AMPHIBIA PRESSURE CORNER 270° pe lungimea părții adezive a profilului (Fig. 4).

Aplicați apoi armătura, cofrajele interne și apoi turnați betonul.

După îndepărtarea cofrajelor etanșați găurile distanțierelor (vezi premisele) cu AKTI-VO 201 combinat cu capacul din plastic corespunzător AMPHIBIA STOPPER sau cu AMPHIBIA 3000 STRIP în cazul distanțierelor din metal pe cofraje tradiționale din lemn.

- PRE-TURNARE (Pentru ziduri verticale realizate contra diafragmelor, pereți de tip berlinez, palplanșe sau structuri deja existente): uniformizați suprafețele eliminând asperitățile și golurile semnificative până la obținerea unei suprafețe de aplicare suficient de dreaptă; în acest scop este posibilă, în plus, utilizarea de panouri din material rigid care nu este degradabil.

În cazul aflurilor de apă care pătrund prin lucrările provizorii, etanșați cu mortar tip TAP 3/I-PLUG sau realizați eventuale sisteme temporare de drenare în așteptarea impermeabilizării.

Tăiați în prealabil membrana la dimensiunea necesară pentru a acoperi peretele.

Aplicați AMPHIBIA 3000 GRIP cu suprafața de material nețesut care poartă indicația „CONCRETE SIDE” spre jetul din beton care urmează să fie realizat.

Întăriți colțurile cu AKTI-VO 201 sau BI MASTIC și etanșați toate corpurile de trecere cu AKTI-VO 201.

Racordați la baza zidului cu AMPHIBIA 3000 GRIP care provine de la baza de fundație.

Suprapuneți îmbinările dintre o coală și cealaltă cu 5 cm și etanșați BI MASTIC - Ref. Tabelul 1.

Aplicați apoi armătura, cofrajele și apoi turnați betonul.

- POST-TURNARE: realizați o bordură de racord la baza zidului cu SPIDY 15 (vezi fișa tehnică a produsului) după curățarea bazei și înlăturarea eventualelor porțiuni neregulate de ciment.

Tăiați în prealabil membrana la dimensiunea necesară pentru a acoperi peretele.

Aplicați AMPHIBIA 3000 GRIP cu suprafața care poartă indicația, orientată spre operator.

Suprapuneți îmbinările dintre o coală și cealaltă cu 5 cm și etanșați cu BI MASTIC - Ref. Tabelul 1.

Fixați mecanic pe perete marginea superioară a membranei cu ajutorul profilului din metal AMPHIBIA PRESSURE LINE (Fig. 5).

Conectați AMPHIBIA 3000 GRIP în dreptul colțului piuliței de fundație cu AMPHIBIA care provine din



AMPHIBIA 3000 GRIP


placa de beton, prin intermediul profilului unghiular metallic de AMPHIBIA PRESSURE CORNER 90° fixat cu cuie (Fig. 6) după ce ați așezat bordura AKTI-VO 201 sau, alternativ, BI MASTIC în suprapunerea dintre cele două coli.

Întăriți colțurile cu AKTI-VO 201 sau BI MASTIC și etanșați toate corpurile de trecere cu AKTI-VO 201, inclusiv completările aplicate pe acestea din urmă, cu o bucată de membrană.

Protejați AMPHIBIA 3000 înainte de rambleiere (vezi "Avertizări").

Urmărește videoclipul produsului

YOUTUBE VIDEO



Referințe disponibile pe www.volteco.com

AVERTIZĂRI - NOTE IMPORTANTE Peste AMPHIBIA 3000 GRIP, în condiții de PRE-TURNARE atât pe orizontală cât și pe verticală, trebuie aplicat beton, în mod compact și omogen. Acesta va constitui structura dimensionată în funcție de sarcinile de exercițiu și hidraulice.

Protejați AMPHIBIA 3000 GRIP cu material nețesut de 250 g/m² sau cu panou izolat din polistiren/poliuretan și **rambleiați cu straturi de pământ compactate astfel încât să se obțină delimitarea uniformă a membranei.**

Orice rost de construcție (dilatate, rotație, translație) trebuie etanșat cu profiluri speciale pentru rosturi VOLTECO.

Nu aplicați produsul la temperaturi mai mari de 35°C sau mai mici de +0°C.

În cazul aplicării pre-turnare pe orizontală, expunerea la ploi abundente, în cazul în care nu există o protecție adecvată, poate duce la formarea de gel pe suprafață, făcând-o alunecoasă.

AMPHIBIA 3000 GRIP este un produs profesional. VOLTECO recomandă întotdeauna consultarea fișei tehnice înainte de utilizare.

Se recomandă aplicarea de către operatori calificați.

În cazul situațiilor de proiectare sau de executare speciale, contactați Serviciul Tehnic Volteco.

AMBALARE ȘI DEPOZITARE

-	AMPHIBIA 3000 GRIP H. 1.80	AMPHIBIA 3000 GRIP H. 0.90
Dimensiuni rolă	m 1,80 X 20 (în 70,87 X 787,40)	m 0,9 X 20 (în 35,43 X 787,40)
Zonă echivalentă	36 m ² (387,5 ft ²)	18 m ² (193,75 ft ²)
Greutate rolă	59 kg (130 lbs) - Toleranță +/- 5%	30 kg (66 lbs) - Toleranță +/- 5%
ACCESORII	-	-
Amphibia Pressure Line	Profil rectiliniu din oțel acoperit pe o latură cu Amphibia 3000 Lungime = 1,5 m (59,06 in) Înălțime = 5 cm (1,97 in) Ambalaj = 10 buc	
Amphibia Pressure Corner Cu înveliș la suprafață la 90°/270° cu AMPHIBIA 3000	Profil unghiular din oțel acoperit pe o latură cu Amphibia 3000 Lungime = 1,5 m ((59,06 in) Înălțime = 5 cm (1,97 in) X 10 cm (3,93 in) Ambalaj = 10 buc	



AMPHIBIA 3000 GRIP



ACCESORII	-
Amphibia Safety Tape	Bandă adezivă pentru protecția suprapunerilor ambalaj = rolă de 25 m (984,25 in)
Amphibia Lap Seal	Bandă butilică pentru etanșarea la gaz a suprapunerilor Ambalaj = rolă de 10 m (393,70 in)
Amphibia Stopper	Capac de protecție pentru închiderea găurilor cofrajului ambalaj = pungă cu 50 de buc.
Bi Mastic	Mastic adeziv deformabil cu înalte performanțe Ambalaj = cutie cu 10 unipack
Produsele trebuie depozitate la loc uscat, ferit de lumina soarelui și de umiditate. DE PREFERAT ÎN POZIȚIE ORIZONTALĂ. NU STIVUIȚI PE PALEȚI.	

CARACTERISTICI FIZICE ȘI TEHNICE

Detalii	Norme	Valorile AMPHIBIA 3000 GRIP
Defecte vizibile	UNI EN 1850-2	Nici defect vizibil
Liniaritate	UNI EN 1848-2	70 mm
Masa pe unitate de suprafață	UNI EN 1849-2	1,6 ± 0,2 kg/m²
Grosime	UNI EN 1849-2	1,6 ± 0,2 mm * 1,4 mm numai membrana
Etanșarea la apă	UNI EN 1928 B (700 KPa/24 hrs)	Nicio trecere
Rezistența la lovituri	UNI EN 12691	Metoda A: 300 mm Metoda B: 1750 mm
Rezistență la agenți chimici și etanșare la apă	UNI EN 1847 (CaOH ₂ - 28gg) UNI EN 1928 B	Test depășit cu succes
Rezistență la învechire artificială și etanșare la apă	UNI EN 1296 (12 săptămâni 70 °C) UNI EN 1928 B	Test depășit cu succes
Rezistența la sfâșiere	UNI EN 12310-1	Longitudinal: >450 N Transversal: >450 N
Rezistența la tracțiune	UNI EN 12311-2 (metoda A)	Longitudinal: >300 N/50mm Transversal: >250 N/50mm
Alungire la rupere	UNI EN 12311-2 (metoda A)	Longitudinal: > 500% Transversal: > 500%
Permeabilitate la vaporii de apă	UNI EN 1931	Sd: 412 m Flux: 1,12 E-9 (kg/m²)*s
Rezistență la căldura statică	UNI EN 12730 (metoda B/24 h)	20 kg
Rezistență în punctele de îmbinare cu BI MASTIC	UNI EN 12317-2	472 N
Rezistența la foc	UNI EN 13501-2	Clasa E

Caracteristici suplimentare (Nu sunt necesare pentru Marca CE)

Detalii	Norme	Valorile
Transmigrare laterală	DIN EN 12390-8	700 kPa
Rezistența la presiune hidrostatică	ASTM D 5385	700 kPa
Rezistența la presiune hidrostatică a suprapunerilor	ASTM D 5385	700 kPa
Coeficient de difuziune gaz radon	ISO/TS 11665-13	Membrană: 2,7 E-11 m²/s Suprapunere cu Bi Mastic: 3,0 E-11 m²/s Suprapunere cu Bi Mastic + Amphibia Lap Seal: 2,8 E-11 m²/s
Grad de transmisie metan	ISO 15105-1	Membrană: 348 ml/m² x d Suprapunere cu Bi Mastic + Amphibia Lap Seal: 394 ml/m² x d
Rezistență la pătrunderea rădăcinilor	EN 14416	Test depășit cu succes
Aprobări naționale	Certificat	
Rapport d'enquête technique (FR)	SOCOTEC FRANCE S.A. Report (ETN) n° 220268080000023 (15/03/2023)	
BBA Technical approval for construction	BBA Agrément Certificate 20/5771 of 13/09/2024	





AMPHIBIA 3000 GRIP

Aprobări naționale	Certificat
Attestation of conformity	DUBAI CENTRAL LABORATORY Raportul nr. VA20060085 din 06/09/2020
Detalii	Certificare
Declarația de mediu de produs 0298 (EPD)	EPDItaly 0298 (30/05/2027) www.epditaly.it

Datele prezentate au fost obținute în laborator la +20°C și 60% U.R.

SIGURANȚĂ

Consultați Fișa cu Date de Siguranță.

CE	VOLTECO S.p.a Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)
17 DOP 0029 EN 13967:2012 1370-CPR-1294 AMPHIBIA 3000 GRIP Membrane flexibile pentru impermeabilizare - Membrane din material plastic și cauciuc, impermeabile la umiditate, inclusiv membrane din plastic și cauciuc cu funcție de protecție împotriva umidității ascendente	
Reacția la foc: Clasa E Etanșarea la apă: Test depășit cu succes (24h/700 kPa) Rezistența la sfâșiere (longitudinală): >450 N/50 mm Rezistența la sfâșiere (transversală): >450 N Rezistența la lovituri: Metoda A: 300 mm - Metoda B: 1750 mm Rezistența la tracțiune (longitudinală): >300 N/50 mm Rezistența la tracțiune (transversală): >250 N/50 mm Rezistență la sarcină statică: 20 kg Durabilitate - Etanșarea la apă după expunerea la substanțe chimice: Test depășit cu succes Durabilitate - Etanșare la apă după învechirea artificială: Test depășit cu succes Rezistența în punctele de îmbinare: 472 N Substanțe periculoase: Vezi SDS	

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.
Informațiile, imaginile și textele din acest document sunt proprietatea exclusivă a societății Volteco S.p.A.
Pot fi modificate în orice moment, fără preaviz.
Versiunile actualizate ale acestui document și a altor documente fișe cu (specificații, broșuri și altele) se află la adresa www.volteco.com.
Traducerea textului original poate conține imperfecțiuni tehnice și lingvistice.

NOTE LEGALE

Notă pentru cumpărător/instalator:
Acest document, pus la dispoziție de către societatea Volteco S.p.A., are scop orientativ și indicativ pentru cumpărător/operator.
Nu consideră necesară aprofundarea contextului operativ individual pentru care Volteco S.p.A. nu își asumă nicio responsabilitate.
Nu modifică și nu extinde obligațiile producătorului Volteco S.p.A.
Este supusă modificărilor, motiv pentru care operatorul care efectuează aplicarea trebuie să consulte informațiile actualizate publicate pe site-ul www.volteco.com.
Precizările de mai sus se aplică informațiilor tehnice/comerciale ale retailerului înainte/după vânzare.

ANEXE






FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6