




ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

PLASTIVO 250 представлява непропускливо полимерно модифицирано двукомпонентно покритие с висока степен на еластичност и широко приложение за хидроизолиране на повърхности, подложени на положителен или на отрицателен хидростатичен натиск.



МЯСТО НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Хидроизолиране при положителен и отрицателен хидростатичен натиск на конструкции от бетон, циментови блокчета или смесена зидария, предварително изравнени с подходящи строителни разтвори VOLTECO, подложени на умерено слягане и/или движение.

Препоръчва се специално за:

- Фундаментни стени и плочи и стоманобетонни плочи на гаражи, мазета и подземни помещения като цяло
- Плочи и изделия, изложени на контакт с вода
- Всякакви основи, включително олекотени с експандирана глина
- Резервоари, канали, плавни басейни и съоръжения, предназначени за задържане на вода, включително питейна вода

ПРЕДИМСТВА

- Висока степен на гъвкавост
- Подходящ за контакт с питейна вода
- Подходящ за контакт с води от пречиствателни инсталации и отпадни води от бита
- Предпазва бетонните повърхности от CO₂ (карбонизация)
- Отлична обработваемост и бързо нанасяне
- Добра пропускливост на водна пара
- Прилепва към различни видове основа (цимент, теракота, тухли, гипсокартон, пластмаса, метал, керамика, полистирол, дърво и др.)
- Защита от газ радон
- Ограничено влияние върху околната среда благодарение на използването на суровини с малък въглероден отпечатък и осигурени от процеси на рециклиране
- Намалени емисии на летливи органични вещества (VOC)
- Продуктът допринася за получаване на пълен брой точки за LEED сертификат
- Устойчив на U.V. лъчи

ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ

Данните за приготвянето и полагането на продукта на обекта се отнасят за нормални условия на работната среда (температура +20°C; относителна влажност 60%).

Подготовка на повърхностите

Проверете пригодността на конструкцията за хидростатичните натоварвания; в случай че функцията ѝ е да задържа вода, направете изпитване с предварително натоварване.

Отстранете всички налични замърсявания, масла, бои и изобщо всякакви други материали или наслагвания, които може да нарушат адхезията на PLASTIVO чрез водоструйка, водоструйка с



пясък или леко изчукване.

Повърхността за третиране трябва да е здрава и идеално почистена от люспите цимент.

При много неравни повърхности, чакълни джобове или смесена зидария изравнете основата с подходящ строителен разтвор VOLTECO.

При стари или прашни повърхности или основа, частично напоена с вода, нанасяйте с валяк, с четка или чрез пръскане грунд PROFIX 30 или PROFIX 60 или PROFIX 80 (виж съответните технически карти).

Подготвяне на прекъсващи елементи върху стоманобетонни конструкции (положително хидростатично налягане)

- РАБОТНИ ФУГИ Свържете работната фуга между плочата и вертикалната стена, като направите холкер с размери 3x3 cm с бързодействащ строителен разтвор SPIDY 15 (вж. съответната техническа карта), а при липса на уплътнения WT защитете всички хоризонтални и вертикални фуги с BI FLEX System (вж. съответната техническа карта), включително където има холкер
- ДИСТАНЦИОНЕРИ Отстранете дистанционерите от двете страни на стената и подмажете с бързо действащ строителен разтвор SPIDY 15
- ПРЕМИНАВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ Запечатайте всички преминаващи елементи (тръби, места за преминаване на въздух и светлина и др...) с мастик АКТИ-VO 201 (виж съответната техническа карта)
- ФУГИ и ПУКНАТИНИ Свържете евентуалните конструктивни фуги и големи пукнатини с BI FLEX System

Подготовка на прекъсващи елементи на стоманобетонни конструкции (отрицателно хидростатично налягане и за всички случаи на водозадържащи конструкции)

- ТЕЧОВЕ НА ВОДА Запечатайте всички течове с бърз строителен разтвор TAP 3/I-PLUG (виж съответната техническа карта)
- РАБОТНИ ФУГИ Предпазвайте всички работни фуги с BI FLEX System
- ФУГИ и ПУКНАТИНИ Запечатайте евентуалните конструктивни фуги и пукнатини с BI FLEX System
- ПРЕМИНАВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ Запечатайте всички преминаващи елементи, включително дистанционери, тръби и места за преминаване на въздух и светлина, с мастик АКТИ-VO 201

Приготвяне на сместа

Разклатете течния компонент в опаковката му, след което го изсипете в кофа.

Добавяйте прахообразния компонент постепенно, като бъркате.

Трябва да се разбърква в продължение на около 3÷5 минути с бормашина с бъркалка на ниски обороти.

Сместа трябва да е хомогенна и без бучки.

Нанасяне

Ако не е нанесен грунд PROFIX, намокрете основите, като избягвате задържането на вода.

PLASTIVO 250 трябва да се нанася на два слоя с валяк VOLTECO, четка, широка или обикновена шпакла.

Нанесете първия слой PLASTIVO 250 с дебелина от около 1 mm (среден разход 1,8÷2 kg/m²), като се стараете продуктът да проникне добре в основата, за равномерно покритие на повърхността.

Ако валякът/четката влачи продукта, не добавяйте вода, а навлажнете повече основата.

Вторият слой трябва да се нанесе след най-малко 6 часа с дебелина от около 1 mm (среден разход 1,7÷2 kg/m²).

Препоръчително е да нанасяте втория слой винаги, когато предишният е изсъхнал и се е втвърдил добре.

За приложения, при които е необходима/предвидена стандартна дебелина над 2 mm спазвайте средна дебелина от около 1 mm на слой по същите начини и със същите предпазни мерки за полагане, валидни и за предишните слоеве.

Полагане чрез пръскане

Продуктът може да се нанася и с пневматична помпа или с машина за мазилки с изравнител, като се внимава да се приложи определен натиск с шпакла до получаване на компактна повърхност (за допълнителна информация се обърнете към техническата служба на Volteco).

Армировъчна мрежа FLEXONET или XNET

За по-добро еластично поведение, в случай на полагане в условия на положителен натиск (напр. повърхностни пукнатини с динамично поведение в покривни басейни или в конструкции, потенциално подложени на пропукване), се препоръчва влагането на мрежа FLEXONET или XNET (виж съответните технически карти) „прясно върху прясно“ върху 1-вата ръка, като я притиснете с



метална шпакла до пълното ѝ потапяне.

Краищата на съседни листове трябва да се припокриват 10 cm.

В точките на свързване между хоризонтални и вертикални повърхности и във всички случаи при BI FLEX System в работните и другите fugи прекъснете мрежата, като я застъпите в края на лентата.

Узряване

В случай на хидроизолиране на фундаментни стени, оставете да узрее поне 24 часа след полагането, преди да направите обратния насип.

При покриване на хидроизолацията с какъвто и да е тип защитен или завършващ слой (керамична облицовка, защитна замазка, мазилка, циментова шпакловка, пластмасово дрениране и др.), оставете да узрее поне 3 дни след приключване на полагането.

При хидроизолиране на конструкции, предназначени за задържане на вода, оставете да узрее поне 7 дни след приключване на полагането.

Ако приложението е в контакт с питейни води, преди окончателното напълване измийте повърхностите с течаща вода.

При ниска температура, висока степен на влажност или преждевременен контакт с водата, може да е необходимо по-дълго време на узряване.

Завършваща обработка

В зависимост от предназначението върху продукта може да се направи финална обработка чрез боядисване с CRYSTAL POOL или циментово покритие BI MORTAR RASO SEAL (вж. начините и пластове в съответните технически карти), или с керамика.

Керамиката трябва да се полага на широка fuga с лепила тип C2 (за предпочитане с клас на деформируемост S1 и S2).

Последващото замазване трябва да се прави със запечатващи циментови разтвори клас CG2.

Във вътрешни помещения се препоръчва облицоването на стените с макропорестата система CALIBRO като кондензоустойчив пласт.

Освен това може да се извърши завършваща обработка с X-LIME.



Референции на www.volteco.com

РАЗХОД И РАЗХОДНА НОРМА

3,5÷4 kg/m² в зависимост от грапавостта на основата.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

PLASTIVO 250 се доставя в разфасовки от по 20,6 kg (14 kg прах + 6,6 kg течност).

Продуктът трябва да се съхранява на сухо, като се избягва излагане на замръзване и на топлина (максимална температура 40 °C) и експозиция на пряка слънчева светлина преди полагането.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът не е пароизолация.

Не нанасяйте PLASTIVO 250 върху основа, пропита с вода, а предварително запечатайте със строителен разтвор с вода TAP 3/I-PLUG.

Не добавяйте вода към продукта и не променяйте съотношението на смесване.

Не нанасяйте продукта при температури над +30 °C или под +5 °C, както и когато се предвижда те да спаднат под тази граница през следващите 24 часа.

Ако са изминали повече от 28 дни от нанасянето на втората ръка, трябва да положите още един слой материал, за да гарантирате по-добро залепване на следващата облицовка.

В закрити и недобре проветриви помещения се препоръчва използването на принудителна вентилация по време на полагане и при последващия етап на узряване на продукта.

В помещения с недостатъчно вентилация или с висок процент на влажност е възможна появата на значително количество конденз.

В случай на хидроизолиране на подпорни стени препоръчваме да предпазите PLASTIVO 250 чрез полагане на нетъкан текстил с тегло от поне 300 g/m² преди обратната засипка.

Не използвайте PLASTIVO 250 с дебелина над 1,5 mm на всяка ръка.



Предпазвайте пресния продукт от дъжд.

Завършващата обработка с бои с разтворители би могла да влоши характеристиките на PLASTIVO 250, поради което трябва да проверите съвместимостта им посредством предварително тестване.

ФИЗИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификации	Стойности			
Външен вид	сив прах - бял латекс			
Време на обработваемост при +20 °C	20'			
Работна температура	- 5 °C до + 50 °C			
Максимален размер на агрегата	0,7 мм			
Специфично тегло	> 1,6 kg/l			
Съотношение на смесване течност/прах	47/100			
Характеристика	Метод на изпитване	Изискуеми работни характеристики UNI EN 1504-2	Декларирана ефективност (*)	Сертифицирана ефективност (**)
Сцепление с основата	UNI EN 1542	≥ 0,8 MPa	≥ 0,8 MPa	1,08 MPa
Устойчивост на ускорено стареене	UNI EN 1062-11	Никакво набъбване	-	удовлетворено изискване
Капилярна абсорбция	UNI EN 1062-3	≤ 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}	≤ 0,05 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}	0,01 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Пропускливост на водна пара (еквивалентна дебелина Sd)	UNI EN 7783-2	Клас 2 5 m < Sd ≤ 50 m	-	Sd 14,76 m
Пропускливост на CO ₂ (еквивалентна дебелина Sd)	UNI EN 1062-6	Sd > 50 m	-	Sd 113 m
Способност за преместване на пукнатини	UNI EN 1062-7 (СТАТИЧЕН МЕТОД)	A2 > 0,25 mm A3 > 0,50 mm A4 > 1,25 mm A5 > 2,50 mm	-	Клас A4 1,6 mm
Способност за преместване на пукнатини (продукт + мрежа Flexonet)	UNI EN 1062-7 (СТАТИЧЕН МЕТОД)	A2 > 0,25 mm A3 > 0,50 mm A4 > 1,25 mm A5 > 2,50 mm	-	Клас A5 3,6 mm
Способност за преместване на пукнатини (продукт + мрежа Xnet)	UNI EN 1062-7 (СТАТИЧЕН МЕТОД)	A2 > 0,25 mm A3 > 0,50 mm A4 > 1,25 mm A5 > 2,50 mm	-	Клас A5 2,8 mm
Термична съвместимост Част 1 (адхезия след 50 цикъла замръзване и размразяване)	UNI EN 13687-1	≥ 0,8 MPa	-	1,12 MPa
Устойчивост на силна химична агресия	UNI EN 13529	-	-	намаление на твърдостта (Shore A): < 2%
Реакция на огън	UNI EN 13501-1	Класификация	-	Клас F
Характеристика	Метод на изпитване	Изискуеми работни характеристики	Декларирана ефективност (*)	
Способност за преместване на пукнатини (+23 °C)	UNI EN 14891 Met. A.8.2	> 0,75 mm	> 1 mm	
Способност за преместване на пукнатини (-5 °C)	UNI EN 14891 Met. A.8.3	> 0,75 mm	> 1 mm	
Способност за преместване на пукнатини (+23 °C) (продукт + мрежа Flexonet)	UNI EN 14891 Met. A.8.2	> 0,75 mm	> 2 mm	
Способност за преместване на пукнатини (-5 °C) (продукт + мрежа Flexonet)	UNI EN 14891 Met. A.8.3	> 0,75 mm	> 2 mm	
Способност за преместване на пукнатини (+23 °C) (продукт + мрежа Xnet)	UNI EN 14891 Met. A.8.2	> 0,75 mm	> 2 mm	
Способност за преместване на пукнатини	UNI EN 14891 Met. A.8.3	> 0,75 mm	> 2 mm	



Характеристика	Метод на изпитване	Изискуеми работни характеристики	Декларирана ефективност (*)
(-5 °C) (продукт + мрежа Xnet)			
Начално сцепление	UNI EN 14891 Met. A.6.2	> 0,5 N/mm ²	1 N/mm ²
Сцепление след потапяне във вода	UNI EN 14891 Met. A.6.3	> 0,5 N/mm ²	0,7 N/mm ²
Сцепление след топлинно въздействие	UNI EN 14891 Met. A.6.5	> 0,5 N/mm ²	0,7 N/mm ²
Сцепление след цикли на замръзване-размразяване	UNI EN 14891 Met. A.6.6	> 0,5 N/mm ²	0,7 N/mm ²
Сцепление след контакт с хлорирана вода	UNI EN 14891 Met. A.6.7	> 0,5 N/mm ²	0,8 N/mm ²
Сцепление след потапяне в чиста вода	UNI EN 14891 Met. A.6.9	> 0,5 N/mm ²	0,7 N/mm ²
Водонепропускливост	UNI EN 14891 Met. A.7	150 KPa	150 KPa
Характеристика	Сертифициращ орган	Метод на изпитване	Сертифицирана ефективност (**)
Водонепропускливост при отрицателен натиск (бетонна основа вода/цимент: 0,7)	IMM SA (Switzerland)	UNI EN 12390-8	5 Bar: никакво преминаване
Съдържание на летливи органични вещества (VOC)	Eurofins 392-2015-00130901	Директива 42/2004/EC ISO 11890-2 ASTM D 6886-12	1,5 g/l
Коефициент на разпространение на газ радон	CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE	ISO/TS 11665-13	1,6 E-11 m ² /s
Характеристика	Сертификат		
Пригоден за контакт с питейна вода съгласно италианско Министерско постановление № 174 от 06.04.2004: обща миграция	ELLETIPI Srl Report n° 28754/15		
Пригодност за използване с води в пречиствателни станции за битови отпадни води	ELLETIPI Srl Доклад № 14420/15		
Пригодност за хидроизолиране на резервоари и цистерни за вода	SOCOTEC FRANCE S.A. Report (ETN) n° 240368080000031 (30/06/2029)		

Посочените данни са получени лабораторно при +20 °C и 60% относителна влажност.

* Постигането на праговите стойности е гарантирано от VOLTECO

** Стойностите на работните характеристики са сертифицирани от акредитирани организации

БЕЗОПАСНОСТ

За справка разгледайте съответния Информационен лист за безопасност.

	VOLTECO S.p.a Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)		VOLTECO S.p.a Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)
10 DOP 0003 EN 1504-2:2005 1370-CPR-1299 PLASTIVO 250 Системи за предпазване на бетонни повърхности Покритие срещу рискове от проникване (PI), контрол на влажността (MC) и увеличаване на специфичното съпротивление (IR)		15 DOP 0023 EN 14891:2012 PLASTIVO 250 Течен двукомпонентен хидроизолационен продукт, модифициран с полимер (CM 01P) за външно приложение и в басейни под керамични плочки (залепени с лепило клас C2 съгласно стандарт EN 12004)	
Реакция на огън: Клас F Пропускливост на водна пара: Клас II Пропускливост на CO ₂ : Sd ≥ 50 m Капилярна абсорбция и водонепропускливост: < 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5} Сцепление: ≥ 0,8 N/mm ² Сцепление вследствие на термична съвместимост: • Част 1: Цикли на замръзване/размразяване: ≥ 0,8 N/mm ² Устойчивост на пропукване (метод A): Клас A4 Поведение след излагане на въздействието на изкуствени атмосферни агенти: Положителен резултат от теста Топлинно стареене 7 дни при 70 °C: Експлоатационният показател не е определен Линейно свиване: Експлоатационният показател не е определен Коефициент на топлинно разширение: Експлоатационният показател не е определен Сцепление чрез изпитване на косо срязване: Експлоатационният показател не е определен Устойчивост на хлъзгане: Експлоатационният показател не е определен Антистатични характеристики: Експлоатационният показател не е определен Сцепление върху влажен бетон: Експлоатационният показател не е определен Опасни вещества: Вижте информационния лист за безопасност		Начално сцепление при опън: ≥ 0,5 N/mm ² Сцепление при опън след потапяне във вода: ≥ 0,5 N/mm ² Сцепление при опън след топлинно стареене: ≥ 0,5 N/mm ² Адхезия при опън след цикли на замръзване/размразяване: ≥ 0,5 N/mm ² Сцепление при опън след потапяне във варова вода: ≥ 0,5 N/mm ² Сцепление при опън след потапяне в хлорирана вода: ≥ 0,5 N/mm ² Водонепропускливост: Нулево проникване и увеличаване на тегло ≤ 20 g Възможност за преминаване на пукнатини при стандартни условия (23°C): ≥ 0,75 mm Възможност за преминаване на пукнатини при ниски температури (-5°C): ≥ 0,75 mm Опасни вещества: Вижте информационния лист за безопасност	

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Информацията, изображенията и текстовете в този документ са изключителна собственост на Volteco S.p.A.





Възможно е да бъдат променени във всеки един момент без предизвестие.

Най-новите версии на този и на други документи (технически спецификации, брошури, друго) може да намерите на адрес www.volteco.com.

При превод е възможно текстът да съдържа технически и лингвистични неточности.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информация за купувача/потребителя:

Настоящият документ, предоставен от фирма Volteco S.p.A., е просто помощен и ориентировъчен за купувача/потребителя.

Не е съобразено с необходимите задълбочени анализи на конкретните работни обстоятелства, спрямо които фирма Volteco S.p.A. във всеки случай няма отношение.

Не променя и не разширява задълженията на производителя Volteco S.p.A.

Може да бъде променян, поради което ползвателят трябва да прави справка в сайт www.volteco.com преди всяко отделно нанасяне, за да провери за евентуални актуализации.

Горните разяснения се отнасят до техническата/търговска информация преди продажбата на мрежата за продажби.