



PERSHKRIM I PRODUKTIT

PLASTIVO 250 është një riveshje hidroizoluese elasticitet të lartë dhe përdorim të gjithanshëm për hidroizolim të sipërfaqeve të nenshtruara shtytjeve hidrostatike pozitive dhe negative.



APLIKIMI I PRODUKTIT

Hidroizolim në shtytje hidro-statike pozitive dhe negative të strukturave me beton, blloqe cimentoje ose muratura të perziera paraprkishtë të rregulluara me llac të duhur VOLTECO, të nenshtruar rregullimeve të moderuara dhe/ose levizjeve.

Vecanerisht i pershtatshëm për:

- Muret dhe pllakat e themeleve dhe dyshemetë e betonit të garazheve, bodrumeve, dhomave nëntokë në përgjithësi
- Shtroja dhe punime me dorë të ekspozuara në kontakt me ujin
- Fundet në përgjithësi, lehtësohen gjithashtu edhe me baltë
- Rezervuare, kanale, pishina dhe struktura të destinuara për mbajtjen e ujit, duke përfshirë ujin e pijshëm

PERFITIMET

- Lakueshmëri e lartë
- I pershtatshëm edhe në kontakt me ujë të pijshëm
- I përshtatshëm në kontakt me ujë të pastër dhe rrjedhje civile
- Mbron sipërfaqet e betonit nga CO₂ (karbonizimi)
- Punueshmëri e shkëlqyer dhe aplikim i shpejtë
- Përshkueshmëri e mirë ndaj avullit të ujit
- Aderon në formë të ndryshme meshtetje (cimento, tulla të kuqe, tjegulla, kartonxhes, plastike, metal, qeramike, polistiren, dru, tjetër)
- Mbrojtja nga gazin radonit
- Zvogëlimi i ndikimit mjedisor falë përdorimit të lëndëve të para me gjurmë të ulët karboni dhe që vijnë nga proceset e riciklimit
- Emetimet e reduktuara të përbërjeve organike të paqëndrueshme (VOC)
- Produkti kontribuon të totalizojë piket për certifikimin LEED
- Rezistente ndaj rrezeve UV

PËRGATITJA DHE VENDOSJA NË PUNË

Të dhënat e përgatitjes dhe instalimit i referohen kushteve normale mjedisore (temperatura +20°C; lagështia relative 60%).

Përgatitja e sipërfaqeve

Kontrolloni pershtatshmerine e strukture me ngarkimet hidrostatike; në rast mbajtje të ujit kryeni një provë pre-ngarkese.

Hiqni çdo prani pislleku, vaji dhe, në përgjithësi të çdo materiali ose depozitimi që mund të ndikojë keq në aderimin e PLASTIVO nepermjet larjes me ujë, pastrimit dhe me geryerje të lehtë.

Sipërfaqja për t'u trajtuar duhet të rezultojë e qëndrueshme dhe shumë e pastër nga mbetje cimento.



PLASTIVO 250

Ne raste te sipërfaqeve shume te pa rregullta, fole zhavorri ose muratura te perziera rimekembni suportin me nje llac te duhur VOLTECO.

Në rast të sipërfaqeve të vjetra ose të pluhurosura, ose mbështetësve të njomur pjesërisht në ujë, aplikoni primerin PROFIX 30 ose PROFIX 60 ose PROFIX 80 me rul, furçë ose spray (shihni fletët përkatëse të të dhënave teknike).

Përgatitja e elementeve të ndërprerjes në strukturat e betonit të armuar (presioni hidrostatik pozitiv)

- NYJET NDËRTIMORE Lidhni bashkimin e konstruksionit midis themelit dhe murit vertikal duke krijuar një guaskë 3x3 cm me llaç të shpejtë SPIDY 15 (shih fletën përkatëse të të dhënave teknike) dhe, në mungesë të guarnicioneve WT, mbroni të gjitha nyjet horizontale dhe vertikale me Sistemin BI FLEX System (shih fletën përkatëse të të dhënave teknike) edhe kur guaska është e pranishme
- NDARESIT Hiqni ndaresit ne te dyja anet e murit dhe stukoni me malte te shpejte SPIDY 15
- TRUPA KALUES Mbulo të gjitha trupat kaluese (tuba, pika ndriçimi, etj.) me mastikë AKTI-VO 201 (shih fletën përkatëse të të dhënave teknike)
- NYJE dhe ÇARJE Lidhni çdo nyje strukturore dhe çarje të shënuara me sistemin BI FLEX System

Përgatitja e elementeve të ndërprerjes në strukturat e betonit të armuar (presion negativ hidrostatik dhe për të gjitha rastet e strukturave të mbajtjes së ujit)

- FLUKSET HYRESE TE UJIT Blllokoni cdo fluks hyres te ujit me llac te shpejte TAP 3/I-PLUG (shiko skeden e sa teknike)
- NYJET NDËRTIMORE Kontrolloni të gjitha nyjet e ndërtimit me Sistemin BI FLEX System
- NYJET DHE ÇARJET Vulosni çdo nyje strukturore dhe çarje me sistemin BI FLEX System
- TRUPA KALUES Mbyllni të gjitha trupat kalues, duke përfshirë ndarësit, tubat dhe pikat e dritës me mastikë AKTI-VO 201

Përgatitja e brumit

Trazoni komponentin e lengshem ne enen e tij, me pas derdheni ne nje kove.

Shtoni graualisht nen shkundje komponentin ne pluhur.

Perzierja duhet te kryhet per rreth 3÷5 minuta duke perdorur nje fruste me frushkull me numer te ulet xhirosh.

Brumi duhet te paraqitet i njetrajtshem dhe pa kokerriza

Aplikimi

Ne rastin ne te cilin nuk eshte aplikuar primer PROFIX, njomni suportin duke shmangur pellgje me uje. PLASTIVO 250 duhet të aplikohet në dy shtresa me RULLO VOLTECO, furçë, tërheqës llaçi ose spatul. Aplikoni shtresen e pare te PLASTIVO 250 per nje trashesi rreth 1 mm (konsumi mesatar prej 1,8÷2 kg/m²), duke pasur kujdes depertimin deri ne baze te produktit, per nje mbulim te njetrajtshem te sipërfaqes.

Nese ruli/peneli tenton te terheqe produktin, mos shtoni uje por njomni me teper produktin.

Shtresa e dyte duhet aplikuar pas te pakten 6 oresh per nje trashesi rreth 1 mm (konsumi mesatar prej 1,7÷2 kg/m²).

Rekomandohet aplikimi i shtreses se dyte megjithate vetem kur i meparshmi eshte i thate dhe i ngurtesuar mire.

Per aplikime ku eshte e kerkuar/parashikuar nje trashesi me e madhe se 2 mm standard, procedoni duke respektuar trashesine mesatare per shtrese rreth 1 mm me te njejtat modalitete dhe paralajmerime te vendosjes te shtresave te meparshme.

Aplikimi me sperkatje

Produkti mund të aplikohet gjithashtu me një pompë pneumatike ose makinë suvatuese me një shëllirë, duke pasur largpamësi për të ushtruar një presion të caktuar me një spatula të freskëta, derisa të përftohet një sipërfaqe kompakte (për më shumë informacion kontaktoni Shërbimin Teknik Volteco).

Rrjeta e armatures FLEXONET ose XNET

Për të përmirësuar sjelljen elastike, në raste aplikimi në shtytje pozitive (sh. plasaritje me sjellje dinamike në pishina në lartësi dhe në struktura praktikisht subjekte ndaj plasaritjeve) është e këshillueshme të fusni rrjetën FLEXONET ose XNET (shiko skedën e saj teknike) „e freskët mbi të freskët“ mbi dorën e 1° duke e ngjeshur me mistri metalike deri ne plotësimin e mbytyjes së saj.

Mbivendosja e skajeve te faqeve te ngjitura duhet te jene prej 10 cm.

Në pikat e lidhjes ndërmjet sipërfaqeve horizontale dhe vertikale dhe në çdo rast në përputhje me Sistemin BI FLEX System të pranishëm në nyjet e konstruksionit dhe në nyje, ndërpriteni rrjetën duke e mbivendosur në buzë të rripit.

**Vjetersimi**

Ne raste hidroizolimi te mureve te themeleve, lini te vjetersohet per te pakten 24 ore nga aplikimi perpara futjes nen toke.

Ne raste riveshje te hidroizolimit me cdo tip shtrese mbrojtese (riveshje ne qeramike, masete mbrojtese, suva, nivelim cimentoje, drenazh plastik, etj.), lereni te vjetersoje per te pakten 3 dite nga perfundimi i aplikimit.

Ne rast hidroizolimi te strukturave te destinuar per permbajtjen e ujit, lini te vjetersohet te pakten 7 dite nga perfundimi i aplikimit.

Nese perdorimi eshte ne kontakt me ujra te pijshem, procedoni me larjen e siperfaqeve me uje te bollshem perpara mbushjes perfundimtare.

Ne raste te nje temperature te ulet, lageshti te madhe ose kontakt te parakohshem me ujin, kohet e maturimit mund te zgjaten.

Perkryerja

Produkti, ne varësi të përdorimit të synuar, mund të lyhet ose me lyerje me CRYSTAL POOL ose me shtresë çimentoje BI MORTAR RASO SEAL (shihni metodat dhe stratigrafinë në fletët përkatëse të të dhënave teknike) ose me qeramikë.

Vendosja e qeramikës duhet te kryhet ne nyje te medha me ngjitesa te te tipit C2 (mundesisht me klase deformueshmeri S1 dhe S2).

Stukimi i mevonshem duhet kryer me llac bllokues te klases CG2.

Ne mjedise te brendshme keshillohet riveshja e mureve me sistemin makro-proz CALIBRO si shtrese kunder kondensimit.

Eshte e mundur te kryeni punen perfunduese me X-LIME (shiko skedën teknike përkatëse).



Referenca të disponueshme në www.volteco.com

KONSUMI OSE RENDIMENTI

3,5÷4 kg/m² ne funksione te vrazhdesise se suportit.

PAKETIMI DHE MAGAZINIMI

PLASTIVO 250 furnizohet ne pako prej 20,6 kg (14 kg pluhur + 6,6 kg leng).

Magazinimi i produktit duhet te kryehet ne mjedise me te thata duke shmangur ekspozimin ndaj ngrirjes dhe ndaj ngrohtesise (temperatura maksimale 40°C) dhe ekspozicioni direkt ne diell perpara aplikimit.

PARALAJMERIME - SHENIME TE RENDESISHME

Produkti nuk eshte nje pengese ndaj avullit.

Mos aplikoni PLASTIVO 250 mbi suporte te pershkrueshem nga uji por e bllokoni pe perpara me llac hidrolike TAP 3/I-PLUG.

Mos shtoni uje ne produkt ose ndryshoni raportin e perzierjes.

Mos aplikoni produktin me temperatura me te larta se +30°C ose me te ulta se +5°C ose megjithate nese parashikohet te zbrese nen kete limit brenda 24 oreve e metejshe.

Nese kane kaluar me shume se 28 dite nga shtrirja e dores se dyte, eshte e nevojshme aplikimi i nje shtrese tjeter materiali ne garanci te nje aderimi me te mire te riveshjes se metejshe.

Ne mjedise te mbyllura dhe pak te ajrosura keshillohet ventilimi i detyruar gjate vendosjes dhe ne fazen e metejshe te maturimit te produktit.

Ne lokale me ajrosje te dobet ose me perqindje te larte te lageshtires, mund te prezantohen fenomene te rendesishme te kondensimi.

Ne rast hidroizolimi te mureve kundër-tokës sugjerohet te mbroni PLASTIVO 250 me shtrimin e pelhures jo pëlhure prej te paktën 300 g/m² peshe përpara futjes ne toke

Mos e përdorni PLASTIVO 250 ne trashësi me te mëdha se 1,5 mm per nje dore te vetme.

Mbroni produktin e fresket nga shiu.

Mbarimi me bojëra me bazë tretës mund të degradojë PLASTIVO 250, kontrolloni përputhshmërinë e tij me testet paraprake.



PLASTIVO 250

KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE TEKNIKE

Vecantia	Vlera
Paraqitja	pluhur gri-latex i bardhe
Koha e perpunimit ne +20 °C	20'
Temperatura e ushtrimit	-5 °C a +50 °C
Madhësia maksimale e agregatit	0,7 mm
Pesha specifike	> 1,6 kg/l
Raporti i përzierjes lëng (peshë)/pluhur	47/100

Karakteristikat	Metoda e proves	Kerkesat e performances UNI EN 1504-2	Performanca e deklaruar (*)	Performanca e certifikuara (**)
Aderim me suportin	UNI EN 1542	≥ 0,8 MPa	≥ 0,8 MPa	1,08 MPa
Rezistenca ndaj vjetersimit te pershpejtuar	UNI EN 1062-11	Asnje fryrje	-	Kerkese e permbushur
Thithje kapilare	UNI EN 1062-3	≤ 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}	≤ 0,05 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}	0,01 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Pershkrueshmeria e avujve te ujit (trashesi ekuivalente Sd)	UNI EN 7783-2	Klasa 2 5 m < Sd ≤ 50 m	-	Sd 14,76 m
Pershkrueshmeria e CO ₂ (trashesi ekuivalente Sd)	UNI EN 1062-6	Sd > 50 m	-	Sd 113 m
Crack Bridging Ability	UNI EN 1062-7 (metode statike)	A2 > 0,25 mm A3 > 0,50 mm A4 > 1,25 mm A5 > 2,50 mm	-	Klasa A4 1,6 mm
Crack Bridging Ability (produkt + rrjeta Flexonet)	UNI EN 1062-7 (metode statike)	A2 > 0,25 mm A3 > 0,50 mm A4 > 1,25 mm A5 > 2,50 mm	-	Klasa A5 3,6 mm
Crack Bridging Ability (produkt + rrjeta Xnet)	UNI EN 1062-7 (metode statike)	A2 > 0,25 mm A3 > 0,50 mm A4 > 1,25 mm A5 > 2,50 mm	-	Klasa A5 2,8 mm
Perputhje teknike Pjesa 1 (aderim pas 50 ciklesh ngrirje dhe shkrirje)	UNI EN 13687-1	≥ 0,8 MPa	-	1,12 MPa
Rezistence ndaj sulmit kimik te forte	UNI EN 13529	-	-	Reduktim i ngurtesise (Shore A): <2%
Reagim ndaj zjarrit	UNI EN 13501-1	Klasifikimi	-	Klasa F

Karakteristikat	Metoda e proves	Kerkesat e performances	Performanca e deklaruar (*)
Crack Bridging Ability (+23 °C)	UNI EN 14891 Met. A.8.2	> 0,75 mm	> 1 mm
Crack Bridging Ability (-5 °C)	UNI EN 14891 Met. A.8.3	> 0,75 mm	> 1 mm
Crack Bridging Ability (+23 °C) (produkt + rrjeta Flexonet)	UNI EN 14891 Met. A.8.2	> 0,75 mm	> 2 mm
Crack Bridging Ability (-5 °C) (produkt + rrjeta Flexonet)	UNI EN 14891 Met. A.8.3	> 0,75 mm	> 2 mm
Crack Bridging Ability (+23 °C) (produkt + rrjeta Xnet)	UNI EN 14891 Met. A.8.2	> 0,75 mm	> 2 mm
Crack Bridging Ability (-5 °C) (produkt + rrjeta Xnet)	UNI EN 14891 Met. A.8.3	> 0,75 mm	> 2 mm
Aderim fillestar	UNI EN 14891 Met. A.6.2	> 0,5 N/mm ²	1 N/mm ²
Aderim pas zhytjes ne uje	UNI EN 14891 Met. A.6.3	> 0,5 N/mm ²	0,7 N/mm ²
Aderim pas nje aksioni ngrohje	UNI EN 14891 Met. A.6.5	> 0,5 N/mm ²	0,7 N/mm ²
Aderim pas ciklit te grirjes-shkrirjes	UNI EN 14891 Met. A.6.6	> 0,5 N/mm ²	0,7 N/mm ²
Aderim pas kontaktit me ujin me klor	UNI EN 14891 Met. A.6.7	> 0,5 N/mm ²	0,8 N/mm ²
Aderim pas zhytjes ne uje baze	UNI EN 14891 Met. A.6.9	> 0,5 N/mm ²	0,7 N/mm ²
Padeptueshmeri te ujit	UNI EN 14891 Met. A.7	150 KPa	150 KPa

Karakteristikat	Subjekti Certifikues	Metoda e proves	Performanca e certifikuar (**)
Padeptueshmeri ne shtytje negative (mbeshtetje te betonit Uje/Cimento: 0,7)	IMM SA (Switzerland)	UNI EN 12390-8	5 Bar: asnje kalim
Permbajtja VOC	Eurofins 392-2015-00130901	Direktiva 42/2004/EC ISO 11890-2 ASTM D 6886-12	1,5 g/l



Karakteristikat	Subjekti Certifikues	Metoda e proves	Performanca e certifikuar (**)
Koeficienti i difuzionit të gazit të radonit	CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE	ISO/TS 11665-13	1,6 E-11 m²/s
Karakteristikat	Certifikimi		
Pershtatshmeri ne kontakt me ujin e pijshem DM 174 te 06/04/2004: Lenie e pergjithshme	ELLETIPI Srl Report n° 28754/15		
Përshtatshmëri per përdorimin me uje ne depurator te rrjedhjeve civile	ELLETIPI Srl Report n° 14420/15		
Pershtatshmeri me hidroizolimin e vaskave dhe rezervave te ujit	SOCOTEC FRANCE S.A. Report (ETN) n° 240368080000031 (30/06/2029)		
Te dhenat e sjella jane arritur ne laborator ne +20 °C dhe 60% U.R.			
* Performanca e vlerave limite te garantuara nga VOLTECO			
**Performanca e vlerave te certifikuar nga ente te treta te akredituara			

SIGURIA

Referohuni gjithmone Skedes se saj me te Dhenat mbi Sigurine.

	VOLTECO S.p.a Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)		VOLTECO S.p.a Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)
10 DOP 0003 EN 1504-2:2005 1370-CPR-1299 PLASTIVO 250 Sistem mbrojtës se siperfaqes me beton Riveshje kunder rreziqeve te pershkrueshmerise (PI), kontrollit te lageshtise (MC) dhe rritjen e rezistences (IR)		15 DOP 0023 EN 14891:2012 PLASTIVO 250 Produkt hidroizolues i lengshem dy komponent i ndryshuar me polimere (CM 01P) per aplikime te jashtme dhe ne pishina nen pllaka ne qeramike (te ngjitura me ngjites ne Klase C2 ne perputhje me EN 12004)	
Reagim ndaj zjarrit: Klasa F Pershkrueshmeria e avujve te ujit: Klasa II Pershkrueshmeria e CO ₂ : Sd ≥ 50 m Thithje kapilare dhe pershkrueshmeria e ujit: < 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0.5} Aderim: ≥ 0,8 N/mm ² Aderim si rrjedhoje e perputhjes termike: - Pjesa 1: Cikli ngrirje-shkrirje: ≥ 0,8 N/mm ² Rezistence ndaj carjeve (metoda A): Klasa A4 Sjellje pas ekspozimit ndaj aksioneve te agenteve atmosferik artificiale: Test i kaluar Vjetersimi termik 7 dite dhe 70°C: NPĐ Tereheqje lineare: NPĐ Koeficienti i zgjerimit termik: NPĐ Aderim nepermjet proves se prerjes se zhdrejte: NPĐ Rezistence ndaj rreshkitjes: NPĐ Sjellje antistatike: NPĐ Aderim mbi beton te lagesht: NPĐ Substanca te rrezikshme: Shikoni SDS		Aderim me terheqje fillestare: ≥ 0,5 N/mm ² Aderim me terheqje pas zhytjes ne uje ≥ 0,5 N/mm ² Aderim me terheqje pas vjetersimit termik: ≥ 0,5 N/mm ² Aderim me terheqje mbas ciklit te ngrirjes-shkrirjes: ≥ 0,5 N/mm ² Aderim me terheqje pas zhytjes ne uje gelqeror: ≥ 0,5 N/mm ² Ngjitje me terheqje pas zhytjes ne uje me klor: ≥ 0,5 N/mm ² Padeptueshmeri te ujit: Asnje depertim dhe rritje ne peshe ≤ 20 g Aftesite e crack bridging ne kushte standarte (23°C): ≥ 0,75 mm Aftesite e crack bridging ne temperature te ulet (-5°C): ≥ 0,75 mm Substanca te rrezikshme: Shikoni SDS	

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Te gjitha te drejtat te rezervuara.

Informacion, Imazhe dhe tekstet e permbajtura ne kete dokument jane pronesi ekskluzive e Volteco S.p.A.

Mund te ndryshoje ne cdo moment pa paralajmerim.

Versionet me te azhornuara te ketij dhe dokumenta te tjera (zera te kapitujve, brochure, tjetet) jane te pranishme ne www.volteco.com.

Ne raste perkthimi teksti mund te permbaje parregullsi teknike dhe gjuhesore.

SHENIME LIGJORE

Shënim per bleresin/instaluesin:

Dokumenti i pranishëm i vene ne dispozicion nga Volteco S.p.A. eshte vetëm mbështetës dhe tregues per bleresin/aplikuesin.

Mos konsidero thellimet te kontekstit te vetëm operativ, te cilit Volteco S.p.A. qëndron ne çdo rast e huaj.

Nuk ndryshon dhe nuk shtrihen detyrimet qe i përkasin prodhuesit Volteco S.p.A.

Mund te ndryshohet ne varësi te te cilave aplikuesi duhet te azhurnohet përpara çdo aplikimi te vetëm duke konsultuar faqen www.volteco.com.

Sqarimet e mësipërme shtrihen në informacionin teknik/tregtar para-post shitjes të rrjetit tregtar.

