

BENTONITE SODICA NATURALE

Fornitura e posa di bentonite sodica granulare usata a secco o pre-idratata per rinforzi puntuali delle impermeabilizzazioni.

Il prodotto dovrà essere impiegato per riempire cavità o vuoti nel substrato prima dell'installazione della membrana/sistema impermeabilizzante.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche	Metodo di prova	Valori
Contenuto di Smectite	XRD	Min 75%
Fluid Loss	ASTM D 5891	18 ml Max
Rigonfiamento libero	ASTM D 5890	> 24 ml/2g Min

così come Bentonite Sodica Naturale Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.