



SANOFER



LLAC PER RIPARIME



UNI EN 1504-7



COMPANY CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM

PERSHKRIM I PRODUKTIT

SANOFER - Riveshje mbrojtëse me cemento te vecante per mbrojtjen e hekurave te armatures.

APLIKIMI I PRODUKTIT

- Blloqe me armature te degraduar ne beton te prishur

PERFITIMET

- I efektshem edhe mbi hekur te gerryer nga ndryshku
- Kapje optimale per llacet qe do te perdoren per ristrukturime te metejshme
- Aplikim i lehte dhe i shpejte
- Perdoret direkt mbi bara celiku qe duken

PERGATITJA DHE VENDOSJA NE PUNE

Të dhënat e përgatitjes dhe instalimit i referohen kushteve normale mjedisore (temperatura +20°C; lagështia relative 60%).

Pergatitja e sisperfaqeve

SANOFER eshte ne gjendje te siguroje mbrojtjen edhe nese aplikohet ne hekura te ndryshkur; ndryshku jo plotesisht i ngjitur me hekurin duhet hequr paraprakisht me nje fshirje eneregjike.

Pergatitja e brumit dhe aplikimi

SANOFER eshte nje produkt gati per perdorim; shtimi i ujit ne brume duhet bere sipas menyres se meposhteme:

- Hidhni ne vazo ujin e brumit (0,25 l per nje thes e barabarte me 25% ne peshe)
- Shtoni ngadale SANOFER me mikserin per boje ne levizje me shpejtesi te mesme
- Perzieni brumin per rreth 2 minuta dhe megjithate deri ne arritjen e njetrajtshmerie te brumit
- Aplikoni SANOFER me furce me qime te forte mesatarisht fleksibel

Trashesia mbrojtese ideale eshte e barabarte me 200÷300 mikron.



Referenca të disponueshme në www.volteco.com

KONSUMI OSE RENDIMENTI

30 g/m (per traversa me përputhje te permiresuar Ø 8 mm me 2 duar prej 200 mikron secila)

60 g/m (per traversa me përputhje te permiresuar Ø 16 mm me 2 duar prej 200 mikron secila)

PAKETIMI DHE MAGAZINIMI

SANOFER është i paketuar në vazo prej 1 kg.

Magazinimi i produktit duhet të kryhet në mjedise me të thata duke shmangur ekspozimin ndaj ngrirjes dhe ndaj ngrohtesise.

SANOFER në paketimin e tij origjinal ka një jetëgjatësi prej 18 muajsh.

PARALAJMERIME - SHENIME TE RENDESISHME

Aplikoni produktin brenda 20 minutash nga perzierja.

Mos aplikoni produktin me temperatura me të ultë se +5°C .

Mos shtoni ujë për të zgjatur kohën e përdorimit.

KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE TEKNIKE

Vecantia		Vlera	
Paraqitja		pluhur gri	
Koha e perpunimit në +20°C		20'	
Pesha specifike		> 1,6 kg/l	
Karakteristikat	Metoda e proves	Kerkesat e performances UNI EN 1504-7	Performanca e certifikuar (**)
Mbrojeni nga gerryerja	UNI EN 15183	Asnjë gerryerje	Vecantia e tejkaluar
Aderim për prerje	UNI EN 15184	≥ 80% të vlerës së barës jo të riveshur	Vecantia e tejkaluar

Të dhënat e sjella janë arritur në laborator në +20°C dhe 60% U.R.

SHIKONI VIDEO-T DHE LEXONI INFORMACIONIN E THELLUAR

Skeda e sigurisë

Deklarata e
performances

Artikuj specifikimi

Diagrame teknike
dhe BIM

Deklaratë EPD

Video në YouTube



SIGURIA

Referohuni gjithmone Skedes se saj me të Dhenat mbi Sigurine.

	VOLTECO S.p.a Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)
10 0013-CPR-2017/04/05 EN 1504-7:2007 1370-CPR-1299 SANOFER Mbroni produktin kunder gerryerjes se armaturave Riveshje e tipit pengese	
Mbrojeni nga gerryerja: Vecanti e tejkaluar Aderim per prerje: Vlere e tejkaluar Leshim i substancave te rrezikshme: Ne perputhje me piken 5.3 Temperatura per kalimin ne ngurtesim: NPD	

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Te gjitha te drejtat te rezervuara.

Informacion, Imazhe dhe tekstet e permbajtura ne kete dokument jane pronesi ekskluzive e Volteco S.p.A.

Mund te ndryshoje ne cdo moment pa paralajmerim.

Versionet me te azhurnuara te ketij dhe dokumenta te tjera (zera te kapitujve, brochure, tjetet) jane te pranishme ne www.volteco.com.

Ne raste perkthimi teksti mund te permbaje parregullsi teknike dhe gjuhesore.

SHENIME LIGJORE

Shënim per bleresin/instaluesin:

Dokumenti i pranishëm i vene ne dispozicion nga Volteco S.p.A. eshte vetëm mbështetës dhe tregues per bleresin/aplikuesin.

Mos konsidero thellimet te kontekstit te vetëm operativ, te cilit Volteco S.p.A. qëndron ne çdo rast e huaj.

Nuk ndryshon dhe nuk shtrihen detyrimet qe i përkasin prodhuesit Volteco S.p.A.

Mund te ndryshohet ne varësi te te cilave aplikuesi duhet te azhurnohet përpara çdo aplikimi te vetëm duke konsultuar faqen www.volteco.com.

Sqarimet e mësipërme shtrihen në informacionin teknik/tregtar para-post shitjes të rrjetit tregtar.