

Izjava o lastnostih: Ne. 0054-CPR-2025/03/20

1) Enotna identifikacijska koda proizvoda-tipa *WT CONSTRUCTION*

2) Namen in predvidene uporabe gradbenega izdelka, v skladu z ustrezno usklajeno tehnično specifikacijo, kot je predvidel proizvajalec

Raztegljiv poškodbeni profil za spoje, izdelan iz EPDM gume, ojačan v sredini z soekstrudirano jekleno mrežo. Namenjen je preprečevanju vdora vode v spoje med vlivanjem, razteza se nadzorovano, ko je izpostavljen vodi, in ustvarja pozitivno tesnilo znotraj in proti betonu. Izdelek je na voljo v naslednjih prerezihi: • WT C 20.10, zapakiran v škatlah po 30 metrov (3 koluti po 20 mm x 10 mm x 10 m vsak); • WT C 25.15, zapakiran v škatlah po 21 metrov (3 koluti po 25 mm x 15 mm x 7 m vsak).

3) Ime, registrirano tržno poimenovanje ali registrirana znamka ter naslov proizvajalca glede na člen 11(5) *VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italija) www.volteco.com*

4) Sistem ali sistemi kontrole in preverjanja konsistentnosti lastnosti (AVCP) gradbenega izdelka iz priloge V *Sistem 3*

5) V primeru izjave o lastnostih, nanašajoče se na gradbeni izdelek, ki spada na področje, ki ga ureja harmonizirana norma *Ni relevantno*

6) V primeru Izjave o zmogljivosti za gradbeni izdelek, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena *Tehnični ocenjevalni organ ZAG (Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija) je izdal ETA-24/0387 na podlagi EAD 320008-01-0605.*

7) Deklarirana lastnost:

Lastnost	Preizkusna metoda	Rezultat/razvrstitev
Odziv na ogenj	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	Razred E
Dimenzije WT C 20.10 WT C 25.15	EAD 2.2.2	20x10 mm (± 10%) 25x15 mm (± 10%)
Neprepustnost v pogojih končne uporabe	EAD 2.2.3	20 m vodnega stolpca / vodotesnost do 5 barov
Tlak nabrekanja WT C 20,10 WT C 25,15	EAD 2.2.6	1,2 N/mm ² 1,4 N/mm ²

Lastnost	Preizkusna metoda	Prekusna tekočina	Čas, dokler ni dosežena konstantna masa	Sprememba mase
Širjenje v stiku z različnimi tekočinami	EAD 2.2.4	Deionizirana voda alkalna raztopina kisl raztopina	25 d 14 d 24 d	1004 % 455 % 474 %

Prvi ekspanzijski cikel

Lastnost	Preizkusna metoda	Preskusna tekočina	Čas, dokler ni dosežena konstantna masa	Sprememba mase
Povratnost procesa ekspanzije	EAD 2.2.5	Deionizirana voda	16 d	1794 %
		alkalna raztopina	16 d	479 %
		kisla raztopina	23 d	503 %
Drugi cikel širjenja	EAD 2.2.5	Deionizirana voda	14 d	1855 %
Povratnost procesa širjenja		alkalna raztopina	14 d	419 %
		kisla raztopina	21 d	436 %

- proces širjenja je reverzibilen.

- postopek širitve se začne takoj.

Podpisal v imenu Marco Ruzzier Chief Operating Officer

(ime in funkcija)



Ponzano Veneto, 19/05/2026

Rev. 0.1 19/05/2026