

# Izjava o lastnostih: Ne. 0059-CPR-2026/06/03

1) Enotna identifikacijska koda proizvoda-tipa

REVOGRID CORNER 66X66

2) Namen in predvidene uporabe gradbenega izdelka, v skladu z ustrezno usklajeno tehnično specifikacijo, kot je predvidel proizvajalec

GFRP mreža za konstrukcijsko ojačitev zidanih in betonskih elementov

3) Ime, registrirano tržno poimenovanje ali registrirana znamka ter naslov proizvajalca glede na člen 11(5)

VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italija) [www.volteco.com](http://www.volteco.com)

4) Pooblaščen zastopnik

Ni relevantno

5) Sistem ali sistemi kontrole in preverjanja konsistentnosti lastnosti (AVCP) gradbenega izdelka iz priloge V

Sistem 2+

6) V primeru izjave o lastnostih, nanašajoče se na gradbeni izdelek, ki spada na področje, ki ga ureja harmonizirana norma

Ni relevantno

7) V primeru Izjave o lastnostih za gradbeni proizvod, za katerega je bila izdana Evropska tehnična ocena

Tecnalia Research & Innovation Donostia-San Sebastián (Mikeletegi pasealekua, 2) je izdala ETA-25/0119 na podlagi EAD 340392-00-0104. Priglašeni organ OTC Bulgaria Ltd, št. 2787, je izdal certifikat FPC št. 2787-CPR-01678.

8) Deklarirana lastnost:

| -                                                                             | Merska enota | Osnova | Votek | -                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Natezna trdnost $\sigma_{u,m}$                                                | kN           | 3,63   | 6,02  | Priloga C, oddelek C4, tabela 17, stran 18 dokumenta EAD 340392-00-0104 |
| Natezna trdnost v smeri osnove $F_{u,mc}$                                     | kN           | 2,56   | 2,13  | Priloga C, oddelek C4, tabela 17, stran 18 dokumenta EAD 340392-00-0104 |
| Odpornost proti zmrzovanju in odmrzovanju $\sigma_{u,FTC}$ (srednja vrednost) | MPa          | 833    | 948   | Priloga C, oddelek C2, tabela 8, stran 14 dokumenta EAD 340392-00-0104  |
| Ohranjena natezna trdnost %                                                   |              | 94,6   | 98,3  | Priloga C, oddelek C2, tabela 9, stran 14 dokumenta EAD 340392-00-0104  |
| Ohranjeni modul elastičnosti                                                  | %            | 98,3   | 97,8  | Priloga C, oddelek C2, tabela 9, stran 14 dokumenta EAD 340392-00-0104  |



**VOLTECO**  
THE WATERPROOF TECHNOLOGY

| -                                                                      | Merska enota | Osnova | Votek  | -                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| Odpornost proti vlagi<br>1000h $\sigma_{u,sw}$ (srednja vrednost)      | MPa          | 839    | 881    | Priloga C, oddelek C2, tabela 10 in stran 15 dokumenta EAD 340392-00-0104  |
| Ohranjena natezna trdnost                                              | %            | 95,2   | 91,4   | Priloga C, oddelek C2, tabela 11, stran 15 dokumenta EAD 340392-00-0104    |
| Ohranjeni modul elastičnosti                                           | %            | 98,5   | 94,2   | Priloga C, oddelek C2, tabela 11, stran 15 dokumenta EAD 340392-00-0104    |
| Odpornost proti slani vodi<br>1000h $\sigma_{u,sw}$ (srednja vrednost) | MPa          | 901    | 962    | Priloga C, oddelek C2, tabela 12, stran 16 dokumenta EAD 340392-00-0104    |
| Ohranjena natezna trdnost                                              | %            | 102,3  | 99,7   | Priloga C, oddelek C2, tabela 12, stran 16 dokumenta EAD 340392-00-0104    |
| Ohranjeni modul elastičnosti                                           | %            | 97,7   | 98,3   | Priloga C, oddelek C2, tabela 12, stran 16 dokumenta EAD 340392-00-0104    |
| Odpornost proti alkalijam<br>1000h $\sigma_{u,alk}$ (srednja vrednost) | MPa          | 888,96 | 808,01 | Priloga C, oddelek C2, tabela 14, stran 17 dokumenta EAD 340392-00-0104    |
| Ohranjena natezna trdnost                                              | %            | 97,6   | 95,8   | Priloga C, oddelek C2, tabela 15, stran 17 dokumenta EAD 340392-00-0104    |
| Ohranjeni modul elastičnosti                                           | %            | 102    | 99,2   | Priloga C, oddelek C2, tabela 15, stran 17 dokumenta EAD 340392-00-0104    |
| Temperatura posteklenitve                                              | °C           | 104    | 104    | Priloga C, oddelek C3, tabela 16, stran 18 dokumenta EAD 340392-00-0104    |
| Reakcija na ogenj KITA                                                 | NPD          | 104    | 104    | Priloga 3, oddelek 3.2, tabela 3.1.1, stran 6 dokumenta EAD 340392-00-0104 |

9) Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so skladne z naborom deklariranih lastnosti. Ta izjava o odgovornosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisal v imenu      Marco Ruzzier      Chief Operating Officer

-----  
(ime in funkcija)

Ponzano Veneto, 2026/06/03

-----  


Rev. 0.0 2026/06/03