

AQUASCUD JOIN BT

Fornitura e posa di nastro impermeabilizzante auto adesivo da usarsi in abbinamento alle guaine minerali polimero modificate tipo Plastivo o Aquascud.

Il nastro dovrà essere costituito da un tessuto non tessuto in polipropilene alcali-resistente accoppiato con uno strato di adesivo butilico protetto da una carta pellicola siliconata pretagliata removibile.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Impermeabilizzazione del punto di raccordo parete/pavimento di terrazze e balconi o della connessione fra superfici soggette a movimenti termici o dinamici
- Sigillatura di giunzioni tra materiali di diversa natura (massetti cementizi, metallo, ceramica, raccordi e scarichi, etc)
- Sigillatura di raccordi con scarsa accessibilità quali ad esempio soglie/massetto

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche	Valori
Colore	bianco/grigio
Larghezza rotolo	100 mm
Lunghezza rotolo	20 m
Spessore totale	0,8 mm
Resistenza a trazione	> 15 N/15 mm
Allungamento al massimo carico	> 35%
Temperature di applicazione (min-max °C)	+5°C +30°C
Temperature di esercizio (min-max °C)	-30°C +60°C

così come Aquascud Join Bt Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.