

BI BOND

Fornitura e posa di adesivo epossidico bicomponente fillerizzato ad elevata tixotropia e consistenza di stucco morbido applicato in uno spessore minimo fra le parti di 1-2 mm.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Sigillatura impermeabile di giunti, fessure e riprese di getto in abbinamento al nastro BI FLEX
- Riparazione o riempimento di cavità, spigoli, angoli di giunti e crepe
- Per piccoli ancoraggi di connettori nel calcestruzzo, legno e muratura
- Come adesivo e per stuccature di calcestruzzo, elementi in calcestruzzo prefabbricato e lastre o tubi in cemento fibrorinforzato
- Come adesivo e per stuccature di pietre naturali dure, mattoni, ceramica, acciaio e alluminio, legno e resina epossidica

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche	Metodo di prova	Valori
Rapporto di miscelazione		Componente A : Componente B = 1 : 1
Durezza Shore A a 2 gg	UNI EN ISO 868	10°C: > 60 Shore D 21°C: > 60 Shore D 40°C: > 60 Shore D
Durezza Shore A a 7 gg	UNI EN ISO 868	10°C: > 60 Shore D 21°C: > 60 Shore D 40°C: > 60 Shore D
Adesione al calcestruzzo	UNI EN 1542	> 2 N/mm ²
Adesione al calcestruzzo umido	UNI EN 13578	> 2 N/mm ²
Specifiche		
Idoneità al contatto con acqua potabile		
Determinazione della migrazione globale D.M. 174 del 06/04/2024		
Idoneità al contatto con acqua potabile		
Determinazione della cessione specifica D.M. 174 del 06/04/2024		

così come Bi Bond Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.