

BI MASTIC

Fornitura e posa di mastice adesivo e sigillante tixotropico silano modificato, elastico, monocomponente per l'incollaggio ad alte prestazioni di materiali diversi.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Incollaggi e sigillature elastiche sia per applicazioni in ambito interno che esterno, su un'ampia gamma di materiali, senza l'utilizzo di primer, quali alluminio, acciaio, zinco, rame, cemento e derivati, gesso, laterizi, pietra, ceramiche, vetro, legno e simili, alcune gomme e materie plastiche e/o sintetiche
- Fissaggio di pannelli isolanti termici ed acustici, pannelli di rivestimento, cartongesso
- Realizzazione di giunzioni e raccordi tra elementi prefabbricati
- Incollaggio e montaggio di soglie e davanzali, battiscopa
- Sigillature di corpi passanti, raccordi con soglie e altri particolari
- Incollaggio tenace dei sormonti della membrana Amphibia 3000 Grip e Bi Flex System

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche	Metodo di prova	Valori
Peso specifico	ISO 1183	1,66 g/ml
Tempo di filmazione (a +23°C 50% U.R.)	-	240'
Velocità di reticolazione (a +23°C 50% U.R.)	-	2,5-3 mm/24hrs
Durezza Shore A	ISO 868	30
Modulo al 100% di allungamento	ISO 8339	0,47 N/mm ²
Allungamento a rottura	ISO 8339	337%
Modulo a rottura	ISO 8339	0,74 N/mm ²

così come Bi Mastic Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.