

PROFIX 50

Fornitura e posa di primer di adesione a base acqua formulato con resine sintetiche selezionate e additivi, specifico per superfici lisce e poco assorbenti.

Il prodotto dovrà creare uno strato ruvido ad elevata capacità di ancoraggio, ideale per migliorare l'adesione nelle successive applicazioni di membrane liquide impermeabili elastiche.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche	Valori
Aspetto	Liquido denso
Colore	Grigio
Temperatura di applicazione	+5 °C +35 °C
Peso specifico	1,55± 0,05 Kg/l a 20 °C
Viscosità a 25±2 °C	8000 ± 1500 mPa s
Residuo secco	70 (±4) %
Tempo di asciugatura	60' (*)

*Valori registrati con temperatura di 23 °C e umidità al 50%. I dati espressi possono variare in funzione dello spessore del prodotto applicato e delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, assorbenza del fondo.

così come Profix 50 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.