



PLASTIVO 250



FLEXIBILNÍ KAPALNÉ SYSTÉMY



POPIS PRODUKTU

PLASTIVO 250 je vodotěsná, polymerem modifikovaná dvousložková vrstva s vysokou flexibilitou a univerzálností použití pro hydroizolaci povrchů vystavených jak pozitivnímu, tak negativnímu hydrostatickému tlaku.

POUŽITÍ

Hydroizolace proti pozitivnímu a negativnímu hydrostatickému tlaku pro konstrukce z betonu, betonových tvárnic nebo smíšeného zdiva, které bylo předem srovnáno vhodnou VOLTECO maltou; ovlivněných mírným sedáním a/nebo pohyby

Zvláště vhodné pro:

- Železobetonové zdi a základové desky a stropy garáží, sklepů, suterénních místností obecně
- Vložky a výrobky vystavené kontaktu s vodou
- Podkladové materiály obecně, i materiály odlehčené expanzním jílem
- Nádrže, kanály, bazény a stavby určené k zadržování vody, včetně pitné vody

VÝHODY

- Vysoká flexibilita
- Vhodné pro kontakt s pitnou vodou
- Vhodné pro styk s vodou z čističek a odpadními vodami
- Ochrana betonových povrchů před CO₂ (karbonatace)
- Výborná zpracovatelnost a rychlá aplikace

- Dobrá propustnost pro vodní páru
- Přílné k různým typům podkladů (beton, terakota, cihla, sádkartón, plast, kov, keramika, polystyren, dřevo, jiné)
- Ochrana proti radonu
- Snížený dopad na životní prostředí díky použití surovin s nízkou uhlíkovou stopou a pocházejících z procesů recyklace
- Snížené emise těkavých organických látek (VOC)
- Produkt pomáhá získat body do LEED certifikace
- Odolné vůči UV záření

PŘÍPRAVA A APLIKACE

Údaje pro přípravu a aplikaci se vztahují na normální podmínky prostředí (teplota + 20 °C; relativní vlhkost 60 %).

Příprava povrchu

Ověřte vhodnost konstrukcí pro hydrostatické zatížení; pokud jsou určeny k zadržování vody, proveďte zkoušku předběžného zatížení.

Odstraňte veškeré nečistoty, olej, malbu a další materiály, které by mohly ohrozit přilnavost PLASTIVO, otryskáním, pískováním nebo lehkým pemrlováním.

Ošetřovaný povrch musí být soudržný a dokonale očištěný od cementového mléka.

Pokud je povrch velmi nerovný, obsahuje kamenná hnízda nebo v případě smíšeného zdiva, opravte povrch vhodnou Volteco maltou.

V případě, že se jedná o stávající nebo sprašný povrch, aplikujte penetraci PROFIX 30 válečkem, štětkou nebo nástríkem (viz příslušný technický list).

U podkladů, které nejsou zcela suché, ale dostatečně vyzrálé, nesmí relativní povrchová vlhkost přesáhnout 5 % (měření pomocí elektrického vlhkoměru typu Storch).

Pokud je podklad částečně nasáklý vodou, s relativní povrchovou vlhkostí mezi 5 % a 10 % (měřeno elektrickým vlhkoměrem typu Storch), naneste BI MORTAR ULTRA SEAL (viz příslušný technický list).

Příprava nespojitostí na železobetonových konstrukcích (pozitivní hydrostatický tlak)

• **SPOJOVÁNÍ BETONOVÝCH ČÁSTÍ** Spoje mezi podlahou a svislou stěnou musí být spojeny pomocí 3×3 cm široké lišty vyrobené z rychleschnoucí malty SPIDY 15 (viz příslušný technický list). Pro pružné upevnění použijte systém BI FLEX nebo GARVO, a to i v případě přítomnosti skořepiny (viz příslušné technické listy).

• **DISTANČNÍ PRVKY** Odstraňte distanční prvky (napínací lišty) na obou stranách zdiva a vyplňte mezery rychleschnoucí maltou SPIDY 15.

• **PRŮCHOZÍ TĚLESA** Utěsněte všechny průchozí tělesa (potrubí, mezery atd.) tmelem AKTI-SEAL 201 (viz příslušný technický list)

• **KONSTRUKČNÍ SPÁRY A TRHLINY** Konstrukční spáry musí být utěsněny pomocí systému BI FLEX. Trhliny je třeba ošetřit systémem BI FLEX System nebo přípravkem GARVO (viz příslušné technické listy).

Příprava nespojitostí na železobetonových konstrukcích (negativní hydrostatický tlak)

• **PRŮSAKY VODY** Včas utěsněte prosakování vody aplikací rychleschnoucí malty TAP 3/I-PLUG (viz příslušné technické listy).

• **BETONOVÉ LITÍ** Zajistěte všechna lití pomocí systému BI FLEX (viz příslušný technický list)

• **PRŮCHOZÍ TĚLESA** Utěsněte všechny průchozí tělesa (potrubí, mezery atd.) tmelem AKTI-SEAL 201 (viz příslušný technický list)

- **SPOJE A TRHLINY** Utěsněte všechny konstrukční spoje a trhliny systémem BI FLEX (viz příslušný technický list)

Příprava směsi

Promíchejte tekutou složku v nádobě a poté ji přelijte do vědra.

Za stálého míchání postupně přidávejte práškovou složku.

Cca 3-5 minut míchejte pomocí míchadla./Cca 3-5 minut míchejte pomocí míchadla s nízkými otáčkami.

Výsledná směs musí být hladká a bez hrudek.

Aplikace

PLASTIVO 250 se nanáší ve dvou vrstvách pomocí VÁLEČKU VOLTECO, štětce nebo stěrky.

Naneste první vrstvu PLASTIVO 250 na plochu v tloušťce cca 1 mm (průměrná spotřeba: 1,8÷2,0 kg/m²) tak, aby řádně přilnulo k podkladu a aby se vytvořil rovnoměrný povlak.

Pokud má váleček/štětec tendenci produkt táhnout, nepřidávejte vodu, ale navlhčete podklad a vyhněte se stagnaci vody.

Druhá vrstva o tloušťce cca 1 mm (průměrná spotřeba: 1,7÷2 kg/m²) musí být nanášena nejdříve po 6 hodinách.

Druhou vrstvu PLASTIVO 250 doporučujeme nanášet až po úplném zaschnutí a vytvrzení předchozí vrstvy.

Při aplikacích vyžadujících větší celkovou tloušťku než je standardních 2 mm, musí být dodržena průměrná tloušťka vrstvy cca 1 mm stejně jako u předchozích vrstev.

Nanášení nástřikem

Výrobek lze nanášet také pomocí pneumatického čerpadla nebo omítacího stroje s tryskou pro vyhlazení, přičemž je třeba dbát na to, aby byl aplikován určitý tlak pomocí stěrky, dokud není dosaženo kompaktního povrchu (další informace získáte u technického servisu společnosti Volteco).

Vyztužovací síť FLEXONET nebo XNET

Pro zlepšení elastického chování v případě aplikace s pozitivním tahem (např. trhliny s dynamickým chováním v střešních bazénech a ve strukturách, které mohou být vystaveny trhlinám), se doporučuje vložit síť FLEXONET nebo XNET (viz příslušné technické karty) způsobem „čerstvá na čerstvou“ při prvním nátěru a komprimovat ji kovovou špachtlí až do úplného ponoření.

Jednotlivé sítě musí být pokládány s přesahem 10 cm.

Doporučujeme předem nařezat výztužné sítě tak, aby bylo dosaženo úplného pokrytí příslušných povrchů, s přerušením v místě křížení různých pokládacích rovin, v místě pásů BI FLEX a spojovacích pásů GARVO.

Zrání/Vytvrzování

Při izolování stěn pod úroveň terénu nechte zrát alespoň 24 hodin po aplikaci před zasypáním.

Před zakrytím hydroizolace jakoukoliv ochrannou vrstvou nebo finalizací (keramická dlažba, ochranný potěr, omítka, vyrovnávací směs na bázi cementu, plastové drenáže, atd.), nechte zrát alespoň 3 hodin po aplikaci.

V případě, že izolované konstrukce jsou určeny pro zadržování vody, ponechte pro řádné vyžrání materiálu alespoň 7 dny po aplikaci.

V případě použití s pitnou vodou, umyjte plochy proudem vody před naplněním.

Zrání může být delší v případě nízkých teplot, vysoké vlhkosti nebo předčasného kontaktu s vodou.

Povrchová úprava

V závislosti na zamýšleném použití lze výrobek dokončit buď nátěrem CRYSTAL POOL, nebo cementovým nátěrem BI MORTAR RASO SEAL (viz způsob a stratigrafie v příslušných technických listech), nebo keramikou.

Dlažba musí být ukládána s velkými spárami a pomocí lepidla typu C2 (optimálně s deformační třídou S1 a S2).

Následné ukončení omítkou by mělo být prováděno cementovou maltou třídy CG2.

Po aplikacích v interiéru se doporučuje finalizovat povrch makroporézním CALIBRO, které brání kondenzaci

Také je možné doplnit finalizaci X-LIME (viz příslušný technický list).



Reference jsou k dispozici na www.volteco.com

SPOTŘEBA

3.5÷4 kg/m² v závislosti na nerovnosti povrchu.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

PLASTIVO 250 se dodává v baleních po 20,6 kg (14 kg prášku + 6,6 kg tekuté složky).

Produkt musí být skladován na suchém místě bez vystavení mrazu nebo vysoké teplotě (maximální teplota 40°C) nebo vystaven přímému slunečnímu záření před použitím./Produkt musí být skladován na suchém místě bez vystavení

mrazu nebo vysoké teplotě (maximální teplota 40 °C) nebo přímému slunečnímu záření před použitím.

UPOZORNĚNÍ – DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Produkt není parotěsná bariéra.

PLASTIVO 250 nenanášíte na podklady nasáklé vodou (viz příprava povrchů).

Nepoužívejte PLASTIVO 250 na vodou prosycené povrchy; nejprve utěsněte hydraulickou maltou TAP 3/I-PLUG.

Nepřidávejte vodu, cement ani kamenivo a v žádném případě neměňte předepsaný poměr míchání.

Nepoužívejte produkt, pokud teplota je vyšší než +30 °C, nižší než +5 °C nebo se očekává pokles pod tuto teplotu během 24 hodin.

Pokud od aplikace druhé vrstvy uplynulo více než 28 dní, musí být nanесena další vrstva, aby bylo zajištěno přilnutí následného nátěru.

V případě aplikace v uzavřených a špatně větraných prostorech se doporučuje použít nucené ventilace během aplikace a procesu tuhnutí.

V případě aplikace ve špatně větraných prostorech nebo za vysoké vlhkosti, může dojít ke značné kondenzaci.

V případě nanášení nepropustné vrstvy zdiva na straně země doporučujeme před opakovaným zahrnutím zemí provést ochranu pomocí PLASTIVO 250 s pokládkou netkané látky o hmotnosti 300 g/m².

PLASTIVO 250 nepoužívejte s tloušťkami většími než 1,5 mm na jednu vrstvu.

Chraňte čerstvě aplikovaný produkt před deštěm.

Konečná úprava nátěrovými hmotami na bázi rozpouštědel může PLASTIVO 250 znehodnotit, ověřte si jeho kompatibilitu předběžnými testy.

FYZIKÁLNÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vlastnost	Hodnoty
Vzhled	Šedý prášek – bílý latex
Zpracovatelnost při +20 °C	20'
Rozsah teplot při zkoušení	- 5 °C a +50 °C
Maximální velikost agregátu	0,7 mm
Měrná hmotnost	> 1,6 kg/l
Poměr míchání kapaliny (hmotnost)/prášek	47/100

Vlastnost	Testovací metoda	Požadované hodnoty UNI EN 1504-2	Deklarované hodnoty (*)	Certifikované hodnoty (**)
Přidrznost	UNI EN 1542	≥ 0,8 MPa	≥ 0,8 MPa	1,08 MPa
Odolnost vůči rychlému stárnutí	UNI EN 1062-11	Žádné nafouknutí	-	Předpoklad splněn
Kapilární absorpce	UNI EN 1062-3	≤ 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}	≤ 0,05 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}	0,01 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Propustnost vodních par (ekvivalentní tloušťka: Sd)	UNI EN 7783-2	Třída 2 5 m < Sd ≤ 50 m	-	Sd 14,76 m
Propustnost CO ₂ (ekvivalentní tloušťka Sd)	UNI EN 1062-6	Sd > 50 m	-	Sd 113 m
Crack Bridging Ability	UNI EN 1062-7 (statická metoda)	A2 > 0,25 mm A3 > 0,50 mm A4 > 1,25 mm A5 > 2,50 mm	-	Třída A4 1,6 mm

Vlastnost	Testovací metoda	Požadované hodnoty UNI EN 1504-2	Deklarované hodnoty (*)	Certifikované hodnoty (**)
Crack Bridging Ability (produkt + Flexonet síť)	UNI EN 1062-7 (statická metoda)	A2 > 0,25 mm A3 > 0,50 mm A4 > 1,25 mm A5 > 2,50 mm	-	Třída A5 3,6 mm
Crack Bridging Ability (produkt + Xnet síť)	UNI EN 1062-7 (statická metoda)	A2 > 0,25 mm A3 > 0,50 mm A4 > 1,25 mm A5 > 2,50 mm	-	Třída A5 2,8 mm
Tepelná kompatibilita část 1 (přílnavost po 50 cyklech mráz/tání)	UNI EN 13687-1	≥ 0,8 MPa	-	1,12 MPa
Odolnost působení silných chemických látek	UNI EN 13529	-	-	Snížení tvrdosti (Shore A): < 2 %
Reakce na oheň	UNI EN 13501-1	Klasifikace	-	Třída F

Vlastnost	Testovací metoda	Požadované hodnoty	Deklarované hodnoty (*)
Crack Bridging Ability (+23 °C)	UNI EN 14891 Met. A.8.2	> 0,75 mm	> 1 mm
Crack Bridging Ability (-5 °C)	UNI EN 14891 Met. A.8.3	> 0,75 mm	> 1 mm
Crack Bridging Ability (+23 °C) (produkt + Flexonet síť)	UNI EN 14891 Met. A.8.2	> 0,75 mm	> 2 mm
Crack Bridging Ability (-5 °C) (produkt + Flexonet síť)	UNI EN 14891 Met. A.8.3	> 0,75 mm	> 2 mm
Crack Bridging Ability (+23 °C) (produkt + Xnet síť)	UNI EN 14891 Met. A.8.2	> 0,75 mm	> 2 mm
Crack Bridging Ability (-5 °C) (produkt + Xnet síť)	UNI EN 14891 Met. A.8.3	> 0,75 mm	> 2 mm
Počátečná přídržnost/Počáteční přídržnost	UNI EN 14891 Met. A.6.2	> 0,5 N/mm ²	1 N/mm ²
Přídržnost po ponoření do vody	UNI EN 14891 Met. A.6.3	> 0,5 N/mm ²	0,7 N/mm ²
Přídržnost po zahřátí	UNI EN 14891 Met. A.6.5	> 0,5 N/mm ²	0,7 N/mm ²
Přídržnost po cyklování mráz/tání	UNI EN 14891 Met. A.6.6	> 0,5 N/mm ²	0,7 N/mm ²
Tahová přídržnost po kontaktu s chlorovanou vodou	UNI EN 14891 Met. A.6.7	> 0,5 N/mm ²	0,8 N/mm ²
Přídržnost po ponoření do alkalické vody	UNI EN 14891 Met. A.6.9	> 0,5 N/mm ²	0,7 N/mm ²
Vodotěsnost	UNI EN 14891 Met. A.7	150 KPa	150 KPa

Vlastnost	Autorizovaná osoba	Testovací metoda	Certifikované hodnoty (**)
Nepropustnost při negativním tlaku (betonová konstrukce Voda/beton: 0.7)	IMM SA (Švýcarsko)	UNI EN 12390-8	5 Bar: bez průniku
VOC obsah	Eurofins 392-2015-00130901	Směrnice 42/2004/EC ISO 11890-2 ASTM D 6886-12	1,5 g/l
Koeficient šíření radonu	CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE	ISO/TS 11665-13	1,6 E-11 m ² /s

Vlastnost	Certifikace
Vhodnost pro styk s pitnou vodou (Italská ministerská vyhláška 174 z 06/04/2004: celkový přenos)	ELLETIPI Srl Report n° 28754/15
Vhodné pro použití s vodami v čističkách odpadních vod	ELLETIPI Srl Report n° 14420/15
Schválení hydroizolace pro nádrže a vodojemy	SOCOTEC FRANCE S.A. Report (ETN) n° 240368080000031 (30/06/2029)

Uvedené hodnoty jsou získány v laboratoři při +20° C a 60% RV.

* Mezní hodnoty garantované firmou VOLTECO

** Hodnoty zaručené nezávislou akreditovanou zkušebnou

PODÍVEJTE SE NA VIDEA A DALŠÍ INFORMACE

Bezpečnostní listy


Prohlášení o vlastnostech

Položky specifikace

Technické programy a BIM

Prohlášení EPD

Video na YouTube



BEZPEČNOST

Viz příslušný bezpečnostní list.

 VOLTECO S.p.a Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)	 VOLTECO S.p.a Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (I)
10 DOP 0003 EN 1504-2:2005 1381-CPR-1160 PLASTIVO 250 Systémy ochrany povrchu betonu Povlaky proti riziku průniku (PI), regulaci vlhkosti (MC) a zvyšování odolnosti (IR) Reakce na oheň: Třída F Propustnost vodních par: Třída II Propustnost CO₂: Sd ≥ 50 m Kapilární absorpce a propustnost vody: < 0,1 kg·m⁻²·h^{0,5} Přidrznost: ≥ 0,8 N/mm² Teplotní kompatibilita: • Část 1: Cykly zamrznutí-rozmrznutí: ≥ 0,8 N/mm² Schopnost přemístění trhlin (metoda A): Třída A4 Chování po vystavení působení umělých atmosférických vlivů: Test absolvován úspěšně Metody stabilizace před zkouškou (7 dní při 70°C): NPD Lineární smrštění: NPD Koeficient teplotní roztáhnutosti: NPD Přilnavost míčkovou zkouškou: NPD Odolnost proti uklouznutí: NPD Antistatické chování: NPD Přidrznost na vlhkém betonu: NPD Nebezpečné látky: viz bezpečnostní list	15 DOP 0023 EN 14891:2012 PLASTIVO 250 Dvosložkové tekuté hydroizolace modifikované polymery (CM 01P) pro venkovní aplikace a v pro bazény pod keramickou dlažbu (nalepeno lepidlem třídy C2 v souladu s EN 12004) Počáteční tahová přidrznost: ≥ 0,5 N/mm² Tahová přidrznost po kontaktu s vodou: ≥ 0,5 N/mm² Tahová přidrznost po teplotním zatěžování: ≥ 0,5 N/mm² Tahová přidrznost po cyklování mraz-tání: ≥ 0,5 N/mm² Tahová přidrznost po kontaktu se zásaditou vodou: ≥ 0,5 N/mm² Přilnavost v tahu po ponoření do chlorované vody: ≥ 0,5 N/mm² Vodotěsnost: Bez průniku a ≤ 20 g hmotnostní přírůstek Schopnost crack bridging při standardních podmínkách (23°C): ≥ 0,75 mm Schopnost crack bridging při nízkých teplotách (-5°C): ≥ 0,75 mm Nebezpečné látky: viz bezpečnostní list

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Informace, obrázky a text obsažené v tomto dokumentu jsou exkluzivním vlastnictvím Volteco S.p.A. Volteco SpA je může změnit kdykoliv bez předchozího upozornění. Aktuální verze tohoto dokumentu a další dokumentace (vlastnosti, brožury, a další) naleznete na www.volteco.com. V případě překladu, text může obsahovat technické a jazykové nepřesnosti.

PRÁVNÍ POZNÁMKY

Poznámka pro kupujícího/installačního technika:

Tento dokument, zpřístupněn společností Volteco S.p.A., je pouze orientační a slouží jako podpora pro kupujícího/použivatele.

Nebere v úvahu další studium jednotlivých provozních prostředí, za které Volteco S.p.A. v každém případě neodpovídá.

Dokument nemění a nerozšiřuje vlastní povinnosti výrobce Volteco S.p.A.

Podléhá změnám, proto se musí uživatel seznámit s aktualizacemi před každou aplikací konzultováním webových stránek www.volteco.com.

Výše uvedená upřesnění se týkají před-po prodejních technických/obchodních informací obchodní sítě.