




TAP 3



BESCHRIJVING PRODUCT

TAP 3 - Hydraulische waterdichte mortel met snelle verharding, ideaal voor het snel gelokaliseerd waterdicht maken, ook bij aanwezigheid van water onder druk.

TOEPASSING PRODUCT

- Snelle afdichting van gelokaliseerde waterlekken onder druk
- Snelle interventies ter voorbereiding en voltooiing van dichtingswerken
- Sigillatura di fessurazioni in abbinamento al mastice idroespansivo AKTI-SEAL 201

VOORDELEN

- Uitstekende waterdichtheid
- Snelle uitharding.
- Krimpvrij
- Hoge mechanische sterkte
- Ogenblikkelijke blokkering van waterlekken, ook onder druk
- Goede verwerkbaarheid

VOORBEREIDING EN TOEPASSING

De gegevens van voorbereiding en installatie verwijzen naar normale omgevingsomstandigheden (temperatuur +20°C; relatieve vochtigheidsgraad 60%).

Verwijder alle losse delen, zouten, sporen van vet en alles wat de homogene hechting van product op het muuroppervlak kan belemmeren.

Bereid het TAP 3-mengsel voor kleine hoeveelheden voor door preventief water in het recipiënt te gieten (1/4 liter per kg TAP 3, wat overeenkomt met 24%) en voeg vervolgens het voormengsel toe.

Kneed handmatig tot TAP 3 homogeen wordt met thixotropische consistentie, breng onmiddellijk de nodige hoeveelheid aan op het punt waar water naar buiten komt.

Wanneer TAP 3 wordt gebruikt om gelokaliseerde waterlekken snel onder druk te dichten, moet u het mengsel met uw hand erop gedrukt houden tot het product hard is geworden (circa 3 minuten).

N.B.: Schraap op voorhand de zittingen uit waar TAP 3 zal worden aangebracht om te vermijden dat het product uit het betonoppervlak naar buiten steekt en de onderlaag desgewenst ruw maakt.

Bij lage temperaturen moet TAP 3 met warm water worden bereid.



Referenties beschikbaar op www.volteco.com

VERBRUIK EN RENDEMENT

Een zak TAP 3 van 5 kg maakt 3 liter mortel.

VERPAKKING EN OPSLAG

TAP 3 wordt geleverd in zakjes van polyethyleen van 5 kg, verpakt in een doos van 5 kg of in een emmer van 20 kg. De producten moeten opgeslagen worden op een droge plaats die bescherming biedt tegen de zon en vochtigheid. TAP 3 in de originele verpakking is 18 maanden houdbaar.

WAARSCHUWINGEN - BELANGRIJKE OPMERKINGEN

TAP 3 bereid met water moet binnen maximum 3 minuten worden gebruikt.
Het mengsel nooit regenereren door water toe te voegen.

FYSISCH EN TECHNISCHE KENMERKEN

-	Tijd begin uitharden	Tijd einde uitharden
Temperatuur bij 20 °C	2'30"	3'00"
Temperatuur bij 5 °C	5'20"	7'20"

Parameters onderworpen aan interne kwaliteitscontrole	Waarden
Specifiek gewicht	> 1,95 kg/l
Resistentie tegen compressie:	
na 1 uur	> 8 N/mm ² (UNI EN 196)
na 1 dag	> 18 N/mm ² (UNI EN 196)
na 28 dagen	> 27 N/mm ² (UNI EN 196)
Buigbestendigheid	
na 1 uur	> 1,5 N/mm ² (UNI EN 196)
na 1 dag	> 2,5 N/mm ² (UNI EN 196)
na 28 dagen	> 3 N/mm ² (UNI EN 196)

De vermelde data zijn bekomen in labo bij 20 °C en 60% Vo.

BEKIJK VIDEO'S EN AANVULLENDE INFORMATIE

Veiligheidsinformatie
Prestatieverklaring
ebladen



Items van het
bestek




Technische
schema's en BIM



EPD-verklaring



YouTube-video



VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende Veiligheidsinformatieblad.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Informatie, afbeeldingen en teksten die zijn opgenomen in dit document zijn de exclusieve eigendom van Volteco S.p.A.

Kunnen veranderen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

De meest bijgewerkte versies van dit en andere documenten (onderdelen van het bestek, brochures, anders) staan op www.volteco.com aanwezig zijn.

In het geval van de vertaling kan de tekst technische en taalkundige onvolkomenheden bevatten.

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Opmerking voor de koper/installateur:

Dit document dat door Volteco S.p.A. ter beschikking wordt gesteld, is hoofdzakelijk om de koper/plaatser te ondersteunen en aanwijzingen te geven.

Er wordt niet ingegaan op de nodige details met betrekking tot de afzonderlijke werkcontext, waar Volteco S.p.A. in ieder geval buiten blijft.

Dit vormt geen wijziging of uitbreiding van de eigen verplichtingen van de fabrikant Volteco S.p.A.

Het is aan variaties onderhevig, wat betekent dat de plaatser zich eerst moet informeren via de website www.volteco.com voordat hij het product gaat aanbrengen.

De bovenstaande verduidelijkingen strekken zich uit tot de pre-post-sales technische/commerciële informatie van het commerciële netwerk.